


علم المعادن

(الكتاب الثاني)

هيماتايت كلوي



بروفيسور

إبراهيم مضوي بابكر

B. Sc. Hons. (Manchester), I. T. C. Dip. (Holland)
M.Sc., D.I.C. Geophysics (London) Ph. D. (Cardiff)


أستاذ الجيولوجيا

مدرسة علوم الأرض التطبيقية

كلية العلوم والتقانة

جامعة النيلين

كبريت



بيريل

علم المعادن
(الكتاب الثاني)

بروفيسور إبراهيم مضوي بابكر

أستاذ الجيولوجيا

مدرسة علوم الأرض التطبيقية

كلية العلوم والتقانة

جامعة النيلين

1425 هـ / 2004 م

نَزَّلَهُ بِالْقُرْآنِ وَإِن تَرَاهُ يُخْرِجُ
الْحَدِيثَ وَالْحَقَّ وَالْحَقَّ وَالْحَقَّ

(وَإِن مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا
نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ)

خَزَائِنُ الْقُرْآنِ وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ
الْحَقَّ وَالْحَقَّ وَالْحَقَّ

سورة الحجر الآية (21)

شكر وتقدير

إن تأليف هذا الكتاب وإخراجه قد أخذ وقتاً طويلاً وجهداً عظيماً تحمله معي زملائي بمدرسة علوم الأرض التطبيقية ومديرها الدكتور عبد الله الحاج إبراهيم ولو لا خوف الإطالة لذكرت أسمائهم ولكن من بينهم الأستاذ خالد عبد الرحمن السيد والأنسة تهاني أحمد الحسن ولهما القدر المعلى واليد الطولى فلهن منى جميعاً كل الشكر والتقدير، والشكر موصول إلى كل من ساهم بأى قدر فى هذا الجهد ولا أنسى أولئك الذين شجعونى ورفعوا من درجة حماسى للبدل وعند الشدة ومنهم ابني وزميلي الدكتور (بمشيئة الله) سامي عمر حاج الخضري، وأخص بالشكر زميلي وصديقي الدكتور سعد الدين حمد والذي له فضل تدريس هذا العلم لأجيال عديدة من طلابه بقسم الجيولوجيا جامعة الخرطوم والذي راجع مسودة الكتابين الأول والثاني وكتب يثنى على محتوياتهما موصياً بطباعتها وطالباً منى المزيد من التدوين والتأليف. الشكر أوفره لإدارة جامعة النيلين بكل وحداتها ومستويات إداراتها لما قدموه من عون ومساعدة وأخص بالذكر بروفيسور عبد العزيز عبد الرحيم وكيل الجامعة. وفقنا الله لمرضاته والعمل الصالح.

بروفيسور إبراهيم مضوي بابكر

يري 5 شوال عام 1425هـ

الموافق 17 نوفمبر 2004م

مقدمة الكتاب الأول

الحمد لله الخالق المدبر فاطر السموات والأرض والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد معلم البشرية وهاديها إلى صراط الله المستقيم. يُعيب عليّ بعض زملائي وناشئة الجيولوجيين أنني أحدثهم كثيراً وبإعجاب عن العمل الجيولوجي والرضى والإستمتاع الذي أجده في أدائه رغم المشقة المعروفة عنه وأصدقكم القول أن من نعم الله عليّ وهي كثيرة أن اختار لي مهنة الجيولوجيا لكسب معاشي بغير ما تدبير مني. أحمده وأطيعه في أمره "وأما بنعمة ربك فحدث" صدق الله العظيم.

العمل الجيولوجي هو في مقدمة الأعمال المعاشية في عمارة الأرض وله الريادة في تطور الحضارة الإنسانية لا يناقسه في ذلك إلا الزراعة وما يتعلق بها من أعمال. فتقدم الأمم وتحضرها يقاس بمدى استغلالها للموارد الطبيعية وعلى رأسها الثروات المعدنية. سنة الله في الأرض بينها استقراء تاريخ البشرية منذ العصر "الحجري"، "فالبرونزي" مروراً بالثورة الصناعية (الحديد والفحم ثم البترول) إلى الأمس القريب حين توفرت كميات هائلة من الطاقة بانفلاق الذرة (اليورانيوم) إلى يومنا هذا ونرى فيه المنتجات المعدنية في كل مناحي الحياة.

أما العلم نفسه وتسميته الحديثة علوم الأرض فهو الرائد والجامع لأغلب العلوم التطبيقية. فالذي يطلبه لا بد له أن يتسلح بمعرفة مقدرة للعلوم الأخرى مثل الكيمياء والأحياء والفيزياء والرياضيات. والذي يريد أن يمارس العمل الجيولوجي باقتدار عليه مواكبة الحديث في سبل وطرق البحث العلمي خصوصاً ما يتعلق بتقنية وجمع المعلومات ومعالجة البيانات وعلوم الحاسوب الأخرى. وأهم من ذلك كله أنه العلم الذي يفود من يطلبه إلى تلبية التوجيه الرباني أن "سيروا في الأرض....." وقد ورد هذا التوجيه حوالي 18 مرة في كتاب الله الكريم. وهو توجيه يسوقك إلى التأمل في آيات الله المعجزة من نشأة الكون وخلقته وإلى التدبر في ظواهره ومحدثاته وتطوره.

وكيف أن المولى جلت قدرته قد سيره بالميزان القسط وقد مر معلوم كان ذلك في مقال
ذرة أو في الآفاق العريضة.

منذ أيام طلب هذا العلم قبل ما يقارب نصف قرن من الزمان وخلال ممارسته
في مجالاته المختلفة وإلى يومنا هذا وأنا أقوم بتدريس مناهجه المتعددة تأكد لي واستقر
في قناعاتي أن ركيزة علوم الأرض هو علم المعادن ذلك لأنه وباختصار غير مخل
المعادن هي الوحدة الأساسية للصخور بأنواعها والتي بدورها تمثل الاهتمام الأول
لعالم الأرض أينما اتجه تخصصه فالمعادن هي المكون الأساسي للأرض بكافة
نطاقاتها وعليه فإن معرفتها ودراستها متطلب حتمي في دراسة علوم الأرض وهي
كفرض عين لأداء العمل الجيولوجي بكل فروعه وبهذا الفهم - حين سنحت الفرصة
- بدأت بتأليف هذا الكتاب في علم المعادن رغم ما كنت أعلم من صعاب في جمع
مواده وبياناته ورسوماته (خصوصاً باللغة العربية) وبالرغم مما كنت أتوقع من مشقة
في تجهيزه ومن ثم طباعته لما يحتويه من تعابير تكنولوجية غريبة وأشكال معقدة
تتطلب الدقة والمراجعة الحريصة لإخراجه بالشكل المرضي.

لا غرابة إذاً أن تأليف هذا الكتاب أخذ وقتاً طويلاً وجهداً عظيماً تحمله معي
زملاتي بمدرسة علوم الأرض ومن بينهم كان للأستاذ خالد عبد الرحمن السيد القحح
المعلّي واليد الطولى فله مني كل الشكر والتقدير والشكر موصول إلى كل من ساهم
بأي قدر في هذا الجهد ولا أنسى أولئك الذين شجعوني ورفعوا من درجة حماسي للبدل
عند الشدة وأخص بالشكر زميلي الدكتور سعد الدين حمد والذي له فضل تدريس هذا
العلم لأجيال عديدة من طلابه بقسم الجيولوجيا بجامعة الخرطوم الذي راجع مسودة
الكتابين الأول والثاني وكتب يثني على محتوياتها موصياً بطباعتها وطالباً مني المزيد
من التدوين والتأليف.

هذا الكتاب في علم المعادن هو باكورة الإنتاج وسيلحق به قريباً إن شاء الله
تكملة في الكتاب الثاني ويلحق بهما يعون الله كتاب ثالث يتناول سبل فرز المعادن
وطرق تحليلها ودراستها. وبحمد الله إضافة لتجربتي الطويلة في العمل الجيولوجي

بكل فروعها وعلى مستوياته المختلفة فقد تجمعت لدي معلومات وتقارير وبيانات
وخرائط ومع عملي في تدريس مناهج علوم الأرض فلقد جمعت هذه المواد ورتبتها
في مذكرات ومسودات تصلح أساساً لكتب أمل إن توفرت الإمكانيات واجد الوقت
ويعينني المولى أن أخرجها تباعاً.

أمثلة مسودات الكتب شبه الجاهزة العناوين الآتية:

- كيمياء المعادن
- مختصر جيولوجية السودان
- الثروات المعدنية في السودان
- تكتونية الدرع

في الختام نتضرع إلى المولى الجليل أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه،
طالبين أن تلقى عنده كريم القبول وحسن الثواب. أملين أن ينتفع بهذا الكتاب من ينظر
فيه وأن يكون عوناً لطلاب هذا العلم في مسعاهم لدرجة تؤهلهم للعمل الصالح والرزق
الحلال.

وقفنا الله جميعاً لمرضاته - نعم المولى ونعم النصير

بروفيسور إبراهيم مضوي بابكر

يري أول رمضان عام 1423هـ

الموافق 6 نوفمبر 2002م

(1)

(2)

(3)

مقدمة الكتاب الثاني

لقد اثبتنا في مقدمة الكتاب الاول ونؤكد مره اخري هنا أن "علم المعادن" (لكون المعادن هي المكون الاساسي للصخور بانواعها ومن ثم الارض بكل طاقاتها) هو الركيزه الاساسيه والمتطلب الاول لدراسة علوم الارض بكل فروعها وتخصصاتها.

علم المعادن هو بمثابة الابدجديه للغه ومكانة اللغه لدراسة الجيولوجيا ومن رأي المتواضع أن من لا يستوعبه ليس بمعتبر في اي من تخصصات علوم الارض لا اكاديمياً ولا علمياً. هنالك اكثر من 20000 ماده متبلوره ولكن حسب التعريف الدقيق الذي اوردناه في الكتاب الاول

" المعدن هو ماده صلبه متجانسه غير عضويه تتكون طبيعياً ولها تركيب كيميائي محدد ويمكن التعبير عنه وتتميز ذرات العناصر المكونه له بهيكل بنائي في شكل بلوري مميز"، علي ذلك فان عدد المعادن المعروفه التي توفي هذا التعريف حقه حوالي 4000 الف معدن. هذا عدد مهول من المعادن ولكن هنالك منها عدد محصور يتواجد في القشرة الارضية قارية كانت ام بحرية وهذه هي ما تركز عليها كل كتب علم المعادن. يضاف الي ذلك المعادن التي تكون الخامات المعدنيه والمعادن الصناعيه وبالطبع الاحجار الكريمه. ويجدر بنا أن نذكر أن المعادن الاقتصادية هي ركيزه التقدم الحضاري منذ بداية التاريخ الي يومنا هذا كما اسلفنا الشرح في مفتح الكتاب الاول.

بعد مراجعه لطرق تصنيف المعادن المتعدده استقر الراي علي تقسيمها وتجميعها في ابواب علي اساس التركيب الكيميائي ثم تفريع تلك الابواب الي مجموعات وطوائف واصناف حسب التركيب الكيميائي والشكل البلوري والخواص الفيزيائية الاخري، وعليه يقع الكتاب في خمسہ ابواب رئيسيه تحتوي علي مجموعات المعادن الاتية:

- (1) المعادن العنصريه.
- (2) المعادن السلكتايه وهي اهمها واكثرها انتشاراً.
- (3) المعادن الكبريتيداتيہ.

(4) المعادن الاوكسيديه.

(5) واخيراً المعادن الكربوناته مضاف اليها بعض المجموعات الاخري كالمعادن

الفسفاتيّة ومعادن التنجستن والهيليد.

داخل كل باب يحتوي الكتاب علي دراسه اجماليه لخصائص المجموعه ككل ثم تقسيمها الي مجموعات اصغر او طوائف في اغلب الاحيان اعتماداً علي النظام والشكل البلوري وبعدها ياتي الوصف المعدني للمعادن المهمه في المجموعه يحتوي علي اهم الخصائص الفيزيائيه والكميائيه لكل معدن مع طريقه ومواضع تواجده ثم استخداماته. ولقد توخي المؤلف أن يورد امثله المعادن من تلك المتواجده في مناطق السودان المختلفه استناداً علي خبره في العمل الجيولوجي امتدت الي ما يقارب نصف قرن. في نهاية الكتاب بذل المؤلف جهداً جهيداً في حصر المعادن في فهرست مبوب حسب الحروف الابجديه يمكن للدارس أن يرجع اليه بسرعه وينتقي منه اهم مكونات الوصف المعدني للمعدن المنشود مثل التركيب الكميائي والنظام البلوري والوزن النوعي والقساوه فان اكتفي فيها والا يمكنه الرجوع الي الصفحه المعينه في داخل الكتاب لدراسة الوصف المعدني متكاملأ. في الختام نحمد المولي الجليل حمداً كثيراً أن مد في عمرنا واتم نعمته علينا بالعافيه ووقفنا علي حمل رسالة تدريس بعض ماتيسر لنا من علم ووقفنا جل قدرته علي اتمام هذا الكتاب نرجو املين ان يلقي عنده كريم القبول وحسن الثواب، ومنتضرع اليه شاكرين ان يعيننا في ماننوي علي مواصلة البحث والتقصي وكتابة كتب اخري ذكرنا بعضاً منها في مقدمة الكتاب الاول. ونساله ان يتقبل عملنا هذا مرضاة لوجه الكريم.

نعم المولي ونعم النصير

بروفيسر ابراهيم مضوي بابكر

بري 15/ شوال 1425 هـ

الموافق 27/نوفمبر 2004 م

محتويات الكتاب

٢١	شكر وتقدير
٢١	مقدمة الكتاب الأول
٢٤	مقدمة الكتاب الثاني
	الباب الأول
	المعادن العنصرية
(i)	أ) المعادن الفلزية
(iii)	مجموعة الذهب
(vi)	(الذهب، الفضة، البلاتين، الحديد)
1	ب) المعادن شبه الفلزية
1	مجموعة الزرنيخ
1	(الزرنيخ، الأنتيمون، البزموت)
1-8	ج) المعادن اللافلزية
8	الكبريت
8	مجموعة الكربون
8-9	(الماس، الجرافيت)
9	
9	
12	
12-15	

الباب الثاني

المعادن السليكاتية

- 17 الأشكال البنائية للسليكات وتصنيفها
- 17 تبلور الصهير ومتسلسلات بوين
- 22 (1) المعادن السيليكاتية المنفردة
- 25 الاوليفين
- 25 مجموعة سليكات الألمنيوم
- 27 (سليمانايت، كاينايت، أندولوسايت، سترولايت، توباز)
- 28-34 مجموعة الجارنيت
- 35 (بايروب، الماندين، سباسايت، جراسيولايت، أندرادايت، يوفاروفايت)
- 36-38 (2) المعادن السيليكاتية السلسلية المنفردة
- 39 مجموعة الباروكسين
- 39 (هابرسين، أنسيتايت، ديوبسايد، سيوديومين، أجيرين، أوجايت، ولاستونايت، رودونايت)
- 40-47 بريل - تورمالين - كوردرايت
- 48-51 مجموعة الأبيدوت
- 52 (زيوسايت، أبيدوت، زيركون، سفين)
- 53-56

57	3/ المعادن السيليكاتية السلسلية المزدوجة
57	معادن الأمفيبول
59-63	(انتوفيليت، تريمولايت، هورنبلند)
64	4/ مجموعة المعادن السيليكاتية الصفائحية
64	مجموعة المايكا
66-70	(سكوفاييت، بيوتايت)
71	المعادن الطينية
72	(كاولين)
73	مجموعة الكلورايت
73-75	(كلورايت، ابوفيليت، بريهنيت، برايسوكولا)
76	السربنتين
78	التالك
80	5/ المعادن السيليكاتية الهيكلية
80-84	مجموعة الفلسبار
85	مجموعة البليجوكليز
87	الفلسبار القلوي
88-91	(اورثوكليز، مايكروكلين، ساندين)
92	طائفة الفلسباثويد
92-94	(ليوسايت، نيفين، كانكرينايت، سودلايت)
95-96	طائفة الزيولايت
97	مجموعة الكوارتز
99-103	(كورتز، تريديمايت، كريستوبالايت، اوبال)

الباب الثالث

معادن الكبريتيدات

105

(ارجينيت، شالكوسايت، جالينا، سفالير ايت، شالكوبار ايت،

1 07-123

بيوتايت، نيكولايت، بنتلايد ايت، كوفيل ايت، سينبار، ريلجار، اوربيمنت،

ستينايت، بيرير ايت، ماركز ايت، ارسينوبار ايت، موليدينايت)

124

الأملاح الكبريتية

125-127

(بيرارجير ايت، بروسايت، اينارجايت، تتر اهيدرايت، بورنايت)

128

المعادن الكبريتاتية

129-134

(بايريت، سيستايت، أنجيسايت، انهايدرايت، الجبص)

الباب الرابع

المعادن الأوكسيدية

135

كوير ايت زنكايت، بيركليز

137-140

مجموعة الإسبانثيل

141

(سباثيل، ماجينيتايت، كرومايت، فرانكلينايت)

143-149

مجموعة الهيماتايت

149

(كروندوم، هيماتايت، الإلمانايت)

149-154

مجموعة الروتايل

155

(روتايل، بيرولوسايت، كاسترايت، بورانايت)

156-161

162	الأكاسيد المائية
162-166	(بيروسايت، مايجنتيت، جيوتايت، دياسبور، جيسايت، يوهمايت)
	الباب الخامس
167	المعادن الكربونائيتية
169-174	كالسايت، ماغنيزايت، سيدرايت، سمشونائيت، رودوكروزايت
175	مجموعة الأراجونائيت
176-179	(أرجونائيت، ويزرايت، سترونشيانائيت، سيروسايت، أنكرايت)
180	مجموعة الدولومايت
181-182	كربونات تحتوي على الهيدروكسيد
183	معادن التمجستين
183-184	ولفرمايت، ايلائيت
185	مجموعة الهيلابيد
185-189	هيلائيت، سلفايت، فلورايت، كرابولائيت
190	المعادن الفوسفاتية
190-192	مونوزايت، أباتايت، توربوتايت
193-196	المراجع العربية
197-201	English Bibliography
203-212	فهرس المعادن

الباب الأول

المعادن العنصرية

Native Minerals

توجد بعض المعادن طبيعياً في حالتها العنصرية بمعنى أن تكوينها الكيميائي من عنصر واحد. وبذلك الصفة كانت أول ما استرعى انتباه الإنسان الأول بغية استغلالها خصوصاً النفيسة منها كالذهب والفضة. يمكن تصنيف المعادن العنصرية إلى:

- معادن فلزية: وتشمل الذهب والفضة والنحاس والبلاتين والتصدير والرصاص والبالاديوم والاريديوم والتاليوم.
 - معادن شبه فلزية: كالزرنخ والانتمون والبزموت.
 - معادن لافلززية: كالكاربون (بشكليه الماس والجرافيت) والكبريت والسيليكون والتيلوريوم.
- سوف ندرس أمثلة من أهم المعادن العنصرية واضعين كل مجموعة مقاربة في فصل واحد.

(أ) المعادن الفلزية

مجموعة الذهب

GOLD GROUP

تضم هذه المجموعة عدد من المعادن العنصرية أهمها الذهب (Au) والفضة (Ag) والنحاس (Cu) والرصاص (Pb). وما يجمعها أن لها صفات فيزيائية وبلورية جد متشابهة فجميعها تتبلور في النظام المكعب (مركز الوجه) وتتميز بأنها لينة بعض الشيء وقابلة للطرق والسحب رغم أن ثقلها النوعي عال. ولها وصل جيد للحرارة والكهرباء وغالباً لونها فاتح غير معتم كما يتبين من الجدول:

النحاس	الفضة	الذهب	الرصاص	
المكعب	المكعب	المكعب	المكعب	النظام البلوري
3.62	4.86	4.07	4.95	البعد المحوري (\AA°)
4	4	4	4	محتوى الخلية
3-2.5	3-2.5	3-2.5	1.5	الفساوة
8.94	10.5	19.3	11.37	الثقل النوعي
وردي فاتح	أبيض	أصفر	أبيض إلى رمادي	اللون

الذهب

Gold 4[Au]

التركيب الكيميائي: بجانب العنصر الأساسي (Au) يحتوي المعدن على كميات متفاوتة من العناصر الأخرى أهمها الفضة Ag (التي ربما تصل إلى 40 %) والحديد والنحاس والبيزموث ونتيجة لذلك يتفاوت وزنه النوعي الذي يتراوح بين 15.6-19.3 ولا يذوب في الأحماض ولكنه يذوب في الماء الملكي (Acqua riga) وهو مخلوط حمضي و ينصهر الذهب في درجة حرارة 1063° .

النظام البلوري: يتبلور الذهب العنصري في النظام المكعب كامل التماثل ولكن الشكل الغالب هو ثماني الأوجه وتتواجد البلورات في هياكل مختلفة منها المفطح والشجيرات المتشابهة والقشور والصفائح أو في حبيبات أو كتل.

الصفات الفيزيائية: كما مبين في الجدول فإن الذهب ذو صلادة 2.5-3 وقل ثقلي نوعي عالي من 15.6 - 19.3 اعتماداً على ما يحتويه من شوائب وهو كفلز قابل للطرق والسحب ولونه الأصفر الذهبي مميز له خصوصاً انه لا يتآكل ولا يصدأ فيتغير لون سطحه كما النحاس مثلاً.

التواجد: أغلب الذهب المنتج يتواجد في شكله العنصري ولكن قليلاً ما نجده متحداً مع عناصر أخرى فيما يسمى التيلورايد Tellyrides وكثيراً ما يتحد مع العناصر الكبريتيدات كالبيرايت Pyrite.

من حيث طبيعة التواجد والمنشأ والتجمع يمكن حصر طرق تواجد الذهب اقتصادياً في حالتين:

أولاً: في الصخور النارية الناتجة عن تبلور الصهير في طوره المائي الحراري (Hydrothermal veins) حيث يكون في عروق أغلبها من المرو ولذلك تدعى (Auriferous quartz veins) فهي حاملة للذهب إما كعنصر منفرد أو متحداً مع الكبريتات كما سبق أن بينا. وفي هذه الحالة يكون الذهب ذا أصل أولي primary وفي موضعه.

ومن هذا أيضاً الذهب المصاحب للمعادن المتبلورة من أصل ناري حمضي فهو يتبلور مع معادن مثل البايرايت والجالينا والتتراهيدرايت والهورتبلند وغيرها من مكونات الصخور النارية الحمضية ، كما أنه يوجد بنسبة قليلة من الذهب مصاحباً لمستودعات المعادن الفلزية كالتحاس والرصاص والقصدير وفي هذه الحالة يستخلص كمحصول إضافي عند تعدين تلك المعادن. ويعتبر السودان وخصوصاً الجزء الشمالي منه أرض الذهب المتواجد بطريقته الأولية هذه، فعبر الحقب التاريخية منذ عهد الفراعنة السودانيين الأوائل كان السودان مهد هذا المعدن النفيس وشواهد ذلك كثيرة في الصحراء النوبية وجبال البحر الأحمر فهناك توجد المئات من مواقع عروق المرو الحاملة للذهب واستغل منه ما كان ظاهراً للعيان على مر الدهور (ولازال وفيراً) رغم صعوبة ظروف الصحراء وبتقنية بدائية ولكنها مجتهدة. وكلمة النوبة أصلاً تعني الذهب. ومن تلك المناطق جبيت المعادن ، ابيركاتيب ، سيروكويت ووادي نجيم ، والدويشاب، ووادي اويو كأمتلة فقط. بل يكاد المرء يجزم أنه أينما ذهبت في فيافي جبال البحر الأحمر والصحراء النوبية قابلتك مخلفات وأدوات أعمال تعدين الذهب التي خلفها الفراعنة بجانب أكوام وتلال من نفايات التعدين مما اعتبروه نفايات ولكنه يحتوي قدراً لا بأس به من الذهب لم يقدروا على استخلاصه وتركوه إرثاً لنا نستخرجه عندما تهيأت لنا التقنية اللازمة والآن مع تطور سبل الاستكشاف

والاستخراج والاستخلاص تم العثور على أضعاف ما كان معروفاً من أماكن تواجد الذهب عبر المنطقة الغنية به إلى صحراء بيوضة غرباً (منطقة الرباطاب) وأماكن تعدين الذهب بكميات كبيرة من صخور تحتوي على ذهب غير مرئي بالعين المجردة كما في جبل هساي في وادي الأرياب .

ثانياً: الذهب المتواجد في الرواسب stream sediment gold ذلك أنه كأي صخر آخر تتحلل العروق الحاملة للذهب تحت عوامل التجوية وتتفتت ويتحرر الذهب وينقل بواسطة السيول والأمطار والأنهار ليرسب على الشواطئ وتعرجات الأنهار والفجوات التي في قاع النهر أو التلوات التي تعترض المجاري فالذهب وزنه ثقيل . والذهب الذي يتواجد في هذه التجمعات هو ما يعرف برواسب تجمعات الذهب وهو في هذه الحالة يوجد في هيئة حبيبات مستديرة أغلبها في حجم حبة البن أو في أشكال مفلطحة أو ككشور رقيقة وقليل ما يوجد في كتل أكبر حجماً . ويستخلص الذهب من هذه الرواسب مما يعرف بعملية الغسيل بالماء (الدرقة Panning) حيث يغسل التراب الحاوي للذهب في قوح مع تحريكه بطريقة حلزونية مرات متكررة لأجل أن يترسب الذهب في قاع القوح ويدلج ما يطفو من الأتربة والمعادن الخفيفة .

هذا النوع من تجمعات الرواسب الذهبية يوجد في الكثير من مناطق السودان أشهرها منطقة بني شنقول حوالي الكرمك وقيسان وشمالاً إلى منطقة الروصيصرص (بلقوة) . وكذلك يوجد في مناطق عديدة في الولايات الجنوبية (كبيوتا) وجبال النوبة وشواهد تواجده أيضاً في مناطق متفرقة في أواسط السودان (أمدرمان) وشمال الرباطاب لقد عرف السودانيون ذهب الرواسب هذا ومارسوا استخلاصه بمعرفة ودراية منذ قديم الزمان .

الفضة


Silver 4 [Ag]

التركيب الكيميائي: كما سبق أن ذكرنا هناك احلال للفضة في الذهب العنصري والعكس صحيح. كما أن عناصر الزئبق (Mercury (Hg) والانتوموني يحلان في الفضة العنصرية.

النظام البلوري: تتبلور الفضة في النظام المكعب غير أنه يندر أن نجد بلورات كاملة الشكل إذ أن المعدن يوجد عادة في كتل غير منتظمة وفي صفائح أو قشور أو في هيئة أسلاك.

الصفات الفيزيائية: كما في الجدول فالفضة ذات وزن نوعي عالي 10.5 والصلادة تساوي 2.5-3 ولونها أبيض فضي وكذلك مخدشها وربما يتغير اللون إلي بني أو الأسود الرصاصي نتيجة للصدأ . والفضة قابلة للطرق والسحب وذات مكسر مسنن .

التواجد: توجد الفضة العنصرية في العروق المائية الحرارية وغالبا ما توجد مع الكبريتيدات ومعادن الفضة الأخرى أو في عروق تحويها مع الكوبالت (Co) والنيكل (Ni) أو مصاحبة لمعادن خام اليورانيوم (يورانيات (UO₂)) كما توجد الفضة بكميات قليلة في نطاق الأكسدة Oxidized Zone ومصاحبة مستودعات المعادن الأخرى.



معدن الفضة العنصرية

صورة رقم (1-1)

النحاس

Copper4 [Cu]

التركيب الكيميائي: يحتوي النحاس العنصري على قليل من الفضة والبيزموس والزرنيخ والانتيموني .

النظام البلوري: يتبلور في النظام المكعبي ولكنه يوجد في هياكل شجرية أو متفرعة أو في كتل غير منتظمة أو في هيئة صفائح أو قشور أو أسلاك .

الصفات الفيزيائية: الوزن النوعي للنحاس العنصري 8.9 وصلادته 2.5-3 وهو قابل للطرق والسحب ومكسره مسنن ولونه أصفر نحاسي على السطح الحديد ولكنه يميل إلى الأسود عندما يبدأ وينصهر النحاس عند درجة حرارة $1084^{\circ}C$ وهو كما معروف موصل جيد للكهرباء والحرارة .

التواجد: يتواجد النحاس العنصري في الصخور الخارجة وخصوصا الحمم البركانية كما يوجد عندما تتفاعل المحاليل الحاملة للنحاس والمنبعثة من الصهير مع المعادن الحديدية ويتواجد مصاحبا لمستودعات المعادن النحاسية .

الاستعمال: لما يتميز به النحاس من صفات فيزيائية مذكورة آنفا وخصوصا قابليته للطرق والسحب وبالتالي إمكانية تشكيله مع مقاومته للتآكل فلقد كان من أول المعادن الفلزية التي استعملها الإنسان وسمي العصر البرونزي على خليط أساسه النحاس . ويستعمل النحاس بكميات كبيرة في الصناعات المتنوعة أهمها في صناعة الأسلاك والصفائح النحاسية وفي الأجهزة الكهربائية والذخائر الحربية. غير أن أغلب النحاس المنتج ليس أصله النحاس العنصري .

معدن النحاس العنصري الشجري

صورة رقم (1-1)



البلاتين

Platinum 4 [Pt]

التركيب الكيميائي: يوجد البلاتين في معظم الحالات في الهيئة العنصرية ونادراً ما يكون معدناً مع عنصر آخر . ولكنه غالباً ما يحتوي على الحديد وربما تصل نسبته إلى 20% والبلاديوم (Pd) والاريزديوم (Ir) والروديوم (Ru) والاوزميوم (Os) والنحاس وفي بعض الأحيان الذهب .

النظام البلوري: يتبلور البلاتين في النظام المكعبي (سداسي الثماني أوجه) ولكن البلورات المكعبة نادرة الوجود وغالباً ما يوجد في هيئة قشور أو حبيبات أو كتل غير منتظمة .

الصفات الفيزيائية: البلاتين ذو وزن نوعي عالي يبلغ 21.4 وعندما يكون نقياً وصلادته حوالي 4-4.5 ولونه الأصلي فضي أو رصاصي وهو ذو بريق قلزي ناصع ولكن يصير معتماً بعض الشيء عندما يحتوي على شوائب وهو قابل للطرق والسحب وربما يكون مغناطيسياً عندما يحوي قدراً عالياً من الحديد . والبلاتين لا يذوب إلا في الماء الملكي وهو غير قابل للانصهار إلا في درجات حرارة عالية جداً ولذلك يستعمل في أواني في الأفران الحرارية platinum crucible .

التواجد: يوجد البلاتين أساساً في الصخور فوق القاعدية خصوصاً صخور الدونيت (Dunite) المكونة من الأوليفين والسيربنتين ومع الكرومايت والماجنيثايت وخير مثال لهذه الصخور بالسودان جبال الإنقسنا . ولكن تواجده البلاتين كحبيبات اقتصادية غالباً ما يكون في الرسوبيات الثانوية الناتجة من هذه الصخور فوق القاعدية بعد تحللها وتفكيكها وتراكمها غير بعيد من الأصل والمنشأ ذلك أن البلاتين ذو وزن نوعي كبير كما ذكرنا على هذا فإن جبال الإنقسنا وما حولها من أكثر المناطق المرشحة لاحتمالات تواجده البلاتين في السودان خصوصاً وهو معروف في منطقة مشابهة (يوبو) في جنوب غرب إثيوبيا وأنتجت كميات منه من هناك .

الاستعمال: يستعمل البلاتين في العديد من الأجهزة الكيميائية والكهربائية والفيزيائية الدقيقة وفي صناعة المجوهرات والأسنان وأدوات الجراحة والطب والساعات غير المغناطيسية .

الحديد

Iron (Fe)

الحديد لا يتواجد في الأرض ك معدن عنصرى وبهذه الصفة فهو جد نادر ولكن الحديد العنصرى يكون نسبة عالية من الشهب والنيازك التي تسقط على الأرض من الأجرام الأخرى ومن الفضاء وغالبا ما يكون بصحبة النيكل (Ni) .

(ب) المعادن شبه الفلزية

مجموعة الزرنيخ

ARSENIC GROUP

وهي معادن عنصرية شبه فلزية تشمل بجانب الزرنيخ (As) كل من عنصرى الانتيمونى (Sb) Antimony والبزموس (Bi) Bithmuth وهذه المجموعة تتبلور في النظام الثلاثى في الشكل المعينى الأوجه ولذلك نجد أن هنالك تشابه كبير في صفاتها الفيزيائية اللهم إلا الوزن النوعى والذي يتحدد في الأساس على الوزن الذرى للعنصر كل على حده:

الزرنيخ (As)	الانتيمونى (Sb)	البزموس (Bi)	
2.8053	2.6174	2.6089	النسبة المحورية a:c
6	6	6	محتوى الوحدة:
ممتاز (0001)	ممتاز (0001)	ممتاز (0001)	الانقسام
5.7	6.7	9.7	الوزن النوعى
3.5	3.5-3	2.5-2	القساوة
أبيض خارسينى إلى رمادى	أبيض خارسينى إلى محمر	أبيض فضى	اللون
فلزى تقريباً	فلزى	فلزى	البريق

التواجد:

المعادن العنصرية لهذه المجموعة غالباً ما تتواجد في الترسبات الحرارية المائية Hydrothermal Deposits مصاحبة للمعادن الأخرى كمعادن الفضة والنحاس والنيكل والخراسين. ويتواجد الزرنيخ برفقة معادن مثل البرايت والسينيبار والجالينا. ويصاحب الأنتموني معادن البيرايت والسينيبار والجالينا والكوارتز. يتواجد البزموت مع معادن الكوبولت والخراسين والنيكل ويتواجد في عروق البجماتايت وتنتج هذه المعادن كمحصول إضافي لعمليات تعدين مستودعات المعادن الفلزية المختلفة وخصوصاً الحاملة للرصاص والنحاس والفضة كما ينتج وتستخلص عند معالجة وتفطيت تلك المعادن.

(ج) المعادن اللافلزية

أهم المعادن في هذه المجموعة هي معادن الكبريت ومعادن الكربون (الأماس والجرافيت) وهي معادن ذات قيمة عالية في التجارة والصناعة.

الكبريت


Sulphur 128 [S]

التبلور: أغلب معدن الكبريت العنصري يتبلور في النظام المعيني القائم وبلورات الكبريت هي خير مثال لذلك النظام ذي الهرم المنعكس وتوجد عادة في هيئة كتلية أو مجموعات كلوية أو في شكل ترابي. بجانب هذا النوع الغالب من معدن الكبريت α SULPHUR هناك تواجد طبيعي للكبريت في β SULPHUR و γ SULPHUR يتبلوران في النظام ذي الميل الواحد. الصفات الفيزيائية: لا انفصام في بلورات الكبريت كما أنها ضعيفة القساوة 1.5-2.5 ووزنه النوعي 2.07 وله لون أصفر مميز يميل أحياناً إلى الأصفر البني في حين أن مخدشه أبيض. تلك صفات مميزة يتعرف بها عل الكبريت بجانب روائح أبخرته النفاذة كما البيض الفاسد والكبريت ينصهر في درجة حرارة 113° ويحترق عند

درجة حرارة 270° مظهرا لهبا أزرق ينبعث منه أبخرة ثاني أكسيد الكبريت (SO_2) والكبريت لا يذوب في الماء ولا يتحلل بواسطة الأحماض.

التواجد: يتواجد الكبريت العنصري في أماكن البراكين الحديثة حيث يترسب المعدن مع الغازات المتسامية الصاعدة من أفواه البراكين ويوجد الكبريت أيضا في الصخور الرسوبية حديثة التكوين (المنتمية إلى العصر الثلاثي) وفي الصخور الجيرية وطبقات الجبس.

الاستعمال: يستخرج الكبريت بطريقة مباشرة من الرواسب الحاوية له حيث يدفع بماء فوق الساخن بواسطة الهواء المضغوط إلى طبقات الكبريت فينصهر ويجمع في أحواض على السطح ليبرد ويتجمد ويستعمل الكبريت في إنتاج حامض الكبريتيك وفي صناعة مسحوقات البارود والأسمدة الكيميائية والأغراض الطبية والعوازل الكهربائية وفي صناعات أخرى عديدة مثل تبييض الأقمشة وصناعة الورق.



صورة (1-3) توضح بلورة الكبريت المعينى القائم



الجرافايت

صورة رقم (1-4)

مجموعة الكربون CARBON GROUP

تتكون المجموعة أساسا من معدني الماس والجرافيت . وهما من بدائع خلق الله ذلك أن الاثنین يتكونان من معدن الكربون أي أنهما من المعادن متعددة الشكل Polymorphic وبالتحديد ثنائي الشكل Dimorphic غير أن هنالك تباين جد كبير في صفاتهما الفيزيائية والبلورية وطريقة تواجدهما ومنشأهما كما يتبين من هذا الجدول الذي يخدم كعرض لتلك الصفات .

صفات الماس والجرافيت

الجرافيت	الماس	النظام البلوري
السداسي	المكعب	محتوى الوحدة (Z)
4	8	هيئة التواجد البلوري
قشور أو حبيبات	بلورات مفلطحة أو طويلة	الانفصام
يندر وجود بلورات كاملة	ذات أوجه (100) (110) و(111)	القساوة
ممتاز وسهل (0001)	جيد (111)	المكسر
2-1	10	التماسك
لا وجود له	محاري	الوزن النوعي
قابل للانتشاء ولكنه غير مرن	إن تم ينكسر إلى مسحوق	اللون
2.09 - 2.23	3.5	المخدش
أسود	لا لون له ومتغير بروعة	البريق
أسود	أبيض	الشفافية
فلزي إلى باهت	ماسي وله خاصية التضوء ويعرض ألون زاهية ولذلك فهو حجر كريم	
معتم	شفاف	

الماس Diamond 8 [C]

يوجد الماس في الأصل في الصخور فوق القاعدية وهي الصخور الغنية بمعادن الأوليفين ومشتقاته. ويتبلور الماس في صخور متداخلة في شكل القليون Pype وشبيهة بثمره الجزر الهائلة تسمى كمبرلايت Kimberlite نسبة إلى بلدة Kimberly في جنوب إفريقيا، وهذه الصخور فوق القاعدية تتكون أساسا من الأوليفين والبليجيوكليز جاءت مخترقة من أعماق سحيقة وتحت ضغط عالي مما تسبب معه انهيار يتبين من تساقط بعض جوانب السطح من فوهة التجويف التي نتجت من التداخل . فهناك دلائل أن الضغط العالي هو عامل مهم في منشأ الماس . خصوصا إذا فك عنه فجائياً . بالطبع تتعرض هذه الصخور فوق القاعدية لعوامل الطبيعة من تآكل وتعرية وتفتت وترحيل ولذلك يتواجد الماس في رسوبيات الخيران والأنهار والوديان المنحدرة من جبال تلك الصخور وفي حصي ورمال على جوانب الجبال وعلى الشطآن ليس بعيدا من مصدره الأصلي ومن المعادن الدالة على وجود الماس معادن الجارنيت Garnet وخصوصا نوع البايروب Pyrope .


يستخلص الماس بطريقة امرار مسحوق الصخر أو الرسوبيات الحاملة له على مسطبة من البرنز سطحها مطلي بالشحم فيتعلق الماس على الشحم ولندرة الماس فإن تواجده مهما كان قليلا (لحد 0.035 كارات في الطن) يعتبر اقتصادياً .

من أهم البلدان التي تنتج الماس تاريخيا الهند ولكن الآن فإن معظم الماس المنتج يأتي من القارة الإفريقية خصوصا من جنوب إفريقيا وانتاجها أغلبه من ماس المجوهرات وتنتج زائير الماس بكميات كبيرة غير أن أغلبه من الماس الصناعي . ومن البلدان الأخرى التي تنتج الماس البرازيل وروسيا (جبال الاورال) .

هناك دلائل تشير إلى احتمال وجود الماس بالسودان في منطقة حفرة النحاس المجاورة لزائير وفي المناطق ذات الصخور فوق القاعدية كجبال الانقسنا .

الجرافيت Graphite 4 [C]

يتواجد الجرافيت أساسا في الصخور الاستحالية وربما يكون أغلب الصخر ويسمى الجرافيت شيست graphite schist وهذه الصخور تحولت نتيجة التحول الإقليمي أو التحول الحراري. وفي كلا الحالتين فإن درجة الاستحالة منخفضة غالبا ما يكون أصل الجرافيت قبل التحول من تبلور المواد العضوية في الرسوبيات ثم بعد ذلك تتجمع في الصخور الاستحالية. وقليل ما يوجد الجرافيت من منشأ أولي في العروق المائية الحرارية التي تغزو الشقوق والتصدعات Shear Zones وكثيرا ما زاد تجمع الجرافيت من تداخل صخور نارية على صخور استحالية تحوي الجرافيت بنسبة ضئيلة. توجد الجرافيت في مناطق السودان التي تغطيها الصخور الأساسية Basement complex وفي كثير من مناطق الجرافيت ولكن وجود الجرافيت في مستودعات اقتصادية لازال ينتظر البحث والتنقيب. يستخدم الجرافيت في صناعة البوتقات الحرارية التي يصهر فيها الحديد الصلب والنحاس والبرونز وغيرها من المواد الفولاذية ويستخدم كذلك في طلاء الأفران لحفظ الحرارة. وكما هو معروف يستخدم الجرافيت في صناعة أقلام الرصاص (رغم التسمية) وفي صناعة البوھيات والأقطاب الكهربائية وغير ذلك من الصناعات الخفيفة.




معادن البلاتين
صورة رقم (4-1)



بلورات الماس بألوان وأشكال مختلفة
صورة رقم (5-1)



شكلا 1-5
(1-5) ولفان



شكلا 1-6
(1-6) ولفان

الباب الثاني

المعادن السيليكاتية

الأشكال البنائية للسيليكات وتصنيفها Silicate Structures and Classification

في السيليكات نجد أن الوحدة البنائية الأولية هي شكل هندسي ذو أربعة أوجه مكون من أيون السيليكون محاط في أربعة أركان تمثل مواقع أيون الأكسجين. على ذلك يكون أيون السيليكون في مركز الشكل ذي الأربعة أوجه Tetrahedron. ويبدو أن الارتباط Bond بين السيليكون والأكسجين قوي جداً وأن الشكل ذا الأربعة أوجه Tetrahedron هو الوحدة البنائية التي تشكل طوائف السيليكات المختلفة وهي أساس ارتباط هذه الوحدات البنائية الأساسية مع بعضها. وعلى هذا الأساس صنفت طائفة السيليكات Silicate Class إلى طويات Sub classes ذلك أننا نجد ذلك الشكل رباعي الأوجه إما أن يكون منفرداً في الطوية الأولى أو بمشاركة واحد أو اثنين أو ثلاثة من أيونات الأكسجين في رباعي الأوجه مع رباعي آخر أو اثنين أو ثلاثة منهم. وعلى هذا الأساس صنفت السيليكات إلى ستة طوائف:

1/ طوية السيليكات المنفردة Independent Tetrahedron:

أو طوية Orthosilicate or Nesosilicate وفي هذه الحالة الأولى فإن البناء الأساسي هو وحدات من SiO_4 تشكل رباعي الأوجه منفردة Independent Tetrahedron

2/ طوية ثنائي رباعي الأوجه Double Tetrahedron:




أو طوية Sorosilicate وتتكون البنية في هذه الطوية من وحدة من اثنين من رباعي الأوجه مرتبطين عن طريق المشاركة في أيون الأكسجين أي في ركن واحد من ال Tetrahedron و بذلك يصبح التركيب من $2x SiO_4 - O = Si_2O_7$ واحد أو كسجين مشترك والمعدن الممثل لذلك الهيميمورفايت $Zn_4Si_2O_7(OH)_2 \cdot H_2O$.

3/ الطوية الحلقية Ring Structure:

أو طوية السايكوسيليكات Cycosilicate وتتكون الوحدة البنائية في هذه الحالة من ثلاثة من التتراهيدرات أو أربعة أو ستة مرتبطة مع بعضها عن طريق المشاركة

في اثنين من أيونات الأكسجين أي في ركنين وعلى هذا الأساس تتكون حلقات من

النتراهيديرون ثلاثية أو رباعية أو سداسية ولها التركيب القاعدي



في ثلاثة حلقات $[\text{Si}_3\text{O}_9]^{6-}$ وفي أربعة $[\text{Si}_4\text{O}_{12}]^{8-}$ وفي ستة $[\text{Si}_6\text{O}_{18}]^{12-}$ وتأخذ البيريل

كممثل للطويفة الحلقية ذات الست البيريل $\text{Be}_3\text{Al}_2\text{Si}_6\text{O}_{18}$

4/ الطويفة السلسلية Chain Structure:

أو طويفة Inosilicate ، وتتكون الوحدة الأساسية في هذه الطويفة من سلسلة

مستمرة من رباعي الأوجه نتراهيديرون وفي اتجاه واحد مربوطة عن طريق ركنين

فيها لتمتد في اتجاه واحد عادة يكون الاتجاه البلوري ج (C) ويوجد نوعين من هذه

السلاسل:

(أ) سلسلة منفردة Single Chain

حيث تكون النسبة $\text{Si} : \text{O} = 1:3$ $\text{SiO}_4 - \text{O} = \text{SiO}_3$ ويمثل معدن البايروكسين

هذا النوع من الطويفة انستاتيت MgSiO_3 Enstatite في هذه الحالة السلسلة

تكون مربوطة بواحد من أيونات الأكسجين.


(ب) سلسلة مزدوجة Double Chain:

وهي كالمنفردة في ارتباطها الأول ولكن بجانب ذلك تترايط مع سلسلة من

النتراهيديرون المقلوب أو المعكوس Alternate Tetrahedron في اثنين من السلاسل

المتوازية وتكون النسبة $\text{Si} : \text{O} = 4 : 11$ ويمثل هذا النوع من الطويفة معدن

Anthophyllite $\text{Mg}_7(\text{Si}_4\text{O}_{11})_2(\text{OH})_2$ أو الهورنبلند



5/ الطويفة الصفائحية Sheet Structure:

أو طويفة الفيلوسيليكات Phyllosilicate إشتق الاسم من الكلمة اليونانية

Phillon بمعنى صفحة أو ورقة Leaf وتتكون وحدة البناء الأساسية فيها من صفائح

من رباعي الأوجه المرتبطة ببعضها البعض عن طريق ثلاثة أركان وبذلك تمتد بصفة مستمرة في اتجاهين أو بعدين أو على مسطح لتأخذ شكل الصفائح أو الوريقات المتراسة بعضها فوق بعض. أي أن الشكل هنا ثنائي الأبعاد وليس كما في السابق أحادي البعد. وهذه الصفائح من التتراهيدرون تتشارك كل منها في ثلاثة أيونات أكسجين وذلك يعطي النسبة $Si:O=2:5$ وبذلك يكون التركيب $2(SiO_4) - [Si_2O_5]^{-2}$ $3O = Si_2O_8 - 3O = Si_2O_5$ وبما أن هذه الصفائح (كما في الشكل) تأخذ في المستوى أشكال سداسية فإن المعادن التي لها هذه البنية Phyllosilicate لها طابع السداسي وتتميز بانفصام تام كما في المعادن:

$K Al_2 (Si_3Al) O_{10} (OH)_2$	Muscovite	i. مسكوفات
$K Mg_3 (Si_3Al) O_{10} (OH)_2$	Phlogopite	ii. فلوجوبايت
$Mg_3 Si_4 O_{10} (OH)_2$	Talc	iii. تالك

6/ الطويفة الهيكلية Framework Structure:

طويفة التكتوسيليكات Tectosilicate، وتتكون الوحدة البنائية فيها من هيكل من رباعي الأوجه المرتبطة ببعضها من أركانها الأربعة ولذلك يبدو شكلها كشبكة ممتدة في الأبعاد الثلاثة Three Dimensional Network وعلى هذا الأساس فإن التركيب البنائي لها متعدد $[SiO_2]_n$ والنسبة $Si:O = 1:2$. وعليه تصنف المعادن في هذه الطويفة إلى مجموعات على حسب الخواص البلورية والبنائية وكذلك الكيميائية.

واهم هذه المجموعات Four Groups:

Silica Group	Quartz $Si O_2$	1- مجموعة السيليكات
Feldspar Group .Orthoclase	$K(AlSi_3) O_8$	2- مجموعة الفلسبار
Feldspathoid Group .Nepheline	$Na(AlSi) O_4$	3- مجموعة الفلسباتويد

4- مجموعة الزيولايت








Zeolite Group-Chabasite $\text{Ca}(\text{Al}_2\text{Si}_4)\text{O}_{12} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

وفي النهاية يجب أن نلاحظ أننا تدرجنا من الأبسط إلى المعقد من المفرد فالثنائي فالثلاثي الأبعاد فالشبكة المعقدة. وهذا التدرج له أهمية في نشأة المعادن وتطورها من صهير المهل Magmatic Evolution كما سنبين لاحقاً عند دراسة متسلسلة Bowen المتصلة وغير المتصلة. كذلك نلاحظ أن هنالك علاقة بين البنية الأساسية والوزن النوعي للمعدن إذا ما أخذنا معادن السيليكات من عنصر واحد مثل الماغنيزيوم (Mg) في معادن سيليكات الماغنيزيوم

الوزن النوعي	المعدن	البنية
3.22	Forsterite Mg_2SiO_4	المنفردة Nesosilicate
3.18	Enstatite Mg SiO_3	سلسلة منفردة SingleChain
2.96	Anthophyllite $\text{Mg}_7(\text{Si}_4\text{O}_{11})_2(\text{OH})_2$	سلسلة مزدوجة Double Change
2.82	Talc $\text{Mg}_3(\text{Si}_4\text{O}_{10})(\text{OH})_2$	صفائحية Phyllosilicate

كلما كان التركيب معقداً كان الوزن النوعي أقل.

الأشكال البنائية للسيليكات

الوضع الفراغي لرباعيات الأوجه ونسبة الأكسجين : السيلكا	التركيب الكيميائي	المعدن	مجموعة السيليكات
4 : 1 	$(MgFe)_2SiO_4$	Olivine	سيليكات رباعي الأوجه المفردة Nesosilicates
7 : 2 	$Ca_2(Al,Fe)_3Si_3O_{12}(OH)$	Epidote	سيليكات رباعي الأوجه مزدوجة Sorosilicates
7 : 1 8 : 6 	$Be_3Al_2Si_6O_{18}$	Beryl	سيليكات رباعي الأوجه الحلقية Cyclosilicates
3 : 1 	$(MgFe)_2SiO_4$	Pyroxene	سيليكات رباعي الأوجه المسلسلة Inosilicates
11 : 4 	Complex $CaNa(MgFe)(AlSi)_2O_{22}$ silicate	Amphibole Homblende	أ - سلسلة مفردة Single ب - سلسلة مزدوجة Double
5 : 2 	$KAl_3Si_3O_{10}(OH)_2$ $K(MgFe)_3AlSi_3O_{10}(OH)_2$	المسكوفات Muscovite البيوتات Biotite	سيليكات رباعي الأوجه الصفاحية Phyllosilicates
4 : 1 	$KAlSi_3O_8$	الأورتوكليز Orthoclase	سيليكات رباعي الأوجه الشبكية Tectosilicates
	$(CaNa)AlSi_3O_8$	الپلاجيوكليز Plagioclase	

شكل رقم (1-2)

تبلور الصهير ومتسلسلات بوين Bowens Reaction Series

المعروف أن الصهير يتكون أساساً من سليكات في درجة حرارة $600^{\circ}\text{C} - 1100^{\circ}\text{C}$ أو أكثر، وهو يحتوى على بعض المياه وعندما يبرد ويتصلد مع تبلور المعادن تكون الصخور النارية بانواعها حسب ظروف الحرارة والضغط وما يحتويه الصهير من عناصر بدءاً بالصخور فوق القاعدية (peridotite) فالقاعدية (Basalt) الى الصخور الوسطية (Diorite-Andesite) الى الحامضية (Granite) ثم أخيراً البجماتيت . هذا تبسيط غير مغل لما لتبلور الصهير وتكوين الصخور النارية التي هي أصل بقية أنواع الصخور .


في القرن السابق درس العالم بوين Bowen النظام الذي تتبعه تكوين بلورات المعادن من الصهير عندما يبرد تدريجياً . أخذ بوين مسحوق من الصخور المختلفة (Basalt مثلاً) ثم اذابها لمصهور (melt) في وعاء كالتقابل . وعند درجات مختلفة من الحرارة يغمس الوعاء في ماء بارد أو زيت ويأخذ بلورات المعادن التي تتكون عند تلك الحرارة . ويعيد التجربة مراراً عند درجات حرارة مختلفة ولمساحيق صخور عديدة . ضمن بوين تلك الدراسات في كتاب أصبح فتحاً عظيماً في دراسة تبلور الصهير وهو كتاب تجده في مراجع الكتاب . خلاصة ما وصل اليه بوين هو أنه عند الحرارة العالية أول ما يتبلور هو معدن الاوليفين ومعه بعض من البلاجيوكليز (Ca) وإذا ما تراكم الاوليفين في قاع الوعاء كون صخر peridotite ، وربما تفاعل مع بقية الصهير السائل ليكون بعدها معادن البيروكسين ثم بعد ذلك معادن الامفيبول فالمعادن الصفائحية ثنائية الأبعاد كالميكا . ثم بعد ذلك المعادن الغنية في السيليكا ذات الأبعاد الثلاثية والمنتمية الى الشكل الهيكلي كالكوارتز والفلسبار (أنظر الشكل).

هذه هي متسلسلة بوين غير المتصلة وفيها يظهر أن المعادن الداكنة التي تحتوى على Fe, Mg والفقيرة في السيليكا تتبلور أولاً عند درجات الحرارة العليا وكلما قلت

هذه العناصر زادت السليكا في الصهير المتبقى فتتبلور المعادن ذات اللون الفاتح وتزداد العناصر القلوية مثل Na, K . وتماشياً مع ذلك تتدرج الصخور من فوق القاعدية الى القاعدية والمتوسطة فالحمضية . هذه هي متسلسلة بوين غير المتصلة Bowen Discontinuous Reaction Series

بجانب هذا وفي تدرج تبلور الصهير درس بوين التركيب الكيميائي لبعض المعادن التي تحتوي على عناصر يتم بينها التبادل مثل الاوليفين فوجد أنه في الحرارة العالية يتبلور الفورسترنايت الغني بالمغنيزيوم والذي بدوره يقل ويحل محله الحديد ليتبلور الاوليفين الغني بالحديد Fayalite في تبادل مستمر ومتدرج . على نفس المنوال تتبلور معادن البيروكسين في سلسلة متصلة من الانستاتيت الى الهايبرسين . اما سلسلة البلاجيوكليز فهي متصلة من اول ما يتم تصلد الصهير عند درجات الحرارة العالية ليعطى الانورثايت وتدرجياً يحل الصوديوم محل الكالسيوم ليعطى بلورات الالبائيت عند درجات الحرارة المنخفضة، هذه هي سلسلة بوين المتصلة .

هنا يجدر بنا أن نلاحظ أن تسلسل تكوين البلورات حسب متسلسلة بوين يبدأ بالاشكال البسيطة SiO_4 (الاوليفين) ثم شكل السلسلة المنفردة (البايروكسين) فالمزدوجة (الامفيبول) ثم الشكل الصفائحي (المايكا) أو البعد الثنائي، وأخيراً الشكل الأكثر تعقيداً (الهيكلي) عندما تستقر درجة حرارة الصهير في الحرارة الاعتيادية فتبلور معادن الكوارتز والفلسبار القلوي و ملاحظة اخري هو انه في المراحل الاخيرة من تصلد الصهير حين تنخفض الحرارة تزداد كمية المياه والابخرة الاخرى ينتج من ذلك ازدياد حجم البلورات فنجد في البقماتيت الكوارتز والفلسبار القلوي في بلورات باحجام كبيرة والمايكا في صفائح كالكتب وكذلك معادن البقماتيت الأخرى كالتورمالين والتوباز .



متصلات بين المستمرة وغير المستمرة والمعادن التي تتبلور على مراحل انخفاض درجة حرارة التبريد وكيف أنها تتفاعل مع ما تبقى من صهير لتتطور في معادن أخرى أو يتم إذلال عناصر محبذ أخرى في نغمة مجموعة المعادن بوضع الشكل كذلك الصخور النارية لذلك.

شكل رقم (2-2)

(1) المعادن السيليكاتية المنفردة

أوليفين

Olivine $4[(MgFe)_2SiO_4]$

الاسم: مشتق من اللون الأخضر الزيتوني Olive green المميز للمعدن ويطلق عليه بالعربية الزبرجد الزيتوني.

التركيب الكيميائي: الأوليفين يتكون من سيليكات المغنيسيوم والحديد $(Mg,Fe)_2SiO_4$ وتوجد متسلسلة كاملة من التشابه الشكلي continuous complete series بين الأوليفين الذي به المغنيسيوم غالب وهو الفورسترايت Forsterite Mg_2SiO_4 وبين الفيالايت Fayalite وبه الحديد غالب Fe_2SiO_4 وكما تعني المتسلسلة هنالك تدرج من الفورسترايت إلى الفيالايت.

النظام البلوري: يتبلور الأوليفين في النظام المعيني القائم (نظام الهرم المنعكس) وتتكون البلورات عادة من منشورات أو مسطوحات وربما هرم منعكس ويوجد المعدن في شكل كتل حبيبية أو حبيبات منتشرة وسط معادن أخرى. والبنية السيليكاتية للأوليفين هي المنفردة أو نيزوسيليكات.

اللون: يختلف اللون بنسبة Fe/Mg ولكنه عادة ما يكون أخضر زيتوني إلى أخضر رمادي أو أصفر وذو لمعان ، البريق: زجاجي وهو شفاف أو نصف شفاف. القساوة أو الصلادة: 6.5-7. المكسر: محاري. الوزن النوعي: 3.27-4.4 وترتفع بنسبة كمية الحديد فيه. الانفصام: سطوح الانفصام وسطية ولكن يتميز بانفصال Parting.

التواجد: الأوليفين من المعادن الشائعة خصوصاً في الصخور داكنة اللون أو الصخور القاعدية Basic rocks مثل اليريدوتايت والجابرو والباسولت وهنالك صخور فوق القاعدية تسمى الدونايت Dunite تتكون في الغالب من الأوليفين.

التحول: الأوليفين من المعادن التي تتحول بسهولة بفعل عوامل التجوية H_2O ويتحول إلى معادن السربنتين Serpentine أو الماجنيزيت Magnesite أو التالك Talc أو أكاسيد


الحديد.



فورسترايت

سربنتين

ماجنيسايت



سربنتين

تالك

ماجنيسايت

أمثلة هذه التحولات موجودة ومنتشرة في الصخور فوق القاعدية كجبال الانقسنا وقلع النحل وصول حامد بالسودان.

الأوليفين تحت المجهر:

يظهر الأوليفين في الشرائح تحت المجهر في أشكال مستديرة وربما متطاولة وبها الكثير من شقوق الانفصال ولا يظهر عليها الانفصام بشكل واضح. وتبلغ قرائن انكسار الضوء Refractive Indices حوالي 1.66 في الفورسترايت ويزداد إلى 1.80 في الأوليفين الحديدي. وهو في الضوء العادي لا لون له أو أخضر خفيف، ولكنه تحت الضوء المستقطب Polarized Light يكتسب ألوان زاهية عند ألوان التداخل Interference colours وهي تقريباً في المرتبة الثانية. ويكون الانطفاء Extinction موازي لطول البلورة في أغلب الأحيان أو متوازي بالنسبة لأوجه الهرم.

مجموعة سيليكات الالمونيوم ALUMINUM SILICATE GROUP

تحتوي هذه المجموعة على ثلاثة معادن رئيسية لها نفس التركيب الكيميائي Al_2SiO_5 وهي (1) سيليمينايت Selliminite (2) أندولوسايت Andalusite (3) والكايينايت Kayanite ويسمى لذلك ديستين Disthene وهذه المعادن الثلاث يقال عليها متعددة الصور أو الأشكال مع التركيب الكيميائي الواحد. ولكنها تختلف في البنية الذرية Polymorphous لكل واحد من المعادن الثلاث شكل أو صورة Polymorph للتركيب الكيميائي الواحد Al_2SiO_5 .

واختلاف الصور وهو إنعكاس للبنية الذرية التي ينتج من الظروف الطبيعية التي تكون تحتها صور المعدن وهي كلها توجد غالباً في الصخور المتحولة ذات الرتبة الوسطى أو العالية للصخور الغنية بمعدن الالمونيوم ، ويعتمد تكوين أي منها على درجة الحرارة أو الضغط الذي تكونت فيه.

وتتنتمي مجموعة سيليكات الالمونيوم إلى زمرة السلسلة المنفردة إذ أنها تتكون SiO_4 مع الالمونيوم Al_2O_3 .


كما يظهر من الرسم فإن كل من صور المجموعة Polymorph يعتمد على درجة الحرارة وقوة الضغط.

(1) معدن الأندولوسايت Andalusite يتكون تحت الحرارة العالية ومع ضغط منخفض ولذلك يتواجد بالقرب من الصخور النارية.

(2) معدن السيليماننايت Sillimanite ويتكون في درجة حرارة عالية وقليلاً من الضغط أو ضغط متوسط فهو يتواجد داخل منطقة التحول الحراري وفي التحول الإقليمي.

(3) معدن الكايينايت Kyanite وهو الذي يتكون في حالة الضغط العالي ولذلك يتواجد في الصخور المتحولة إقليمياً ولا يوجد في منطقة التحول الحراري بالالتصاق ولذلك


ربما يكون أحد هذه الأشكال غير مستقر في ظروف حرارية وضغطية ويتحول مع التغير في الحرارة والضغط إلى شكل أو صورة أخرى. ففي بعض الأحيان نجد أن الاندولوسايت يتحول إلى كيانايت تحت عامل التحول الاقليمي وبالعكس فإن الكيانايت يتحول إلى اندولوسايت تحت تأثير الحرارة عند التحول الحراري.



معادن سيليكات الالمنيوم تحت ظروف الضغط والحرارة المختلفة

الشكل رقم 2-3

سيليمانائيت




التركيب الكيميائي : Al_2SiO_5 ومع بعض الحديد الهيماتايت Fe_2O_3

النظام البلوري : المعيني القائم ويوجد في أشكال بلورات إبرية ، أو بلورات
 مشورية رفيعة طويلة أو ذات النسيج اللبدي .
 اللون : عديم اللون أو رمادي أو أصفر فاتح للمعان: زجاجي المخدش: رمادي
 أو بني فاتح القساوة : 7 الوزن النوعي : 3.23- 3.25 . الانقسام : تام وتكون
 سطوح الانقسام على الوجه (010) .
 التواجد : ينشأ في الحرارة العالية ولذلك يتواجد في الصخور
 (1) الإستحالية العميقة (100)
 (2) مناطق تماس الصخور مع الصخور الرسوبية الغنية بالألمونيوم .
 الاستعمال : يستعمل في الصناعات الزجاجية والخزفية مع الأندولوسايت والكاينايت
 خصوصا تلك التي تتحمل درجات حرارة عالية من الحرارة وفي العزل من الحرارة
 مثل البلاقات Plugs في العربات .
 الصفات الضوئية :

اللون : عديم اللون . النتوء : متوسط إلى عالي . قرنية الانكسار المزدوج: متوسطة .
 ألوان التداخل Interference Colours : إلى بداية المرئية الثابتة الانطفاء : مواز
 علامة الاستطالة: بطئ الطول موجب .

الصفات المميزة : النتوء العالي ، قرينة الانكسار المزدوج المتوسطة الاستطالة
 الموجبة والشكل في بلورات مشورية اليافية طويلة .

كاينايت



التركيب الكيميائي: $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ أو Al_2SiO_5 بالنسب الآتية $\text{Al}_2\text{O}_3=36.1$, $\text{SiO}_2=63.9\%$
 ويحتوي على شوائب من عناصر Cr_2O_3 , Fe_2O_3 وربما Cr_2O_3 , Fe_2O_3 , TiO_3 , Cr_2O_3 , MgO , FeO .
 النظام البلوري : ثلاثي الميل وعادة ما يكون في الشكل السطوح (مسطوح) وشكل
 بلورات نصلية Bladed أو عمودية Column طويلة وربما منحنية Bent اللون: عديم
 اللون ولكن غالبا أزرق وربما رمادي أو بيضاء أو خضراء البريق: زجاجي أو

لؤلؤي·الانقسام : جيد جدا (100) وجيد في اتجاه (010)·القساوة : تختلف حسب الاتجاه ولكن 6-7·الوزن النوعي: 3.56-3.68.

التواجد : (1) استحيالي اقليمي عميق ولذلك يوجد في الشبست والنابس والجرانيولايت Granulite مع الكورتر والموسكوفاييت . ويعد من المعادن الجهدية التي تتكون تحت جهد عالي . في بعض الأحيان يوجد في مناطق الإستحالة التماسية .

الصفات الضوئية : شكل نصلي اللون عديم اللون تحت المجهر وكما سبق له الانقسام جيد جدا وجيد في اتجاهين ولذلك تشققات في الوجه (001) على زاوية 85° . قرنية الانكسار المزدوج متوسطة وألوان التداخل:إلى حد الأحمر من الرتبة الأولى . الانطفاء : مائل في المقطع (001) بزواية انطفاء 30° مع طول البلورة وموازي في المقاطع الأخرى وهذه من الصفات المميزة . علامة الاستطالة : بطى الطول موجب . الصفات المميزة : الانطفاء المائل والشكل النصلي .

اندولوسايت

Andalusite $4[Al_2SiO_5]$

الاسم : اشتق من بلاد الاندلس وهي ما تسمى الآن اسبانيا .

التركيب الكيميائي: $Al_2O_3(SiO_4)$ وهو طريقة أخرى لكتابة التركيب الكيميائي هيماتايت .

النظام البلوري: المعيني المستقيم Orthorhombic وبلوراته منشورية وذات مقاطع شبه مربعة ويلاحظ على هذه المقاطع صليب من مواد شائبة محمية يكتفها الفلز أثناء تشكله شوائب كربونية سوداء اللون مرتبة على هيئة صليب شيستولايت كما في الصورة رقم (1-2) . اللون: رمادي أصفر أو بني أحمر أو أصفر قاتم المخدش مختلف . البريق: زجاجي·الانقسام: موشوري جيد (110) على اتجاهين بزواية 90° تقريبا·القساوة: 7.5 . الوزن النوعي: 3.1 - 3.2 .

التواجد: (1) منشأ استحيالي عامة وخصوصا في الصخور المتحولة بواسطة التحول الاقليمي وكذلك بدخول الصخور الاندفاعية كالجرانيت في التحول الالتماس.

(2) يتكون الاندولوسايت في التحول الحراري للصخور الطينية والاردوزية وربما يوجد في بعض البجماتايت والعروق ذات الحرارة العالية إذا كثر فيها الالمونيوم. يعد الاندولوسايت من المعادن اللاجهدية أي المعادن التي تكون غير مستقرة عند وجود جهد وتحتاج إلى ضغط خفيف لتكونها ويتحول إلى كاينايت مع الضغط أو الجهد.

الصفات الضوئية: تحت المجهر عديم اللون عادة وربما يكون ملون مع تغير لوني أحيانا (أحمر، أو أخضر فاتح). **النتوء:** متوسط. **الانقسام:** موشوري (110) جيد على اتجاهين على زاوية قائمة تقريبا. **قرينة الانكسار:** واطئة. **ألوان التداخل:** رصاصي إلى أبيض من المرتبة الأولى. **الانطفاء:** مواز. **علاقة الاستطالة:** سريع الطول سالب.

الصفات المميزة: الاستطالة السالبة وقرينة الانكسار المزدوج الواطئة تميزه عن السيليماناييت.



معادن استرولايت

صورة رقم (1-2)

شترولايت

Staurolite $4[Fe_2Al_9O_6(SiO_4)(O,OH)_2]$

التركيب الكيميائي: هنالك شبه بين تركيب الأسترولايت والكيانايت حيث يمكن التعبير عنه باختصار ب $2(Al_2SiO_5)Fe(OH)_2$ مما يبين تلك الصلة ويظهر أن التركيب هو طبقات من الكيانايت مع طبقات من هيدروكسيد الحديد. فوق ذلك فإن بعضاً من المانجنيزيوم أو المانجنيز يحل محل الحديدوز وقليلاً من الألمونيوم محل الحديدك.

النظام البلوري: نظام الميل الواحد (شبيه المعيني القائم) والبلورات منشورية وفي الغالب تكون توأمية وبعضها في شكل صليب وغالباً ما تكون في اتجاه c وله انفصال وأضح. اللون: بني وغالباً محمر وأخرى مسود. المخدش: رمادي. الصلادة: 7. الوزن النوعي: 3.7-3.8.

الصفات المميزة: يتميز الأسترولايت ببلوراته الواضحة خصوصاً التوأمية الصليبية. التواجد: يتواجد في الصخور الإستحالية التي نتجت من الإستحالة الإقليمية المتوسطة عندما تصيب الرسوبيات الطينية الحاملة لكل من الألمونيوم والحديد فنجده في الناييس والشيست ويصحبة معادن الجارنيت والكيانايت في الاستحالة الوسطى. الإستعمال: يستعمله النصارى حجراً للزينة يتفاعلون بشكل توأميته والإسم نفسه مشتق من كلمة إغريقية تعنى الصليب.



معادن الكاينائيت

صورة رقم (2-2)

توباز




التركيب الكيميائي: كما يظهر فإن تركيبه الكيميائي مشابه الأندولوسايت غير أن ذرة من الهيدروكسيل والفلورين مجتمعتين تحل محل ذرة الأكسجين وهو يحتوى على حوالى 56.6% أو أكسيد السيليكا 33% و أكسيد الألمنيوم وفى حين الهيدروكسين والفلورين يكونان 10%.

النظام البلورى: يتبلور التوباز فى نظام المعينى القائم وتكون البلورات عادة فى شكل منشورى ذى أطراف هرمية وسطوح قاعدية وكثيراً ما تكون البلورات مخططة طولياً وكذلك يوجد المعدن فى هيئة كتلية أو حبيبات خشنة. **الإنفصال:** جيد على الوجه (001) **الوزن النوعى:** 3.5 - 3.6. يزداد بزيادة الفلورين

اللون: فى الغالب لا لون له ولكنه ربما يأخذ لون بنى عسلى أو أزرق باهت وفى هذه الحالة يعد من الأحجار الكريمة وهو شفاف إلى نصف شفاف ونو بريق زجاجى. **الصلادة:** 8.

التواجد: يتواجد التوباز في الصخور الجرانيتية وخصوصاً في البجماتايت وفي عروق المرو ذات الحرارة العالية وهو يتكون في أواخر مراحل تصلد الصهير الجرانيتي عندما تزداد كميات الأبخرة ومنها الفلورين. ويوجد كذلك في فجوات صخور الجرانيت والريولايت و من المعادن المصاحبة له الكاسيترايت والفلورايت والأباتايت والتورمالين.

الاستعمال: كما ذكر النوع المتبلور حجر كريم.



صورة التوباز

صورة رقم (2-3)

مجموعة معادن الجارنيت GARNET GROUP

المجموعة تشمل عدد من المعادن أشهرها ستة:

التسمية: من الكلمة اللاتينية granate أى حبيبة grane إشارة إلى الشكل الحبيبي.
التركيب الكيميائي: وهى سليكات ينطبق عليها التركيب $A_3B_2(SiO_4)$ حيث يمثل
A أيونات ثنائية التكافؤ مثل الماغنسيوم والحديد والمانجنيز $Mg^{+2} Mn^{+2} Fe^{+2}$
و B تمثل أيونات ثلاثية التكافؤ مثل الألمونيوم والحديدك والتيتانيوم والكروم Al^{+3}
 $Fe^{+3} Ti^{+3} Cr^{+3}$

النظام البلوري: تتبلور فصيلة الجارنيت كلها فى فصيلة المكعب - نظام سداسى

ثمانى الأوجه Hexaoctahedral ونشكل بلورات جميلة ذات أشكال:

• أثنى عشر وجهاً Trapizohedron

• الأربعة وعشرين وجهاً Rhombododecahedron

• ويمكن أن يجتمعان فى بلورة واحدة (36)

الصلادة: 6.5-7.5. الوزن النوعى: 3.5-4.3 حسب التركيب الكيميائى.

اللون: متغير حسب التركيب الكيميائى ولكن تكثر الألوان الحمراء والبنية والأصفر

والأخضر والأبيض والأسود. المخدش: أبيض. البريق: زجاجى أو راتنجى.

الشفافية: شفاف أو نصف شفاف و لا تذوب معادن الجارنيت فى الأحماض.

تحت المجهر: الصفات البصرية: جد مميزة لمعادن الجارنيت يظهر الجارنيت فى

حبيبات مستديرة وربما أوجه محددة وفيها شقوق وهى جوانب الانفصال.

النوع: قرينة الإنكسار Refractive index للجيت عالية 1.74-1.94 لذلك تظهر

البلورات أو الحبيبات عالية. وعند إدخال X-nicols ينطفئ الجارنيت حيث أنه

Isotropic.

التواجد: يوجد عادة فى الصخور المتحولة ولكن بعضها (Spessartite)

فى الصخور النارية وكذلك فى عروق البجماتايت وبعض أنواع الجرانيت وبعض الصخور القاعدية Pyrope وتوجد معادن الجارنيت أيضاً فى رمال الشاطئ والرمال السوداء (البحر الأحمر رشيد ودمياط) وسوف نقوم بتوسعة لهذا الباب لاحقاً. الإستعمالات: تستعمل العينات الصافية وخصوصاً ذات الألوان الأخضر والأحمر الشفاف كمعادن كريمة - ويستعمل الجارنيت فى صناعة أحجار التبييط وورق الصنفرة وأحجار الطحن - ذلك لصلادته وقساوته العالية.

جدول لأهم أنواع الجارنيت

الإسم	Name	التركيب الكيميائى	الوزن النوعى	اللون
باريروپ	Pyrope	$Mg_3Al_2(SiO_4)_3$	3.58	أحمر فاتح
المندين	Almandine	$Fe_3Al_2(SiO_4)_3$	4.33	أحمر رائق
سباسارتيت	Spessartite	$Mn_3Al_2(SiO_4)_3$	4.19	بنى أو أحمر
جروسولاييت	Grossularite	$Ca_3Al_2(SiO_4)_3$	3.59	أبيض أخضر
اندر اندايت	Andradite	$Ca_3Fe_2(SiO_4)_3$	3.86	أصفر بنى
يوفاروفاييت	Uvarovite	$Ca_3Cr_2(SiO_4)_3$	3.80	أصفر زمردى

توجد الجارنيت: توجد أنواع الجارنيت المختلفة أساساً فى الصخور المتحولة رغم أن بعضهاً منها يتواجد فى الصخور النارية، يحكم تواجد النوع المعين من الجارنيت أولاً توفر العناصر التى تدخل فى تركيبة المعدن الكيميائية وكذلك ظروف تبلور الصخور وتحولها.

(1) الماندايت: هو منتشر فى صخور الشيست والنايس وقليل ما يتواجد فى الجرانيت والريولايت والبجماتايت.

(2) سباسارتايت: أكثر تواجده فى البجماتايت ربما بصحبة الالمانديت كما يتواجد فى الصخور المتحولة الغنية بعنصر المنجنيز (Mn).


- (3) بايروب: أقل أنواع الجارنيت تواجداً (عدا اليوروفايث) ذلك أنه يتواجد في الصخور فوق القاعدية وصخور السيربنتونايت الناتجة عنها. ويتواجد أيضاً مصاحباً لصخور الكمبرلايت Kimberlite النادرة والحاملة للماس فهو بهذه الصفة أحد دلائل تواجد مستودعات الماس الثمين.
- (4) جراسيولايت: هذا نوع الجارنيت المعهود في الصخور الجيرية مع وجود الألمنيوم وهو يتواجد مع الكالسايث والولاستونايت والايديوكريز.
- (5) أندراييت: يتكون بالتغيير الإحلالي metasomatism للصخور الجيرية بواسطة المحاليل الحاملة للحديد



أندراييت هيماتايت سيليكات كالسايت

وكذلك يتواجد في خامات المعادن في الصخور الجيرية.

- (6) يوفاروفايث: أقل أنواع الجارنيت تواجداً ومع خامات الكرومايت كما جبال الأنقسنا. عموماً بما ان معادن الجارنيت لها مقاومة للتفتت الميكانيكي والتحول الكيميائي فإنها تتواجد في بعض الصخور الرسوبية وفي الرمال.




أندراييت

جراسيولايت


الجارنيت

صورة رقم (2-4)



التركيب الكيميائي لمعادن الجارنيت ومجالات الإحلال بين فصائلها ومناطق استقرارها مظلة.

شكل رقم (١٤-٦)



أصناف معادن الجارنيت في الصخور المختلفة

شكل رقم (١٤-٧)

(2) مجموعة المعادن السليكاتية السلسلية المنفردة

مجموعة البايروكسين
PYROXENE GROUP

تضم مجموعة البايروكسين العديد من المعادن التي لها البنية السلسلية المنفردة single (Isosilicate) chain حيث تكون النسبة $Si : O = 1 : 3$ ولها التركيب الكيميائي العام $XY(Si_2O_6)$ والكاتيونات X تكون كبيرة الحجم ضعيفة الشحنة وغالباً تكون إما صوديوم Na أو كالسيوم Ca و Y أصغر حجماً وترمز إلى الحديدوز Fe^{+2} أو الحديدك Fe^{+3} ، الألمونيوم Al أو المنجنيز Mn وحتى الليثيوم والتيتانيوم (Ti, Li). وتتبلور معادن البايروكسين في فصيلتي المعيني القائم ونظام الميل الواحد وعلى هذا الأساس قد قسمت إلى طائفتين Sub-groups:

أ. البايروكسين المعيني القائم Orthorhombic Pyroxene

انستاتيت $MgSiO_3$ Enstatite
هيبيرسين $(Fe, Mg) SiO_3$ Hypersthene

هنالك متسلسلة متصلة بين الأثنين.

ب. البايروكسين ذو الميل الواحد Monoclinic Pyroxene

1. الديويسايد Diopside series

ديويسايد $Ca, Mg Si_2O_6$ Diopside
هدنيرجايت $Ca Fe Si_2O_6$ Hedenbergite

2. متسلسلة السبديومين Spodumene

سبديومين $Li Na Si_2O_6$ Spodumene
جيدايت $Na Al Si_2O_6$ Jadeite
ايجيرين $Na Fe Si_2O_6$ Aegirine

3. متسلسلة الأوجايت Augite series

أوجايت $XY Si_2O_6$ Augite


ولذلك توجد متسلسلة كاملة من التشابه بين الديوبسايد ومعدن الهدنبرجيت $(Ca Fe) Si_2O_6$ Hedenbergite وسوف نختصر الدراسة على الديوبسايد.

النظام البلوري: يتميز المعدن بشكله البلوري في النظام أحادي الميل ونظام المنشور والبلورات منشورية ذات ثمانية جوانب في المقطع المستعرض وكذلك يوجد في هيئة كتل حبيبية أو عمدانية short lathes أو صفائحية Platy ويكثر في البلورات التوأمة المركبة والمستوى التوأمي Twining Plane هو (100) وتفيد هذه الخصائص في تمييزه ضوئياً.

الصلادة أو القساوة: 5-6 ، **الوزن النوعي:** 3.2-3.3 **الانقسام:** منشوري غير كامل ويكثر الانقسام الموازي للمسطوح القاعدي (100) والموازي للمسطوح الأمامي (001) وهناك نوع من هذا المعدن يسمى دياليج Diallage يكثر فيه الانقسام على المسطوح الأمامي (001) اللون: لون المعدن أبيض أو أخضر فاتح وتزداد قتامته بازدياد نسبة الحديد البريق: ذو بريق زجاجي شفاف أو نصف شفاف.

الصفات المميزة: يتميز معدن الديوبسايد بشكله البلوري ولونه الفاتح وانقسامه المنشوري غير الكامل حيث تتقاطع مستويات الانقسام على زوايا مقدارها 87° أو 93°

التواجد: يوجد في الصخور النارية كمعدن صهيري magmatic ويوجد في الصخور فوق القاعدية Ultrabasic مثل البايروكسينايت والبريدوتايت والقاعدية Basic كالجابرو Gabbro . كذلك يوجد الديوبسايد في الصخور المتحولة نتيجة لتحول الصخور الجيرية باختلاطها بالسليكا وفي هذه الحالة تصاحبه بعض المعادن المميزة كالتريمولايت Tremolite والجارنيت Garnet والاسفين Sphene والفيروفينايت Vesuvignite .



Dolomite

Quartz

Diopside


التواجد: توجد هذه المعادن في صخور البايروكسينايت Pyroxenite والبيريدوتايت Peridotite من الصخور فوق القاعدية Ultrabasic rocks وفي صخور الجابرو Gabbro والنورايت Norite والبازلت وبعض أنواع النيازك وكذلك في بعض الصخور المتحولة.

المميزات الضوئية: لتشابهها مع بقية فصائل البايروكسين الأخرى خصوصاً معدن الأوجايت Augite فإننا نلجأ إلى المميزات الضوئية للتفريق بينهم. فمثلاً معدن الانستاتيت يتميز بتعتيم مستقيم straight extinction وبتعدد ألوان خفيف weak pleochroism.

التحول: معدن الانستاتيت أسرع في التحول عند التأثر بالمحاليل الحرمانية Hydrothermal solutions ويتحول إلى سيربنتين يسمى Bastite ، وتحول الهايبرسين خصوصاً نوع البرونزايت يترك بلورات من الحديد.
تحت المجهر:

في الشرائح تحت المجهر يظهر البايروكسين عموماً لاً لون له أو بلون أخضر باهت في شكل بلورات وحبوبات ويظهر على القطاع شقوق الانفصام على تقاطع يكون بزاوية مقدارها حوالي 90° وتظهر البلورات غالباً في شكل منشور له 8 أضلاع أو مربعة ويبلغ قرائن انكسار الضوء Refractive Indices حوالي 1.68 إلى 1.75 . ويظهر كذلك تغير الألوان Pleochroism وعادة ما يكون التلون Birefringence تحت الضوء المستقطب ذا ألوان زاهية إلا في بعض البايروكسين ذو الميل الواحد وغالباً ما تكون زاوية الإطفاء Extinction angle حوالي 38° - 40° وترتفع إلى 48° في بعض البايروكسينات مثل الديوبسايد.

ديوبسايد




التركيب الكيميائي: $(\text{Ca Mg Si}_2\text{O}_6)$ والتحليل الكيميائي $\text{Si O}_2 = 55.6\%$ ، $\text{Ca O} = 25.9\%$ ، $\text{MgO} = 18.5\%$ وقد يحل الحديد محل المغنيسيوم بكل النسب

حيث: $X = \text{Na or Ca}$ $Y = \text{Mg, Fe}^{+2}, \text{Fe}^{+3}, \text{Al}$

وبما أن مجموعة معادن الأمفيبول Amphibole لها البنية السلسلية كذلك Isosilicate ولكنها مزدوجة فهناك تشابه بينها ومجموعة البايروكسين هذه وسوف ندرس ذلك التشابه لاحقاً وكيفية التمييز بين هاتين المجموعتين المهمتين.

انستاتيت - هايبرسين



التركيب الكيميائي: لا يوجد أي من الجنسين من البايروكسين المعيني نقياً في الطبيعة إذ أن هناك متسلسلة معادن متصلة بين الانستاتيت والذي يحتوي على بعض الحديد وعندما يصل نسبة الحديد FeO إلى 5-13% يسمى المعدن هايبرسين Hypersthene أما إذا كانت نسبة الحديد أزيد من 13% فإنه يسمى برونزيت Bronzite وقد يحتوي كل من الجنسين على نسبة بسيطة من الألمونيوم.

النظام البلوري: تتبلور معادن الانستاتيت والهايبرسين في النظام المعيني القائم (نظام الهرم المنعكس) ويوجد المعدنان في هيئة كتلية أو ابرية وقليلاً ما تكون في شكل بلورات منشورية prismatic.

الصلادة أو القساوة: 5.5 . الوزن النوعي 3.5-4.39 وتزيد مع نسبة الحديد.

الانفصام Cleavage: انفصام منشوري كامل prismatic cleavage على الوجه

(011) وزاوية الانفصام 87° أو 93° .

اللون: غالباً رمادي أو أصفر أو أبيض مائل للاخضرار أو أخضر زيتوني (شفاف) أو زيتوني أو بني.

البريق: زجاجي أو لؤلؤي على أسطح الانفصام ومعدن البرونزيت له بريق شبه فلزي submetallic لكثرة الحديد.



معدن الديوبسيد

صورة رقم (2-5)

سبوديومين



التركيب الكيميائي: $\text{Li Al Si}_2\text{O}_6$ ، والتحليل الكيميائي المثالي $\text{Li, Si O}_2 = 64.5\%$ ، $\text{Al}_2\text{O}_3 = 27.4\%$ ، $\text{O} = 8.1\%$ وربما يوجد NaO ، CaO و MgO كشوائب.

النظام البلوري: يتبلور في نظام الميل الواحد والبلورات منشورية مبططة ويوجد في الصخور في شكل حبيبات في شكل منشوري ولكنه أحياناً يوجد في هيئة بلورات كبيرة في بعض أنواع البجماتايت *Pegmatite*.

الصلادة: 6.5-7 ، الوزن النوعي: 3.14-3.2 الانفصام: منشوري على المسطوحات (011) والأمامي (001) وتتقاطع في الزاوية 87° أو 93° وهو انفصام تام حسب المنشور اللون: أبيض رمادي مع ظلال خضراء أو أخضر مصفر أو بنفسجي.

اللمعان: زجاجي وشفاف أو نصف شفاف.

التواجد: من المعادن النادرة لكنه يوجد بالولايات المتحدة ومدغشقر في البجماتايت وهو مصدر لعنصر الليثيوم ويستعمل بعض أنواعه الشفافة الخضراء والحمراء كأحجار كريمة ويستعمل السبوديومين في صناعة أدوات الليثيوم في الطب وصناعة التصوير وصناعة الزجاج.

ايجيرين - ايجيريت Aegirine - Aegerite $4[(Na Fe) Si_2O_6]$

التركيب الكيميائي: $Na Fe^{+++} Si_2O_6$ ويحتوي $SiO_2 = 52\%$ ، $Fe_2O_3 = 34.6\%$ ، $Na_2O = 13.4\%$ ويحتوي على شوائب من V, Ti, Al, Mg, Mn, Fe^{++} , Ca, K وربما Th, Zr, Be.

النظام البلوري: أحادي الميل نظام المنشور Prismatic ويكون كذلك في تجمعات ابرية أو شعرية ومنها كتل والبنية السليكاتية سلسلية منفردة.
الصلادة: 6 - 6.5. الوزن النوعي: 3.4 - 3.55. اللون: عادة أسود مخضر أو أخضر قاتم أو بني أو بني أحمر - نصف شفاف. البريق: ذو لمعان زجاجي Vitreous. الانقسام: منشوري غير كامل على المسطح (011) ويتقاطع على زاوية 87° أو 93° .

التواجد: هو من المعادن النادرة ويوجد الأيجيرين في الصخور النارية Magmatic الفقيرة في السليكا والغنية في الصودا مثل السيانايت ، نفلينايت والفونولايت Phonolite ويصاحب المعدن معادن الأورثوكليز ومعادن الفلوسباتويد Feldspathoid والأوجايت والامفيبول.

أوجايت



التركيب الكيميائي: $[(\text{Ca Na})(\text{Mg Fe}^{+2} \text{Fe}^{+3} \text{Al})(\text{Si}, \text{Al})_2 \text{O}_6]$ وأحياناً يكون معهم عناصر أخرى مثل Mn وهو كمعدن متوسط في التركيب الكيميائي بين الديوبسايد والهدنيرجايت وقد حل جزء من الألمونيوم محل جزء من السليكا والمغنيسيوم.

النظام البلوري: يتبلور الأوجايت في النظام أحادي الميل نظام المنشور (لوحى) ويتواجد في شكل بلوري مفلطح أو قريب من الكروي ولكن مقطعه ذا أربعة أوجه أو ثمانية جوانب وربما يتواجد في شكل كتل حبيبية وتحدث في بلوراته التوأمة الصلادة: 5 - 7. الوزن النوعي: 3.2 - 3.6. الانقسام: منشوري جيد وقاعدي في البلورات على (011) وبزاوية 87° أو 93° .

اللون: لونه الطبيعي أسود أو أسود مخضر أو أخضر قاتم أو أسود صدفي.

اللمعان: زجاجي.

الصفات المميزة: يشبه معدن الهورنبلند لكنه يتميز عنه بزاوية الانفصال 87° و 93° وعن الديوبسايد بلونه القاتم.

التواجد: يعتبر معدن الأوجايت أكثر معادن مجموعة البايروكسين انتشاراً وهو يتواجد في الصخور النارية القاتمة اللون خصوصاً التي تكونت من الصهير Magmatic الاندفاعية مثل البازلت والجابرو والبريدوتايت وكذلك في بعض أنواع السيانايت Syenite وبعض الصخور المتحولة Gneisses.

التغيرات: ككل أنواع البايروكسين في تطور تبلور الصهير magmatic evolution تحل محل معادن الأمفيبول كلياً أو جزئياً محل الباروكسينات كما درسنا في سلسلة التحولات غير المتتابعة Discontinuous series وهي نظريات Bowen المهمة.

أما التغيرات بتأثير المحاليل المائية الحرارية Hydrothermal solutions فتحل محل الأوجايت معادن الايبيدوت Epidote والكلورايت Chlorite والكالسائيت وغيرها من المعادن.

أنواعه: يعتبر الايجيرين بعض من أنواع الاوجايت الغني بالصوديوم Na_2O ولما يكون الأوجايت على محتوى عالي من TiO_2 يسمى تيتان أوجايت Titaniferous Augite ومرة أخرى عندما تكون سطوح الانفصال (110) ظاهرة يسمى دياليج Diallage.

ولاستونايت

Wollastonite $6[\text{CaSiO}_3]$

التركيب الكيميائي: كما واضح فالمعدن هو سيليكات الكالسيوم ومثالياً يتكون من $\text{CaO } 48.3\%$ و $\text{SiO}_2 } 51.7\%$ وتحل كميات من Mn و Fe وربما Mg محل الكالسيوم.

النظام البلوري: يتبلور في النظام ثلاثي الميل وبلوراته لوحية ولكن عادة ما يوجد في هيئة كتلية أو اليافية. وكما يظهر من التركيب الكيميائي فهو أحد معادن مجموعة رباعي الأوجه الحلقية Ring Structure.

الإنقسام: جيد على المسطوحين [100] و [001] مما يتسبب في تشققه إلى قطع أو يكسبه هيئة الألياف. الوزن النوعي: 2.9. القساوة: 5 اللون: عادة أبيض وربما كان رمادي وكذلك المخدش. البريق: زجاجي أو لؤلؤي على أسطح الأنقسام وربما حريري عندما يكون من شكل الياف.

الصفات المميزة: ينصهر المعدن إلى كرة زجاجية بيضاء ويتحلل بحامض الهيدروكلريك وتترسب السيليكا في هيئة عروق ويتميز المعدن بالإنقسام الكامل في إتجاهين يتقاطعان في الزاوية 84° .

التواجد: يتكون المعدن نتيجة الاستحالة الحرارية للصخور الجيرية الحاوية للسيليكا على درجة حرارة أعلى من 45° ولذلك يتواجد عند الإستحالة بالالتصاق والإستحالة الإقليمية العالية مصاحباً لمعادن الكالسيات والجرانيت والترمولايت والأبيدوت وربما يكون مستودعات يمكن إستغلالها. كما في جبال البحر الأحمر (منطقة آبار دربات).
الإستخدام: يستخدم في صناعة الخزف والفخار Ceramics

رودوناييت

Rhodonite $10[MnSiO_3]$

التركيب الكيميائي: يندر أن يكون معدن الرودوناييت نقياً فهو غالباً ما تحتوى على الكالسيوم (Ca) بنسبة تصل إلى 20% وكذلك الحديد (Fe) وربما الخارسين (Zn).
النظام البلورى: نظام الميول الثلاثة وقليلاً ما يوجد متبلوراً في بلورات لوحية ولكن أغلب توأجه في هيئة كتل متماسكة أو ذات تشقق.
الانقسام: منشورى على المسطوحين (011) و(011) ويتقاطعان على زاوية 88° أو 92° تقريباً. القساوة: 5.5-6 اللون: أحمر وردي أو بنى ولكنه ربما يكون مغطى بطبقة سوداء من أكسيد المنجنيز وهو شفاف إلى نصف شفاف. البريق: زجاجي.
الوزن النوعي: 3.5-3.7

التواجد: يترسب الرودوناييت من المحاليل الحرمائية ويتكون من عمليات التحول للرسوبيات الحاملة لمعدن المنجنيز وقد ينتج من تحول معدن الرودكروزاييت حسب المعادلة الأتية:



رودوكروزاييت

سيليكا

رودوناييت

الإستخدام: لمنظره الجميل يصقل الرودوناييت كحجر زينة.

بيريل


Beryl 2[Be₂Al₂(Si₆O₁₈)]

التركيب الكيميائي: سليكات الألمنيوم البيريوم التي تتخذ الشكل الحلقى الثلاثي ومثالياً تحتوى على $\text{SiO}_2 = 67.0\%$, $\text{Al}_2\text{O}_3 = 19.0\%$, $\text{BeO} = 14\%$ وربما تحل القلويات [Na, K] محل البيريلويوم (Be) وقليلاً من الليزيوم (Li) محل الألمنيوم. النظام البلورى: سداسى فى شكل منشورى أوجهه عادة خشنة ومخططة. وفى بعض الأحيان تبلغ البلورات أحجام لحد كبير يصل طولها إلى أكثر من 25 قدم وتزيد حوالى 25 طن (بولاية مين Maine بالولايات المتحدة).

اللون: أخضر زمردى أو باهت أو أصفر ذهبى أو وردى. المخدش: أبيض وهو شفاف إلى نصف شفاف له إنفصام ضعيف، الصلادة: 8، الوزن النوعى: 2.7-2.9. التواجد: لحد ما معدن البيريل من المعادن الشائعة وخصوصاً فى صخور الماىكا شيست والصخور الجرانيتية وصخور البجماتايت وأحياناً بصحبة القصدير (Tin) الأستعمال: لصلادته ولونه الجميل فهو من الأحجار الكريمة وأهم مصادره كولومبيا ومدغشقر وجنوب أفريقيا وفى بعض الولايات المتحدة له استعمالات عدة فى الصناعة منها كمصدر لعنصر البيريليوم الذى يستخدم فى السبايك النحاسية وهو معدن استراتيجى لغرض توليد الطاقة الذرية.

المعدن فى الغلاف

تورمالين



التركيب الكيميائي: أساساً سليكات الالمونيوم والبورون مع بعض العناصر الأخرى الميينة . هنالك تبادل بين المنجنيز والحديد وربما يحل محلها بعضاً من Mn ,Ti, Cr . ويحل الحديد ثلاثي التكافؤ محل الالمونيوم والفورين بدلاً من الهيدروكسيد .

النظام البلوري : يتبلور المعدن في نظام الثلاثي في بلورات لوحية والبلورات عادة منشورية تنتهي بمسطوح أو أهرامات ثلاثية (سالبة أو موجبة) أو مزدوجة. وبلوراته شائعة ولكن عادة في هيئة كتل متماسكة أو عمدان رقيقة أحياناً متوازية أو أليافية . اللون: يتغير حسب التركيب الكيميائي من الأحمر أو الوردى أو الأخضر أو الأزرق والذي يحتوى على كميات كبيرة من الحديد ربما يكون بني أو أسود بعض بلورات التورمالين لها ألوان متعددة أحياناً موزعة على نطاقات أو أحزمة داخلية . المخدش: أبيض وله أنفصام ضعيف ولمعانه زجاجي وأحياناً شفاف. الصلادة: 7.5. الوزن النوعي: 3.0-3.2.

صفات أخرى: للتورمالين خاصية الكهرباء الحرارية والكهرباء الضغطية. التواجد: في الصخور الجرانيتية وما جاورها وخصوصاً في صخور البجماتيت في هيئة بلورات مع الأورثكليز والكوارتز والمايكا (ليبيدولايت) ومع البيريل والفورلايت كما يوجد في الصخور المتحولة كالشست والنايس كمعدن إضافي. الأستعمال: الأنواع ذات الألوان الفاتحة الشفافة تصقل كأحجار كريمة وتستخدم بلورات المعدن لما لها من صفات مميزة ذكرت في صناعة أجهزة قياس درجات الحرارة العالية وأجهزة قياس الضغط.



التورمالين

صورة رقم (2-6)

كورديرايت




التركيب الكيميائي: يمكن لبيان الشكل الحلقى الثلاثي كما في البريل أن نكتب التركيب الكيميائي بالصيغة $(\text{Mg, Fe})\text{Al}_3(\text{AlSi}_5)\text{O}_{18}$ وكما في البريل ربما يحتوي الكورديرايت على المياه H_2O وقليلًا ما يحتوي على العناصر القلوية .


النظام البلوري: يتبلور في نظام المعيني القائم (الهرم المنعكس) وبلوراته عادة منشورية قصيرة توأمية . كذلك يوجد المعدن في حبيبات متفرقة أو كتل حبيبية . اللون: اللون الغالب الأزرق الباهت أو البنفسجي ولكن أحيانًا لونه له أو رمادي وقليلًا أصفر أو بني بأزدياد الحديد . المخدش: أبيض . اللمعان: زجاجي وهو شفاف الى نصف شفاف . الانقسام: ضعيف على المسطح (010) .

التواجد: هو معدن اضافي في بعض الصخور الجرانيتية والصخور المتحولة ذات الرتبة العالية خصوصاً الغنية بالألمونيوم ويتحلل الكورديرايت عادة الى المايكا والكلورايت والتلك .

الاستعمال : الانواع الشفافة تستعمل كأحجار كريمة .



الكورديرايت
صورة رقم (2-7)



رودونايت
صورة رقم (2-8)

مجموعة الأبيدوت

EPIDOTE GROUP

المعادن الأكثر شيوعاً في هذه الطائفة هي:

معينى قائم	$\text{Ca}_2\text{Al}_3\text{Si}_3\text{O}_{12}(\text{OH})$	زيوسايت Zoisite
أحادى الميل	$\text{Ca}_2\text{Al}_3\text{Si}_3\text{O}_{12}(\text{OH})$	زيوسايت مائل Clinzoisite
أحادى الميل	$\text{Ca}_2(\text{Al},\text{Fe})_3\text{Si}_3\text{O}_{12}(\text{OH})$	إبيدوت Epidote
أحادى الميل	$(\text{CaR})_2(\text{Al},\text{Fe},\text{Mg})_3\text{Si}_3\text{O}_{12}(\text{OH})$	الأناييت Alanite

وفي الأخير من هذه المعادن (الأناييت) فإن R ترمز إلى العناصر الأرضية

النادرة (Rare earth elements).

والتركيب الكيميائى المبسط للمجموعة والزيوسايت المائل كما هو واضح مثالاً لثنائية التشاكل Dimorphic حين أنه فى الأبيدوت فإن الحديد (Fe) يحل محل بعضاً من الألمنيوم (Al). وشكل هذه المجموعة هو جمع بين كلا من شكل السلسلية المنفردة SiO_4 وتلك المزدوجة Si_2O_7 . وعليه يمكن كتابة تركيبها الكيميائىة $\text{Ca}_2\text{Al}_3\text{O}(\text{SiO}_7)(\text{Si}_2\text{O}_8)(\text{OH})$. ويمكن أن نلاحظ أن هذا التركيب قريب جداً من التركيب الكيميائى لمعدن الأنورثايت Anorthite ($\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$) ولكن لإختلاف طريقة الترابط الذرى (Atomic bonding) فإن هنالك تفاوت معتبر فى الوزن النوعى فالأنورثايت ورنه النوعى 2.76 فى حين أن الزيوسايت أثقل ووزنه النوعى 3.32 ترتفع إلى 3.6 بإزدياد الحديد فى حالة الأبيدوت وهذا التماثل الكيميائى ينعكس أيضاً فى تغييب البيليجوكليز الغنى بالنورثايت فى الصخور ذات الإستحالية المنخفضة أو المتوسطة حيث نجد بدلاً عنه معادن الأبيدوت بجانب الألبايت مما يوحى أنه تحت ظروف الحرارة المعتدلة والضغط العالى فإن الأبيدوت أكثر إستقراراً من الأنورثايت. من طائفة الأبيدوت فإن هنالك إثنين فقط شائعان بقدر إستحقاق أن ندرسهما بإختصار هنا وهما الأبيدوت والزيوسايت.

زيوسايت



النظام البلورى : هو المعينى القائم وابعاد وحدة الخلية $a=16.24\text{Å}$ $c=10.10\text{Å}$ $b=5.58\text{Å}$ والبلورات لها هئية منشورية وهى متطاولة فى البعد b وكذلك مخططة فى ذات الإتجاه الإنفصام : تام على المسطوح (001)، اللون : غالباً ما يكون رمادى وأحياناً قرموزى أو أخضر باهت غير أن المخدش أبيض ، اللمعان : زجاجى وربما يكون لؤلؤى على سطوح الإنفصال، الصلادة حوالى 6.5 ، الوزن النوعى 3.3.

يتشابه الزيوسايت أحياناً مع بعض معادن الأمفيبول ولكن يمكن تميزه عنها بإنفصالها الواحد وبعض المميزات الأخرى تحت المجهر .
التواجد : يتواجد الزيوسايت فى الصخور المتحولة مثل الشيست والنايس ولكنه أقل شيوعاً من ثنائى الشكل الأخر للزيوسايت المائل كما يوجد فى بعض عروق المرو والمادة التى تعرف بالسوسورايت Saussurite وهى نتاج تغيير معادن البيلاجيوكليز إلى مخلوط من الألبايت وكل من الزيوسايت و الزيوسايت المائل .

إبيدوت



التركيب الكيميائى : يتضح أن التركيب الكيميائى مماثل للزيوسايت المائل إذ يتحول الأخر إلى الأبيدوت ويحل الحديد Fe محل 10% من الألمنيوم (Al) فأكثر ولكنه لا يتعدى الثلث وعليه يمكن كتابة المعادلة $\text{Ca}_2\text{Al}_2\text{FeSi}_3\text{O}_{12}$
النظام البلورى : هو أحادى الميل ويتواجد فى هئية منشورية وأحياناً يكون فى هئية الياف أو كتل . والبلورات تتطاول فى الإتجاه الموازى المحور b . وله إنفصال تام على المسطوح (001).

اللون : الأبيدوت ذو لون أخضر غامض إلى مسود ولكن الزيوسايت المائل أخضر باهت أو رمادى مخضر . غير أن الأبيدوت رغم لونه المسود فى العينات اليدوية فإنه

عديم اللون في الشرائح الرقيقة إلا الأنواع الغنية بالحديد حيث يكون لونها أصفر باهت يميل للخضرة ويظهر تغييراً لونياً خفيفاً وخاصة التغيير اللوني مع الإتجاه يمكن ملاحظتها في البلورات الطبيعية حيثما تدار البلورة من محور إلى آخر يتغير اللون من الأصفر إلى البنى الغامض. وهذه خاصية تميز بين بلورات البيدوت والتورمالين المتشابه، أما المخدش فهو أبيض أو أبيض رمادي ولمعانه زجاجي، الصلادة : 7 ، والوزن النوعي : 3.3-3.6 يزداد بزيادة الحديد

التواجد الابيدوت والزيوسايت المائل من أهم محتويات الصخور المتحولة ذات الإستحالة المنخفضة أو المتوسطة وأحياناً يكونان مع معادن الكالسيوم والألمنيوم السليكاتي المكون الأساسي في هذه الصخور ويتواجد الابيدوت كذلك في الصخور الجيرية المتحولة نتيجة الاستحالة الالتماسية خصوصاً عند يتواجد مع الزيولايت في فجوات بعض صخور البازلت.

هنالك نوع من الأبيدوت يسمى بيمونتيت *Piemontite* قليل التواجد وهو نتاج إحلال المنجنيز (Mn) محل بعض من الألمنيوم (Al) وهو لذلك يتميز بلون أحمر بنفسجي يمكن التعرف عليه بسهولة حتى لو كان بكميات بسيطة في الشبيست أو عروق المرو.

زركون

Zircon 4[ZrSiO₄]

التركيب الكيميائي: يحتوى الزركون مثاليًا 67.2% ZrO و 32.8% SiO₂. وربما يحل قليلا من Ht و العناصر الأرضية النادرة والفسفور محل الزركونيوم. أحياناً يكون المعدن مشعاً (radioactive) لإحتوائه على U و Th.

النظام البلوري: يتبلور في النظام الرباعي مع شكل بلورات منشورية منتهية بإهرامات ولكن غالب تواجده في هيئة حبيبات مستديرة. أبعاد وحدة الخلية $a = 6.604 \text{ \AA}$ و $c = 5.979 \text{ \AA}$.

اللون: عديم اللون أو رمادي أو أصفر أو أحمر، **المخدش:** عديم اللون، **البريق:** ماسي وهو شفاف إلى نصف شفاف، **الصلادة:** 7.5 ، **الوزن النوعي:** 4.7 – 4.6

التواجد: الزركون من المعادن الإضافية الشائعة في جميع الصخور النارية خصوصاً الحامضية منها مثل الجرانيت والجرانوديورايت ويكثر وجوده في النفلين ساينايت ويوجد في بعض الصخور الجيرية المتحولة والشيست والنايس ونسبة لصلادته يتواجد بكثرة في رمال الشواطئ البحرية والنهرية كما في استراليا والهند البرازيل.

الإستعمال: تصقل العينات الشفافة لصناعة المجوهرات وهو مصدر هام للأكسيد الزيركونيوم ذي المقاومة العالية للحرارة وكذلك مصدر لعنصر الزركونيوم الذي يستخدم في المفاعلات الذرية.

سفين

Sphene 4[CaTiSiO₂]


التركيب الكيميائي: يعرف المعدن كذلك بالاسم تاينتايت نسبة لتركيبه الكيميائي حيث إن نسبة TiO₂ تصل إلى 40.8% وفيه يحل الصوديوم محل الكالسيوم.

النظام البلوري: الميل الواحد ولها هياكل مختلفة ولكن شكل الوند هو الشائع ومنه جاءت التسمية.

اللون: غالباً بني أو رصاصي وربما أصفر أو أخضر. **المخدش:** أبيض، **البريق:** راتجى أو ماسي وبه تشقق منشوري وهو شفاف إلى نصف شفاف، **الصلادة:** 6، **الوزن النوعي:** 3.5.

الخواص المميزة: لونه البنى مثل القرنفل وربما يظهر تغيير لوني أما في الشريحة تحت المجهر فهو ظاهر، ذلك لعلو تضاريسه فقريئة الإنكسار عنده أعلى بكثير من المعادن التي تحتويه في حين أن الوان التداخل ضعيفة بشكل ملحوظ.

التواجد: من المعادن الإضافية حيث يوجد في الصخور النارية مثل الجرانيت والديورايت والسينايت في هيئة بلورات صغيرة ويوجد في بلورات أكبر نسبياً في الصخور المتحولة في الرخام والشيست والنائس وصخور الأمفيبوليت.



زيركونايت

صورة رقم (2-9)

(3) مجموعة المعادن السليكاتية السلسلية المزدوجة

مجموعة معادن الأمفيبول

AMPHIBOLE GROUP

وهي تضم عدد من المعادن الشائعة والهامة ومن أهمها معدن الهورنبلند والذي في بعض الأحيان يطلق اسمه على المجموعة فتسمى مجموعة الهورنبلند. وهذه المجموعة شبيهة بمجموعة معادن البايروكسين إذ أن كلا المجموعتين تنتمي إلى شكل السليكات السلسلي Inosilicate الاينوسليكاتية غير أن معادن الأمفيبول ذات تركيب من سلسلة مزدوجة ولذلك تكون نسبة السليكون إلى الأكسجين

في حين أن البايروكسين له بناء ايثوسليكاتي ولكن ذو سلسلة مفردة ونسبة السليكون للأكسجين 1:3 وهذه وغيرها من الفوارق مهم للتمييز بين المجموعتين كما سيلي.

أما من الناحية الكيميائية فيمكن أن يكتب القانون العام للتركيب الكيميائي لمجموعة الأمفيبول بهذا الشكل $(WXY)_{7-3}(Z_4O_{11})_2(OH)_2$ فإن الحروف W,X,Y,Z كل منها يرمز لعنصر لها نصف قطر ذري مقارب ويمكن أن تحل كل منها محل الآخر. وفي العام فإن الحرف W يرمز لعناصر ذات نصف قطر ذري مقارب Ca, Na وقليلاً من K والحرف X للعناصر الأصغر وهي Fe,Mg وربما Mn ويرمز الحرف Y إلى العناصر Ti, Fe¹³, Al في ترابط سداسي (Six coordination) في حين يرمز Z إلى Si, Al في ترابط رباعي (Four coordination). غير أن مجموعة الأمفيبول تحتوي كما واضح من التركيب الكيميائي المثالي على أيونات الهيدروكسيد (OH) وهي تحتل الفراغات الخالية الناتجة عن اتصال سلسلتين منفردتين جنباً إلى جنب وهذا يعد الاختلاف الأساسي لهذه المجموعة عن مجموعة البايروكسين. ومجموعة الأمفيبول تتبلور في نظامي المعيني القائم وأحادي الميل كما في مجموعة البايروكسين ولكن عند درجة حرارة أقل ولذلك

فإن بنياتهما متشابهة عدى ما بينهما من اختلاف وما سوف نبينه للتمييز بينهما خصوصاً تحت المجهر.

كما في مجموعة البايروكسين قسمت مجموعة الأمفيبول إلى طائفتين حسب النظام البلوري وإلى معادن متسلسلة (طويات) حسب التركيب الكيميائي.

معادن الأمفيبول

Amphiboles Minerals

أ. الأمفيبول المعيني القائم Orthorhombic

الانثوفيليت Anthophyllite $(\text{Mg, Fe})_7 \text{Si}_8\text{O}_{22}(\text{OH})_2$ / $\text{Mg} > \text{Fe}$

ب. الأمفيبول أحادي الميل Monoclinic

1. متسلسلة كمنتونايت Cummingtonite Series

كمنتونايت Cummingtonite

$(\text{Fe, Mg})_7 \text{Si}_8\text{O}_{22}(\text{OH})_2$ ($\text{Fe} > \text{Mg}$)

جرونيريت Grunerite $(\text{Mg, Fe})_7 \text{Si}_8\text{O}_{22}(\text{OH})_2$ ($\text{Mg} > \text{Fe}$)

2. متسلسلة التريمولايت Tremolite - Actinolite

تريمولايت Tremolite $\text{Ca}_2 \text{Mg}_5 \text{Si}_8\text{O}_{22}(\text{OH})_2$

أكتينولايت Actinolite $\text{Ca}_2 (\text{Mg, Fe})_5 \text{Si}_8\text{O}_{22}(\text{OH})_2$

3. متسلسلة الريبيكايت (Riebeckite)

أو الأمفيبول القلوي Al kali-Amphiboles

ريبيكايت Riebeckite $\text{Na}_2 (\text{Fe}^{+2}, \text{Fe}^{+3})_5 \text{Si}_8\text{O}_{22}(\text{OH})_2$

جلوكوفين Glaucophane $\text{Na}_2 (\text{Mg, Fe}^{+2})_3 (\text{Al, Fe}^{+3})_2 \text{Si}_8\text{O}_{22}(\text{OH})_2$

4. متسلسلة الهورنبلند Hornblende Series

Hornblende Series $\text{X}_{2-3} \text{Y}_{5-7} \text{Z}_8 \text{O}_{22}(\text{OH})_2$

الهورنبلند $\text{Na Ca}_2 (\text{Mg, Fe, Al})_5 (\text{Al, Si})_8 \text{O}_{22}(\text{OH, F})_2$

سوف نأخذ بقليل من الدراسة ثلاثة من معادن مجموعة الأμφيبول وهي

1. الانتوفيليت
2. التريمولايت
3. الهورنبلند.

انتوفيليت



التركيب الكيميائي: وهو غير ثابت حيث أن نسب كل من Fe and Mg تتغير والطرفان الحديدي والماغنيسي يشكلان سلسلة تشابه Isomorphic series.

النظام البلوري: يتبلور الانتوفيليت في النظام المعيني القائم ولكنه نادراً ما نجده في بلورات كبيرة ولكنه يتواجد في هيئة منشورية أو إبرية أو شعاعية.

اللون: رمادي أو أصفر أو بني اللمعان: زجاجي نصف شفاف.

المخدش: رمادي الصلادة: قساوته حوالي 5.5 - 6 ونو مكسر هش.

الوزن النوعي: 2.8 - 3.2. الانقسام: له انقسام تام وتكون سطوح الانقسام

(110) وتتقاطع على زاوية مقدارها حوالي 126° أو 54° .

التواجد: الانتوفيليت يتواجد في الصخور المتحولة المتبلورة وهو غالباً ما يتواجد في صخور الشيست المتبلورة وقد ينشأ نتيجة لتحول معدن الأوليفين ويترافق مع معدن

الهورنبلند والكروندوم.

الاستعمال: بعض أنواع الانتوفيليت يستعمل مثل الأسبستوس.

الصفات البصرية: بما أن نظام التبلور هو المعيني القائم فإن الانتوفيليت تحت المجهر

يظهر في شكل مقاطع موشورية مستطيلة أو عمداية موشورية.

اللون: تحت المجهر عديم اللون أو بني فاتح في العينات الغنية بالحديد.


النوع: متوسط إلى أقصى حوالي 1.60 - 1.68 ويتزايد مع زيادة الحديد.

قرينة الانكسار: متوسطة.

ألوان التداخل: في بداية المرتبة الثانية الانطفاء: موازي في المقاطع الموشورية ومتناظر في المقاطع المستعرضة. الانفصام: موشوري (110) في اتجاهين بزاويتين 56° و 124° .

الصفات المميزة: الانطفاء الموازي وغياب التوأمة.

تريمولايت



التركيب الكيميائي: ويحل الحديد محل المغنيسيوم حتى يتحول التريمولايت إلى الـ Isomorphism. أكتينولايت حيث أنهما يكونان متسلسلة متشابهة.

النظام البلوري: يتبلور التريمولايت في النظام أحادي الميل في شكل هيئة منشورية ويوجد كذلك في مجموعات ذات بلورات عمدانية شعاعية أو ألياف.

اللون: أبيض أو رمادي ويزداد اللون قتامة بازدياد الحديد.

اللمعان: زجاجي. القساوة: 5.5 - 7 وهو هش. الكثافة: 2.8 - 3.0.

الانفصام: ذو انفصام تام حسب الموشور (110) وعلى زاوية 124° .

التواجد: يوجد في عدة حالات ولكن أغلبها في الصخور الاستحالية المتبلورة وخاصة

الكلسية أو الدولوميتية عند إعادة تبلورها بواسطة التحول

$$5(\text{Ca, Mg}) \text{CO}_3 + 8\text{SiO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}_2\text{Mg}_5 (\text{Si}_4\text{O}_{11})_2 (\text{OH})_2 + 3\text{CaCO}_3 + 2\text{CO}_2$$

وكذلك يوجد نتيجة اندفاع المحاليل الحرمائية على حساب معادن أخرى وخاصة

البايروكسين في الصخور النارية الأصلية.


استخداماته: يستعمل النوع الأسبستوسي في صناعات الأسبستوس ويستعمل نوع

الـ Actinolite الجميل في صنع بعض أنواع الزينة.

التحلل: يتحلل التريمولايت إلى الطلق Talc.

الصفات البصرية: في شرائح المعدن فإن التريموللايت يكون في أشكال بلورات عمدانية أو نصلية أو ألياف أو أسبتوس والمقاطع المنشورية مستطيلة.
 اللون: عادة ما يكون عديم اللون. اللون الناتج متوسط حوالي 1.65. يزداد بتزايد الحديد.
 انقسام: موشوري (110) باتجاهين بزوايا 56° و 124° كباقي مجموعة الأمفيبول.
 قرينة الانكسار: متوسطة أو عالية. ألوان التداخل: إلى بداية المرتبة الثانية.
 الانطفاء: مائل وزاوية الانطفاء تتراوح في المقطع (010) بين 17° إلى 21° .

هورنبلند



التركيب الكيميائي: $[\text{NaCa}_2(\text{Mg, Fe}^{+2})_4(\text{Al, Fe}^{+3})(\text{Al, Si})_8\text{O}_{22}(\text{OH, F})_2]$ هو كما ترى سليكات معقدة تحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد بنوعيه والألمونيوم مع شق من الهيدروكسيدات وربما الفلورين. وسبب التعقيد هو التشابه بين الأيونات المختلفة واحلال بعضها لبعض ومثال ذلك $(\text{Ca, Na})(\text{Mg, Fe}^{+2})(\text{Al, Fe}^{+3})(\text{Si, Al})$. ويختلف الهورنبلند عن التريموللايت في احتواء الهورنبلند لعنصر الألمونيوم.
 النظام البلوري: يتبلور الهورنبلند في نظام الميل الواحد وهو موشوري الشكل وأشكال وجوده غالباً ما تكون موشورية متطاولة أو قصيرة أو متساوية الأبعاد وكذلك عمدانية أو أليافية أو دقيقة الحبيبات أو خشنة وكثير من الهورنبلند يكون فيه التوأمة على المسطوح (100).

اللون: يتراوح اللون بين الأحمر الفاتح إلى الأحمر القاتم أو حتى الأسود حسب كمية الحديد. المخدش: المخدش أو لون الأثر رمادي أخضر. اللمعان: عادة زجاجي ولكن الأنواع الأليافية فبريقها حريري وهو نصف شفاف. القساوة: 5.5 - 6. الكثافة: 3.1 - 3.3. الانقسام: موشوري كامل على السطح (110) بزوايا 124° .

الاسم: الهورنبلند مشتق من كلمة يونانية كانت تطلق على المعادن ذات اللون الداكن والتي لا تحتوي على مكونات اقتصادية يمكن استغلالها.

أنواعه: (1) هورنبلند بازلتي ويتواجد في الصخور البركانية وهو غني بعنصري Fe, Ti ويتميز تحت المجهر باللون البني الصديء.

(2) يوراليت هو تشكل كاذب للهورنبلند في البايروكسين.

التواجد: معدن الهورنبلند من المعادن الشائعة المكونة للصخور يتواجد في كل الصخور النارية magmatic والاستحالية metamorphic وكذلك في الحرمانية hydrothermal. وفي الصخور الماغمية فإنه يتكون من تفاعل البايروكسين مع بقية الماغما كما في السلسلة الغير المتصلة discontinuous series أو كمعدن متبلور أصيل من الماغما ويكثر كذلك في كثير من الصخور الاستحالية فمثلاً يتحول صخر الجابرو يستحيل إلى أمفيبوليت Amphibolite والذي يتكون أساساً من الهورنبلند.

التغيير: تحت تأثير المحاليل الحرمانية Hydrothermal solutions يتحول الهورنبلند إلى سربنتين وكلورايت وإبيدوت وكالساييت وكوارتز وكذلك يتحول بعوامل النحت والتعرية والتجوية أساساً إلى سربنتين وكلورايت.

الخواص تحت المجهر

اللون: يتميز الهورنبلند بألوانه الخضراء والبنية ويرى التغيير اللوني pleochroism واضحاً وكذلك الامتصاص Absorption ويتغير اللون في الهورنبلند إلى مستويات من اللون الأخضر (مصفر، زيتوني، داكن، باهت أو أصفر مخضر) وأصفر وبني بالذات في الهورنبلند البازلتي.

القطاعات تحت المجهر تظهر البلورات منشورية والقطاعات سداسية (كاذبة) وغالباً ما تكون ناقصة الأوجه. النتوء متوسط إلى مرتفع (1.62 - 1.71) الانفصام: جيد على مستويين متوازيين (110) بزواية $(110) \wedge (110) = 56^\circ$

ألوان التداخل: ألوان تداخل من المرتبة الثانية ولكن في بعض الأحيان يغطي لون المعدن على لون التداخل. الانطفاء: مائل بزواية تتراوح بين $13^\circ - 34^\circ$. الاستطالة: بطيئة.


الصفات المميزة: يتميز الهورنبلند عن بقية معادن الأمفيبول بمستويات الانقسام (56°) وتغيره اللوني وانطفائه المائل ويتميز الهورنبلند البازلتي بلونه البني الداكن و التفارق القوي وزاوية الانطفاء.

المقارنة بين البايروكسين والأمفيبول

البايروكسين	الأمفيبول
زاوية المنشور 87°	زاوية المنشور 124°
الزاوية بين سطوح الانقسام 87°	الزاوية بين سطوح الانقسام 124°
الأشكال المفلطحة غير معهودة	الأشكال المفلطحة معهودة
البلورات يحفها وجهين عادة	البلورات تحفها ثلاثة أوجه
التوأمة مع زاوية متداخلة	التوأمة بغير زاوية متداخلة
عادة ليس له تغير ألوان	في العادة له تغير ألوان
المقطع للبلورات ذو ثمانية أوجه	مقطع البلورات ذو ستة أوجه
زاوية الانطفاء عبر المقطع	زاوية الانطفاء عبر المقطع
المائل Clinopenacoid حوالي 48°	المائل Clinopenacoid حوالي 16°



هورنبلند - Hornblende



الأوجايت Augite



(4) مجموعة المعادن الصفائحية

مجموعة المايكا

MICA GROUP

تنتمي مجموعة معادن المايكا الى المعادن الفلوسيليكاتية وهي كما نعرف ذات البناء الصفائحي phyllosilicate وتتميز هذه المعادن بأنها تأخذ شكل صفائحي وهيئة صفائحية ويوجد بها انفصام واضح وعامة لها صلابة منخفضة وهذه الصفائح قابلة للانثناء أو هي مرنة ومعادن المايكا ذات وزن نوعي منخفض.

وترجع هذه الصفات الى البناء الصفائحي إلى أن ثلاثة ذرات من الأربعة في رباعي الأوجه تكون مشتركة بين رباعيات الأوجه ويؤدي ذلك إلى نسبة $Si : O = 2 : 5$. وتحتوي المعادن الفلوسيليكاتية على أيون الهيدروكسيدات (OH) وهي تشغل الأماكن ضعيفة الترابط بين الصفائح

تضم هذه الطائفة الفيلوسيليكاتية معادن تكونت نتاج التجوية كالمعادن الطينية clay minerals وبالتالي تكون مع الكوارتز الجزء الأكبر من التربة بأنواعها ونعرف أهمية ذلك في بلد زراعي كالسودان فهي لها خاصية اختزان الماء من وقت الرطوبة الى وقت الجفاف كما أن لها مسامات تسمح للماء والغازات والكائنات الحية بالمرور في التربة مما يغذيها ويجعلها خصبة كما في أغلب الأراضي الزراعية في السودان والحمد لله ويمكن تصنيف المعادن الفيلوسيليكاتية تصنيفا مبسطا في الآتي :

أ. أبوفيليت $K Ca_4 (Si_4O_{10})_2 F.8H_2O$ Apophyllite

ب. معادن الصلصال (الطين) :

كاولينايت $Al_4Si_4O_{10} (OH)_8$ Kaolinite

مونتموريلونايت $Al_2 Si_4O_{10} .(OH)_2 . x H_2O$ Montmorillonite

إلايت $K, Mg, Fe, (OH) silicate$ Illite

ج. معادن المايكا:

$KAl_2(AlSi_3O_{10})(OH)_2$ Muscovite مسكوفاييت

$Na Al_2 (Al Si_3) O_{10} (OH)_2$ Paragonite براغوناييت

$KMg_3(AlSi_3O_{10})(OH)_2$ Phlogopite فلوجوباييت

$K(Mg,Fe)_3(AlSi_3O_{10})(OH,F)_2$ Biotite بيوتاييت

$KLi_2Al(Si_4O_{10})(OH)_2$ Lepidolite لييدولايت

د. معادن المايكا القابلة للكسر Brittle Mica

$(Fe Mg) Al_4 O_4 Si_4 O_4 (OH)_4$ Chloritoid كمثال كلوريتويد

هـ. معادن الكلوراييت:

$Mg_3Al(AlSi_3O_{10}) (OH)_8$ Chlorite كلوراييت

$Mg_6 (Si_4 O_{10}) (OH)$ Serpentine سربنتين

$Mg_3 (Si_4 O_{10}) (OH)_2$ Talc تالك

كيمياء معادن المايكا ونظامها البلوري


معادن المايكا عموماً ذات تركيب كيميائي من سليكات الألمونيوم المعقدة مع البوتاسيوم وكذلك المغنيسيوم Mg والحديدوز Fe^{+2} وفي بعضها الصوديوم والليثيوم والحديدك Fe^{+3} وفي حالات قليلة يوجد المنجنيز والكروميوم والباريوم وكذلك يدخل فيها حتماً الهيدروكساييد (OH) وربما الفلورين F.

تتبلور المايكا في النظام أحادي الميل ولو أن بلوراتها عادة لا تظهر في هذا النظام ولها مظهر سداسي كاذب ذلك لأنها ذات سطوح قاعدية واضحة ولها مظهر سداسي ذو زوايا تقرب إلى 60° أو 120° . وتتميز معادن المايكا بانقسام قاعدي كامل على الوجه (100).

الاسماء

سربنتين: من اسم بعض الثعابين والحيات Serpent ذات اللون الأخضر وذي الالتواءات والانحناءات كما في المعدن.
 كلوريتود: من كلمة يونانية معناها خيوط ذهبية.
 أنتيجورايت: من منطقة أنتيجورا Antigora بإيطاليا.
 كاولين: من الكلمة الصينية Kaoline هو اسم تل بالصين يوجد فيه مستودعات للمعدن ولذلك تسمى منتجات المعدن من الأدوات المنزلية بالصيني.
 كلورايت: من كلمة يونانية معناها أخضر إشارة إلى اللون المميز للمعدن.
 موسكوفاييت: من بلدة موسكو.

مسكوفاييت



التركيب الكيميائي: وكما يظهر يحل Al محل Si واحد من أربعة.
 النظام البلوري: أحادي الميل غير أنه يظهر كالداسي pseudo hexagonal ويوجد في هيئة صفائح كبيرة أو صغيرة أو شكل قشور وقد تكون متجمعة في هيئة ريشية أو كروية وتكون كذلك في تجمعات كتلية صغيرة خفية التبلور وتدعى سيريسايت Sericite
 اللون: الصفائح الرقيقة عديمة اللون شفافة وربما تأخذ اللون الرمادي المصفر أو المخضر أو المحمر حسب الشوائب. اللعان: زجاجي أما على سطوح الانفصام فمعدني أو فضي. القساوة: 2 - 3. الوزن النوعي: 2.76 - 3.1.
 صفة الناقلية للكهرباء والحرارة: عديم الناقلية للكهرباء ومقاوم للحرارة.
 التواجد: المسكوفاييت معدن واسع التواجد ويتواجد في عدد من أنواع الصخور: في الصخور المغمائية أو الصخور النارية الحامضية الجوفية Plutonic Igneous Rocks مثل الجرانيت والسياناييت.

i. يوجد كذلك في الصخور البجماتائية Pegmatitic مصاحباً لمعدن الكوارتز والفلسبار والتورمالين والجارنيت والاباتايت والفلورايت في هذه الصخور البجماتية يوجد في بلورات كبيرة تعرف باسم الكتب Muscovite books وهو النوع الاقتصادي الذي يستغل.

ii. يوجد في الصخور المتحولة Metamorphic Rocks كصخور الشيست والنايس المتحولة وهو المعدن الأساسي في صخور الشيست الميكاني Mica Schist.
iii. كذلك له منشأها هيدروثيرمائي Hydrothermal نتيجة لتحلل من المعادن الأخرى مثل الفلسبار وبعض البايروكسينات وفي هذه الحالة يوجد في شكل قشور رقيقة لها بريق حيري ويعرف بالسيريسايت Sericite.

استخداماته: يستخدم المسكوفاييت في المواد العازلة والصناعات الكهربائية والبطاريات والتلفونات والمصابيح الكهربائية والمكاوي وكذلك يستخدم (المساحيق) في المواد المقاومة للحرارة وصناعات أخرى كمواد البناء والمدافئ والورق والكرتون والأمتعة. وتنتج المايكا من منطقة الشريك في السودان (أبو حمد) غير أن الهند معروفة كأهم مصدر له.

الاسم: موسكوفاييت مشتق من عاصمة روسيا موسكو حيث كثر استعماله بروسيا كبديل للزجاج.

الصفات البصرية:


اللون: عديم اللون. التغير اللوني: نادر إلا في بعض الحالات القليلة.
هيئة البلورة: بلورات مستطيلة أو نصلية أو في حبيبات قشرية صغيرة.
التنوّ: واطئ إلى متوسط. ألوان التداخل: إلى منتصف الرتبة الثالثة - عادة زاوية الانقسام: جيد جداً قاعدي (001) في اتجاه واحد ، المقاطع المستعرضة لا تظهر انقسام. الانطفاء: موازي تقريباً وربما تكون زاوية صغيرة $2^{\circ} - 3^{\circ}$.



معدن المسكوفاييت من منطقة الشريك

صورة رقم (2-10)

بيوتاييت



التركيب الكيميائي: أساساً سليكات البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والألمونيوم مع الهيدروكسيدات وقد يحل الفلورين محل الهيدروكسيد وقد يحتوي على بعض المنجنيز والتيتانيوم والصوديوم.

النظام البلوري: يتبلور في النظام أحادي الميل ورغم أن بلوراته نادرة ولكن أشكالها غالباً ما تكون مسطحة أو منشورية قصيرة ذات مسطوح قاعدي واضح. وغالباً ما يوجد في هيئة كتل صفائحية غير منتظمة أو قشور منتشرة في الصخر أو هيئة مجموعات قشرية.

اللون: أسود أو أخضر داكن أو بني معدني أحياناً بظلال حمراء أو خضراء أو برتقالية وبذلك يسهل تفريقها من الموسكوفاييت عديم اللون ولذلك يسمى البيوتاييت المايكا الداكنة.

البريق: لامع زجاجي. القساوة: 2 - 3. الوزن النوعي: 3.02 - 3.12. الانقسام: تام جداً حسب الوجه (001) وغير تام على الوجه (110) و(010) والصفائح مرنة مثله مثل الموسكوفاييت كصفحات الكتاب Book.

التواجد: له عدة مناشئ لذلك يتواجد بكثرة.

1. له منشأ ماغمي magmatic ولذلك يوجد في الصخور النارية كمعدن رئيسي ولكن بلوراته تكون صغيرة وبكثرة في الصخور الغنية بالفلسبار (لغناها بالبوتاسيوم) مثل الجرانيت والسيانيت ربما يتكون من معادن الأمفيبول حسب السلسلة غير المتصلة Bowen Discontinuous series.

2. مثل الموسكوفاييت يتكون في صخور البجماتايت Pegmatite وهو هنا يكون في بلورات كبيرة وربما في شكل كتب.

3. يوجد في الصخور المتحولة مصاحباً للموسكوفاييت بصخور الشيست والنايس ويسمى الصخر حسب نوع المايكا هنا Biotite Schist وينشأ في حالات التحول بالتماس الصخور الاندفاعية (Acidic) contact metamorphism of plutonic rocks عندما تصلى الصخور الطينية وتحولها بالحرارة thermal metamorphism of Argillaceous rocks.

استخداماته: قليل منه المستعمل بالمقارنة مع الموسكوفاييت وربما تستخدم صفائحه في

هياكل أجسام لعب الأطفال كزينة ولكن هنالك أنواع منه مثل فيرمكيولايت

Vermiculite يستخدم في الصناعات العازلة للحرارة والصوت.

التحلل: يتحلل البيوتايت إلى الكلورايت الأخضر وذلك في الحافات وخلال اتجاه


الانقسام.

الصفات البصرية:

اللون: بني غامض إلى بني أصفر أو أخضر وله تغير لوني واضح Pleochroism من

بني مختلف الشكل إلى أصفر أو أخضر وله كذلك امتصاص Absorption قوي ولكن

يعتمد على اتجاه المقطع فالمقاطع الموازية للانقسام ذات لون بني غامق جداً. الانقسام: جيد جداً وقاعدي (001) وغالباً في اتجاه واحد كما في الموسكوفيت. النتوء: من 1.58 - 1.64 حسب الاتجاه فهو متوسط. ألوان التداخل: المرتبة الثالثة وألوان التداخل ربما تتأثر بلون المعدن الأصلي الغامق لانطفاء: موازي تقريباً ملحوظة: تظهر في المايكا خصوصاً البيوتاييت بقع ثاقبة هي ذرات من الزيركون.



- (أ) بايوتاييت من البجماتاييت الجرانيتي
 (ب) بايوتاييت من الجرانيت والريوديوراييت
 (ج) بايوتاييت من توناليت والديوراييت
 (د) بايوتاييت من الجابرو
 (هـ) بايوتاييت وقلوجوبايت من الصخور فوق القاعدية
 (و) بايوتاييت من الصخور الإستحالية الجيرية الغنية بالماغنسيوم
 تنوع التركيب الكيميائي (الماغنسيوم والحديدوز والحديدك في البيوتاييت
 والقلوجوبايت في الصخور المختلفة)
 شكل رقم (2-3)

المعادن الطينية Clay Minerals

الطين هو نوع من الصخر غير المتماسك يكون نتاج عمليات التعرية والتحلل للصخور الأساسية نارية كانت أم رسوبية بسبب عوامل التجوية المعروفة (المياه - الرياح - الحرارة وغيرها) بقيت الصخور الطينية في موقعها أو حملت إلى أماكن أخرى وترسبت. ولعل أصلها ذلك يبين بعض مميزاتها فالطين يتكون من جزئيات دقيقة من خليط من المعادن الصفائحية التي تمتص المياه وقابلة للبلل بأى كمية من المياه. وتكتسب حينذاك لزوجة ومرونة تجعلها سهلة التشكيل كان المعتقد أن المعادن الطينية هي مواد غير متبلورة ولكن وسائل الدراسات المتقدمة خصوصاً بواسطة الأشعة السينية أوضحت أنها مجموعة من المعادن المتبلورة وتتكون أساساً من سليكات الألمنيوم المائية وأغلبها ذات شكل صفائحي وتمت لمعادن المايكا بسبب بل إن المايكا الدقيقة خصوصاً الموسكوفاييت وأنواعها المختلفة تكوّن جزءاً معتبراً من المعادن الطينية وبجانب سليكات الألمنيوم المائية يحتوى التركيب الكيميائى للمعادن الطينية بعض العناصر القلوية خصوصاً العناصر القلوية الأرضية Alkaline earth. تحتل دراسة المعادن الطينية مركزاً مهماً فى دراسات التربة بالنسبة للزراعيين بالأخص فى بلادنا السودان التى حباها الله بأرض طيبة شاسعة رحيبة تخرج نباتها ومحاصيلها المختلفة باختلاف المناخ والأمكنة وتوتى أكلها كل حين ذرةً وقمحاً وخضروات وسكر وقطن وفواكه بإذن ربها. هذه المعادن الطينية هى التى تكون ما يعرف بطين القطن Cotton Clay والجروف الخضراء والسهول المعطاءة بغرب السودان وتربة الوديان ومدالق السيل الخصيبة فى كثير من مناطق البلاد.

أهم المعادن الطينية هي:

$Al_2Si_2O_5(OH)_4$	Kaolinite	الكاولين
$Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2$	Talc	التالك
$Al_2Si_4O_{10}(OH)_8$	Pyrophyllite	بارفيليت
$Al_2Si_4O_{10}(OH)_2xH_2O$	Montmorillonite	مونت موريلونايت
$Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2xH_2O$	Vermiculite	فيرفيولايت
$Mg_5Al(AlSi_3O_{10})(OH)_8$	Chlorite	كلورايت

ويمكن أن تضم اليهم معادن السيربنتين Serpentine Minerals بنوعيه - المسطوح Platy Serpentine وهو الانتجورايت $Mg_3Si_2O_5(OH)_4$ Antigorite والايافي وهو كرايسوتايل $Mg_3Si_2O_5(OH)_4$.

كاولين



التركيب الكيميائي: المعدن النقي يحتوى على 39.5% أكسيد الألمنيوم و46.5% أكسيد السيليكا مع 14% ماء ولذلك يفرز قطرات من الماء عندما يسخن بشده فى أنبوب مغلق.

النظام البلورى: يتبلور فى نظام الميول الثلاثى وبلورته صغيرة ولها هئية سداسية كاذبة ولكن فى الغالب يوجد المعدن فى كتل متماسكة أو تربة طينية. البلورات لها انفصام جيد يصعب رؤيته لصغر البلورات. اللون: أبيض عندما يكون نقياً ولكنه يكتسب لونا رمادى أو بنى عندما يختلط بالشوائب مخدشه: أبيض، بريقه: أرضى. الصلادة: 2. الوزن النوعى: 2.6 وله ملمس شمعى.




التواجد: الكاولين شائع الوجود ذلك لأنه يتكون من تغير صخور سليكات الألمنيوم وعلى راسها الفلسبار كان ذلك بسبب عوامل التجوية أو نتيجة لغزو المحاليل المائية الحرارية. توجد مستودعات منه فى شوجينين قرب مدينة جيبب على طريق كسلا - بورتسودان - وهناك العديد من أماكن تواجده فى شمال أواسط السودان كجزء من

رسوبيات العصر الجيري Cretaceous Sediments في ما يعرف إجمالاً بالصخور النوبية. أشهرها حوالى منطقة مدينة شندى وعلى ضفتى النيل. يستخدم: الاسم (كاولين) مشتق من اسم جبل Kaolin فى الصين ومنه يستخرج لصناعة أوانى الشاى (الصينى) والكاولين من المعادن الصناعية فبجانب إستخدامه الأول فى السيراميك بأنواعها والمعدات الصحية فإنه يدخل فى عدة صناعات أخرى كالمطاط والبوهية وطين الجبص غير أن أهم لإستخدامه الآن فى صناعة الورق فأغلب الإنتاج موجه لتلك الصناعة خصوصاً الورق المصقول.


مجموعة الكلوريت CHLORITE GROUP

هذه المجموعة لها صلة بمعادن المايكا فهى مثلها مشيدة من صحائف سداسية مكونة من رباعية الاوجه (SiO_4) المتصلة، وذلك يفسر التشابه بين معادن الكلوريت ومعادن المايكا ومعادن الكلوريت هى معادن ثانوية تتكون من نواتج تغير البايروكسين (الاجيت) والهورنبلند والمايكا والتي تحتوى على الالمونيوم وكذلك من معادن الجارنت ذات التركيب الكيمائى المناسب .

تضم المجموعة ثلاث معادن هى :




كلورايت



التركيب الكيمائى: كما يظهر من المعادلة الكيمائية فان هنالك كالعادة تبادل بين الحديد والمغنزيوم وربما يدخل الالمونيوم فى التناسق السداسى وكذلك يتبادل مع

السليكون في التتاسق الرباعي . بسبب هذا نجد ان هنالك انواع متعددة من الكلوريت ، وخصوصاً ان علمنا ان الحديدك Fe^{+3} يحل محل الحديدوز Fe^{+2} .
وانواع اخرى تحتوى على الكروميوم Cr والنيكل Ni والمانجنيز Mn .
النظام البلورى : احادى الميل وهو شبيه بالمايكا فى تورقه ولكنه عادة فى تجمعات دقيقة الحجم .
اللون : له لون اخضر مميز (ومنه جاءت التسمية) غير ان وجود المنجنيز يكسبه لون برتقالى او بنى والكروم يعطيه اللون البنفسجى المخدش : ابيض او اخضر باهت .
اللمعان : زجاجى او ترابى الانفصام : تام على الوجه (001) ،
الصلادة : 2.5 . الوزن النوعى : 3.3- 2.6 .
تزيد بزيادة الحديد .
التواجد : الكلورايت مشهور فى الصخور الاستحالية وهو المعدن المعرف لدرجة الاستحالة المعروفه بالشست الاخضر Green Schist Faceis .
والكلورايت متواجد ايضا فى الصخور النارية ذلك انه ينتج عند تحول سليكات المنجنيز والحديد مثل البايروكسين والامفيبول والبيوتايت وما اللون الاخضر الذى تتصف به بعض الصخور القاعدية الا بسبب الكلورايت .

ابو فيلايت



التركيب الكيميائى : سيليكات البوتاسيوم والكالسيوم ذات التركيب الصفائحي حيث تتواجد ذرات المياه والفلورين بين الصفائح . ربما يحل الصوديوم Na بدلاً من البوتاسيوم .

النظام البلورى : رباعى ويتواجد فى بلورات تظهر الاشكال المكعبية Cube Octahedron .
الانفصام : ممتاز فى الوجه (001) . اللون : لا لون له او ابيض .
المخدش : ابيض اللمعان : لؤلؤى على المسطوح (001) وفى غيره زجاجى ، القساوة :
5 . الوزن النوعى : 2.35

الصفات المميزة : بلوراته الكاملة مع لونه ولمعانه وانفصامه القاعدي كما انه ينصهر بسهولة مع الانتفاخ وتحريره كمية من الماء .
التواجد: قليل التواجد في العروق الحرماثية وفي فجوات الصخور البازلتيّة مع معدن الزيولايت .

بريهنايت




التركيب الكيميائي: مثالياً يحتوى على SiO_2 43.7% ، Al_2O_3 24.8% ، CaO 27.1% و H_2O 4.4% وربما يحل الحديد محل بعض الالمونيوم

النظام البلورى : المعينى القائم وبلوراته شائعة وهى لها شكل شبيه بالمكعبى واحياناً لوحية او صفائحية ولكن غالباً فى كتل .

الانقسام: جيد فى الوجه (001) . اللون : اخضر باهت واحياناً ابيض او رمادى .
المخدش: ابيض للمعان : زجاجى . القساوة: 6.5 الوزن النوعى : 2.91

التواجد : غير شائع ولكنه يتواجد فى فجوات الصخور فوق القاعدية بصحبة معادن الزيولايت كما يتواجد فى بعض الصخور الاستحالية وربما ينتج من تحول البليجوكليز الغنى بالكالسيوم .

كرايسوكولا



بما ان هذه المادة لا بلورية amorphous فهى ليست بمعدن حقيقة رغم ان بعض اجزائها تظهر اشكال شبه بلورية من طبقات Si_4O_{10} ولكن عادة ما يتواجد فى كتل من مادة غير متجانسة .

جاء ذكره هنا لاهميته الاقتصادية ذلك انه مصدر ثانوى لخام النحاس ويتواجد فى نطاق الاكسدة عند الاغناء الثانوى للمعدن الحامل للنحاس مع معادن المالاكايت ، والازورايت والكوبرايت والنحاس العنصرى .

فالنوع الجيد الذى يمكن نسيجه يصنع منه اقمشة عازلة للحرارة كالتى يلبسها رجال اطفاء الحرائق والتي تستعمل في عزل التوصيلات في المصانع . لكن اكبر استهلاك للاسبستوس مع الاسمنت فى صناعة منتجات الاسمنت الاسبستوسى - Cement asbestos products كالمواسيروالالواح والسقوفات وغيرها مما هو معروف .
التسمية : من كلمة Serpent اللاتينية بمعنى ثعبان وذلك اشارة الى شكله العام .




معدن الاسبستوس من منطقة فاديسا شرق جبال الانقسنا

صورة رقم (2-11)

تالك



التركيب الكيميائى: مثالياً يحتوى على % 31.7 MgO ، % 63.5 SiO₂ و % 4.8 H₂O وربما يحل الالمنيوم Al والتيتانيوم Ti محل السيليكا . وكالعادة يحل الحديد Fe محل الماجنيزوم Mg ليكون معدن مينيسوتيات minnestaite Fe₃Si₄O₁₀(OH)₂ والذى يتواجد فى مستودعات الحديد فى الصخور منخفضة الاستحالة ، وعند التسخين (الى درجة حرارة 780 °C) يتحلل التالك الى اينستاتيت MgSiO₃ والكوارتز SiO₂ مع تحرير الماء



سهولة التحلل مع ليونته فهو اقل المعادن صلادةً (جدول موهو) ناتج من ان الترابط بين صحائفه جد ضعيف والصفائح نفسها قابلة للانثناء .

النظام البلورى : يتبلور فى النظام احادى الميل غير ان البلورات نادرة وغالباً ما يكون فى كتل يطلق عليها اسم ستياتايت Steatite او ما يعرف بحجر الصابون Soap Stone وربما يكون فى هيئة مجموعات صفائحية او شعاعية. اللون: ابيض فضى او اخضر فاتح او رمادى. المخدش: ابيض. البريق: لؤلؤى او شمعى وهو نصف شفاف. الصلادة : اقل المعادن صلادةً (جدول موهو)

التواجد : منشأ التالك نتيجة للاستحالة المنخفضة او متوسطة الحرارة للصخور الغنية بالماجنيزيوم كالصخور فوق القاعدية كما فى منطقة قلع النحل وفى جبال الانقسنا . وربما يكون طبقات ترقى الى مستودعات يمكن استغلالها .



الاستخدام: المشهور استعماله فى مساحيق الزينة والمود الطبية غير ان له العديد من الاستخدامات فى الصناعات المختلفة كصناعة الصابون والمطاط والورق وفى صناعة بعض المواد المقاومة للحرارة والاحماض.



التالك

صورة رقم (2-12)

(5) المعادن السيليكاتية الهيكلية


مجموعة الفلسبار

FELDSPAR GROUP

هذه المجموعة من أهم مجموعات المعادن إذ أنها هي ومعادن الكوارتز تكون ما يقرب من حوالي ثلاثة أرباع القشرة الأرضية ، وكل من معادن الفلسبار والسليكا Feldspars and Silica ينتمي إلى البنية الشبكية التيكوسيليكاتية Tectosilicates أو السيليكات الهيكلية Frame work Structure. ونذكر أن في هذه البنية فإن وحده رباعي الأوجه السيليكية SiO_4 Tetrahedron تتحد مع بعضها والوحدات المجاورة عن طرق المشاركة في أيونات الأكسجين الأربعة (أي تتحد في أربعة أركان رباعي الأوجه) لذا فإن البنية من رباعي الأوجه تتكرر في الأبعاد الثلاثة three dimensional في شكل شبيه بهيكل أو بناء العمارة وتكون النسبة بين السليكا والأكسجين $Si : O = 1 : 2$ وهذه الصيغة متعادلة الشحنة ولا تحتاج للاتحاد مع أيونات أخرى كما في حالة الكوارتز SiO_2 ولكنها حتى ولو اتحدت مع أيونات أخرى مثل K, Na, Ca كما في الفلسبار فإن الهيكل البنائي جد مستقر وهي من أكثر المركبات السيليكاتية استقراراً في الطبيعة ولذلك تكون السليكا والفلسبار وهي معادن متواجدة في كل أنواع الصخور (نارية ، متحولة و رسوبية) وكذلك في الظروف الطبيعية المختلفة من درجات الحرارة والضغط.

وبما أن نصف قطر الألمونيوم (Al^{+3}) مشابه لنصف قطر (Si^{+3}) فإن الألمونيوم يحل محل السليكون في رباعي الأوجه وينتج من ذلك إخلال بتوازن الشحنة مما يسمح بدخول كتيونات cations فلزية مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم في معادن الفلسبار مع احتفاظها بنفس البنية الهيكلية Frame work structure ويمكن أن يكون الكاتيون Ba.

ونرجع لدراسة البيان الشكلي الثلاثي $KAl Si_3O_8 - Ca Al_2 Si_2O_8 - Na Al Si_3O_8$ لنرى العلاقة بين استقرار بلورات الفلسبار عامة مع درجة الحرارة.



أصناف الفلسبار عند درجات الحرارة المختلفة والصخور التي تحتويها

شكل رقم (8-2)

طوائف مجموعة الفلسبار

أ. الفلسبار القلوي Alkali Feldspars:

1. سانيدين $K Al Si_3O_8$ Sanidine حرارة عالية - بركانية.
2. أورثوكليز $K Al Si_3O_8$ Orthoclase حرارة أقل أو متوسطة.
3. مايكروكلين $KAl Si_3O_8$ Microcline حرارة أقل كما في Pegmatite.

ب. بلاجيوكليز فلسبار Plagioclase Feldspar

وهي تكون متسلسلة وتسمى كذلك معادن الفلسبار الصودية والكلسية وهي متسلسلة كاملة بين طرفي التركيب الكيميائي من الألبايت $NaAl_3O_8$ Albite إلى الأنورثايت $CaAl_2Si_2O_8$ Anorthite ويحل الكالسيوم محل الصوديوم ولذلك فهي متشابهة ونجد تدرجاً في الصفات الطبيعية والبصرية يعكس ذلك التدرج الكيميائي وقد قسمت إلى ستة أقسام تبعاً للنسبة بين الألبايت والأنورثايت:

نسبة الألبايت	نسبة الأنورثايت
ألبايت	10-0
أوليجوكليز Oligoclase	30-10
أنديسين Andesine	50-30
لابرادورايت Labradorite	70-50
بايتونايت Bytownite	90-70
أنورثايت Anorthite	100-90

ونكرر أن معادن البلاجيوكليز الست تدرج تدرجاً منتظماً بين النهايتين Ab و An ولقد أعطيت أسماء مختلفة لأنواع المتوسطة ليسهل الإحاطة بها ولكن يمكن أن ندرسها كوحدة واحدة كاملة وليست كأنواع أو فصائل منفصلة مع ملاحظة التدرج مجموعة معادن البلاجيوكليز تتبلور في نظام الميول الثلاثة Triclinic وعادة ما تكون في أشكال موشورية مسطحة ويكثر فيها بشكل واسع عمليات التوأمة حسب

قوانين محددة. وهذه الخاصية هي من الصفات التي يمكن بها مع خصائص أخرى التمييز بين الأنواع الست المذكورة أعلاه.

التسمية: الأورثوكليز اشتق من خاصية التشقق المتعامد مايكروكلين وتعني بالتسمية اليونانية ميل بسيط.


التواجد: الألبايت يتواجد في الصخور النارية الحامضية وخصوصاً الجرانيت والبغمتايت والسيانايت وما يسمى بالانتيبيرثايت Antiperthite حيث يكون البلاجيوكليز المكون الأساسي يتدخل معه بعض من الفلسبار القلوي وكذلك في الصخور البركانية كالاسبيللايت Spilite وما يدعى Albitized Basalt وهو في الصخور النارية يمثل الأجزاء التي تبلورت تحت حرارة منخفضة نسبياً.

ويتواجد في الصخور المتحولة Regional metamorphism ذات الدرجة المنخفضة Low grade في الشيست والنايس وكذلك يتواجد بشكل أقل في الرخام Marble. ربما تتواجد الأنواع البسيطة من البلاجيوكليز أكثر غناء في الكالسيوم في الصخور المتحولة. وفي الصخور النارية ربما يكون له نطاقات zoned تمثل التدرج من An إلى Ab.

أما نوع الأورثايت فهو نادر في الصخور النارية ففي هذه الصخور لا يكون البلاجيوكليز أكثر من $An_{80} - An_{90}$ ولكنه يتواجد في بعض الصخور النارية البركانية القاعدية Basic volcanic lava التي تنشأ من الحمم البركانية Tuffs and Amygdaloidal lava.

أما ما يسمى بالأورثايت Anorthite فهو في الحقيقة يتكون من بايتونايت $An_{70} - An_{90}$ ولابرادورايت $An_{50} - An_{70}$ ويوجد الأورثايت في بعض الأحيان في الصخور الجيرية المتحولة حرارياً بالاتصال contact metamorphic limestone.

التحول: يتحول البلاجيوكليز عامة (خصوصاً الغني بالكالسيوم) إلى معادن الزويزايت Zoisite والكالسايت Calcite والسوسورايت Saussurite والمعادن الطينية.



التركيب الكيميائي لمتسلسلة البلاجيوكليز وأسامي مفرداتها مع الفلسبار القلوي على الحرارة
 شكل رقم (2-8)

مجموعة البلاجيوكليز PLAGIOCLASE GROUP

التركيب الكيميائي: متسلسلة متصلة من الألبايت $Na Al Si_3 O_8$ والأنورثايت $Ca Al_2 Si_2 O_8$ وتحتوي الأنواع القريبة من الطرف الألبيتي على بعض البوتاسيوم K النظام البلوري: تتبلور مجموعة البلاجيوكليز في نظام الميول الثلاثة Triclinic والبلورات مسطحة متوازية على المسطوح (010). والبلورات عادة ما تكون عدة توائم على قوانين توأمة متعددة أكثرها قانون بيركلين Pericline والبافينو Baveno والالبايت Albite وينتج من هذه التوأمة تخطيط الأسطح المختلفة للبلورة ربما ترى بالعين لكنها ظاهرة تحت المجهر وبقياس زاوية انطفاء التوأمة هذه يمكن التحديد المبدئي والتقريبي لنوعية البلاجيوكليز إن كان أقرب لأحد الطرفين.

اللون: عادة عديمة اللون أو رمادية أو بيضاء وفي حالات قليلة ربما تكون مائلة للخضرة أو الاصفرار وبعض الأنواع كاللابرادورايت يظهر خاصية عرض الألوان Play of colours. البريق: زجاجي أو لؤلؤي شفاف أو نصف شفاف. الصلادة أو القساوة: 6-6.5.

الوزن النوعي: تتدرج كثافة البلاجيوكليز من 2.62 عند الألبايت إلى 2.76 عند الأنورثايت وإن أمكن تحديد الوزن النوعي بدقة فيمكن تمييز أنواع البلاجيوكليز على أساسها كما في الرسم البياني.

الصفات البصرية:

اللون: عديمة اللون ولكنها مغبرة بسبب التحلل. الانقسام: في اتجاهين متعامدين قاعدي (001) كامل ومنشوري (010) جيد. النتوء: عادة واطئ ومعاملات الانكسار تتدرج من حوالي 1.535 في الألبايت إلى 1.585 في الأنورثايت على حسب الاتجاه. ألوان التداخل: رصاصي أو أبيض من الرتبة الأولى. الانطفاء: متناظر نسبة للتوأمة حسب قانون ألبايت وهو كما قلنا طريقة للتمييز بين أنواع البلاجيوكليز تحت المجهر.

التمنطق: تحتوي بعض أنواع البلاجيوكليز على تمنطق zoning حيث يكون مركز البلورة غني بالكالسيوم (أنورثايت) ثم يتدرج الغنى بالصوديوم إلى الحافات.

الاسماء

الألبايت من اللغة اللاتينية Albus بمعنى أبيض وكذلك يسمى حجر القمر Moon stone. أوليجوكليز: ربما يحتوي على حديد (الهيمايت) مما يكسبه لوناً ذهبياً ولذلك يسمى حجر الشمس Sun stone.


مايكروكلين: وتعني بالتسمية اليونانية ميل بسيط.

الأورثوكليز: اشتق الاسم من خاصية التشقق المتعامد.

انديزين: نسبة إلى جبال الانديز Andes Mountains حيث يوجد المعدن في الطفوح البركانية.


لابرادورايت: اسم للمعدن من ساحل لابرادور في إيطاليا.

بايتونايت: من منطقة Bytone بكندا.



طريقة قياس زاوية الإنطفاء في البلاجيوكليز من شريحة متعامدة على توأمة الألبايت. زاوية الإنطفاء هي متوسط في الشكل $Q_2 - Q_1$ وهي تساعد في تحديد نوعية البلاجيوكليز.

شكل رقم (2-9)



تدرج الوزن النوعي والصفات البصرية في سلسلة البلاجيوكليس
شكل رقم (2-10)

الفلسبار القلوي Alkali Feldspar

يسمى كذلك الفلسبار البوتاسي Potash Feldspar ذلك لأن التركيب الكيميائي هو $KAlSi_3O_8$ وأهم أنواعه:

1. سانيدين Sanidine درجة حرارة عالية، يوجد في صخور بركانية حمضية.
2. أورثوكليس Orthoclase درجة حرارة أقل، يوجد في صخور جوفية حمضية.
3. مايكروكلين Microcline درجة حرارة أقل يوجد في صخور البجماتايت الجرانيتية.
4. أدولاريا Adularia درجة حرارة منخفضة ويوجد في العروق المائية الحارة.

أكثر هذه المعادن انتشاراً في الطبيعة هي الأورثوكليز والمايكروكلين. وهناك نوع آخر هو الأورثوكليز Anorthoclase تتميز بغلبة Na_2O في تركيبه الكيميائي $(\text{Na,K})\text{AlSi}_3\text{O}_8$ ولذلك يوجد في الصخور البركانية الغنية بالصوديوم.

أورثوكليز

Orthoclase $4[\text{K Al Si}_3\text{O}_8]$

التركيب الكيميائي: وهو ثابت في درجة حرارة عالية وبه بعض الشوائب كالحديد والباريوم Ba. النظام البلوري: وحيد الميل وتظهر البلورات أنواع كثيرة من التوائم Twining ويكثر وجود البلورات ولكنه عادة ما يكون في كتل حبيبية أحياناً لا شكل لها. الصلادة: 6. الوزن النوعي: 2.57. اللون: أبيض أو رمادي البريق: زجاجي. المخدش: أبيض. الانقسام: مثل بقية الفلسبار على مستويين واحد كامل على المسطوح القاعدي (100) والآخر جيد على المسطوح الجانبي (010) وزاوية الانقسام قائمة.

المميزات: يتميز عن البلاجيوكليز بصلادته ولونه وزاوية الانقسام القائمة وعدم وجود خطوط التوأمة التي تميز البلاجيوكليز.

التحلل: يتحلل المعدن بسهولة بواسطة المياه المحملة بثاني أكسيد الكربون وينتج عن التحلل كربونات البوتاسيوم التي تتآكل في الماء ويتخلف عن المعدن مخلوط من المعادن أشهرها الكاولين Kaoline والموسكوفاييت وخصوصاً نوع السيريسايت Sericite الرقيق وكذلك السليكا SiO_2 وربما اللاترايت Laterite والبوكسايت Bauxite.

التواجد: معدن الأورثوكليز واسع الانتشار ويوجد في الصخور النارية الحمضية وهو مميز لها مثل الجرانيت والسياناييت ويوجد كذلك في عروق البجماتايت Pegmatite مع المايكروكلين الذي هو أكثر تواجداً فيها ويوجد الأورثوكليز كذلك في الصخور المتحولة مثل الشيست والنايس وكذلك في الصخور الرسوبية وبصخور الكونجلومرات

Conglomerates وربما في الصخور الرملية Sandstones. ويصاحب الأورثوكليز عادة معادن الكوارتز Quartz والموسكوفيت Muscovite والألبايت Albite بصفة عامة في هذه الصخور.

استعمالاته: يستعمل الأورثوكليز كمادة مساعدة في صناعة الخزف أو كمادة رئيسية مع الكاولين حيث يطحن معه ويكسب الفلسبار المصهور اللعنة للأواني الخزفية. يستعمل كذلك في صناعة الزجاج. الصفات البصرية: البلورات كما ذكرنا أحادية الميل وهي في شكل بلورات منشورية ألواحية كاملة الأوجه أو ناقصة الأوجه.

اللون: عديم اللون ولكنه غالباً ما يكون مغبراً cloudy نسبة للتحلل وهي صفة تميز عن الكوارتز والسانيدين اللذان هما صافيان. النتوء: واطئ ولكنه أعلى من الكوارتز وقرينة الانكسار واطنة. الانقسام: قاعدي كامل (001) أو موشوري جيد (010). الانطفاء: حسب المقطع فهو مواز في المقاطع القاعدية (001) مائلاً قليلاً في المقاطع الموشورية (010) على زاوية من صفر إلى 12° وتزداد بازدياد الصوديوم.

مايكروكلين

Microcline 4[K Al Si₃ O₈]

التركيب الكيميائي: وبه كميات لا بأس بها من Na₂O وأنواعه الخضراء (والذي يدعى الامازونيت Amazonite) يحتوي على CaO و Rb₂O.

النظام البلوري: النظام ثلاثي الميل وبلورات ألواحية كبيرة كاملة الأوجه أو ناقصة الأوجه وتوجد به توأمة معقدة ومتكررة تكسبه شكل مميز تظهر تحت المجهر وبها يميز المايكروكلين - وتوجد توأمة على حسب قانون الباييت Albite Law في الاتجاه (010) والثانية حسب قانون Pericline Law على المحور b ويتقاطعان عمودياً (90°) ولذلك يعطي شكله الشبكة المتقاطعة Cross Hatch Twining. اللون: رمادي أو أبيض

أو عديم اللون وكما سبق ربما به إضرار Amazonite. اللمعان: زجاجي وعلى سطوح الانفصام صدفي. القساوة: 6-6.5. الوزن النوعي: 2.54 - 2.57. الانفصام: قاعدي كامل على الوجه (001) ومشوري جيد على (010).

التواجد: يتواجد في الصخور النارية الاندفاعية وخصوصاً الخشنة منها والحامضية كالجرانيت والبجماتايت وهنا ربما تكون في بلورات كبيرة تصل إلى عشرات السنتيمترات أو إلى بعض الأمتار. كذلك يتواجد في الصخور المتحولة كالنابيس ويوجد في الصخور الرسوبية كالحجر الرملي والكونجلمايريت Conglomerates. التحلل: مثل الأورثوكليز يتحلل إلى السيرسايت والكاولين. الصفات البصرية

البلورات كما ذكر ثلاثي الميل Triclinic ويوجد في بلورات لوحية أو سطحية تتميز بالتقاطع الشبكي كما سبق Cross Hatching. اللون: عديم اللون ولكن ربما يكون متغير إلى أغبش بسبب التحلل. النتوء: واطئ. قرينة الانكسار: واطنة. ألوان التداخل: من رصاصي إلى أبيض من المرتبة الأولى. الانفصام: كما سبق قاعدي كامل (001) ومشوري جيد (010) الانطفاء: مائل ولكن على زاوية صغيرة من صفر إلى 5° ولذلك يظهر عليه بعض التموج عند التوأمة الشبكية.

سانيدين




التركيب الكيميائي: كما في الفلسبار القلوي. النظام البلوري: أحادي الميل ذو بلورات لوحية كاملة الأوجه أو مستطيلة وتكون شقوق مستعرضة. اللون: عديم اللون وصابي Clear بالمقارنة مع الأورثوكليز والمايكروكلين الانفصام: له انفصام قاعدي كامل ومشوري جيد ولكن بلوراته بها شقوق مستعرضة Traverse cracks. التوأمة: بسيطة وليس كباقي الفلسبار القلوي.

التواجد: في الصخور النارية البركانية حيث يتبلور في درجة حرارة عالية ولذلك نجد في صخور الريولايت Rhyolite والتراكايت Trachyte ويظهر عليها التراص والتموج البركاني في بلوراته. كذلك نجد السانيدين في الصخور المتحولة ذات الرتب العالية High grade metamorphism أو الصخور المتحولة نتيجة التماس والانفجاعات القاعدية Plutonic Rocks ونجدها في القطع المتداخلة Contact metamorphism ضمن الصخور المنصهرة.



الأورثوكليز

صورة رقم (2-13)



برز ايننايت

صورة رقم (2-14)

طائفة الفلسباتويد

FELDSPATHOIDS

كما تدل التسمية فهي طائفة شبيهة بمجموعة الفلسبار في تركيبها الكيميائي فهي مثلها سليكات الألومونيوم مع الصوديوم أو البوتاسيوم الفارق الأساسي هي أن الفلسباتويد فقيرة في السليكا فما تحتويه منها يعادل ثلثي الكمية الموجودة في الفلسبار. ولذلك لا نجدها برفقة السليكا الحرة وإلا تفاعلت معها وتحول الفلسباتويد إلى فلسبار.

ومثل الفلسبار تتخذ هذه المعادن الشكل السليكاتي الهيكلي.

أهم معادن الفلسباتويد هي:

- ليوسايت $K Al Si_2 O_6$ Leucite يشبه الأورثوكليز.
- نيفيلين $Na Al Si O_4$ Nepheline يشبه الالبابت.
- وفي بعضها نجد عناصر إضافية كالهيدروكسيل والكلورايت و الكربونات.
- كانكرينايت $Na_3 (Al Si O_4)_6 (HCO_3)_2$ Cancrinite
- سوداليت $Na_3 (Al Si O_4)_6 Cl_2$ Sodalite

ليوسايت

Leucite 16 [KAlSi₂O₆]

التركيب الكيميائي: كما مبين سلفاً $K Al Si_2 O_6$ ويمكن أن يحل قليلاً من الصوديوم محل البوتاسيوم وعندما يغلب الصوديوم يصبح معدن جيداً.

النظام البلوري: مكعبى وبعد المحور $a = 13.43 \text{ \AA}$ و $Z = 16$ والبلورات تتخذ الشكل المكعبى ذي الأربعة وعشرين وجهاً. هذا عند درجات الحرارة العليا أما في حرارة أقل من 605° تتحول البلورات إلى النظام الرباعي. الانقسام: غير واضح. اللون: أبيض أو رمادي فاتح. المخدش: لا لون له. اللمعان: زجاجي وهو ضعيف الشفافية إلى معتم. الصلادة: 6. الوزن النوعي: 2.47

التواجد: يتواجد الليوسايت في كثير من الصخور البركانية وخصوصاً تلك الغنية بالقلويات و الفقيرة في السيليكا وأشهر أماكن تواجده في طفوح البراكين كبركان فيزوف في إيطاليا.

الصفات المميزة: الشكل البلوري المذكور وهو دلالة على أنه تبلور قبل أن يبرد الصهير. والليوسايت غير قابل للانصهار غير أنه يذوب في حامض الهيدروكلوريك وكما سبق القول يستحيل تواجده مع معدن الكوارتز.

نيفيلين

Nepheline 8[NaAlSiO₄]

التركيب الكيميائي: في الغالب يحتوي على كمية من البوتاسيوم قد تصل إلى 12% أكسيد البوتاسيوم.

النظام البلوري: يتبلور النيفيلين في النظام السداسي في بلورات منشورية ولكن أغلب تواجده في هيئة كتل متماسكة أو حبيبات. وله انقسام ضعيف جداً غير أن به تشقق. اللون: غالباً أبيض وأحياناً رمادي أو أصفر. والمخدش: أبيض وهو شفاف إلى نصف شفاف وبريقه زجاجي أو شمعي عندما يكون في كتل.

الصلادة: 6 الوزن النوعي: 2.6

التواجد: يتواجد النيفيلين في الصخور البركانية وكذلك في الصخور المتداخلة وكذلك في صخور البجماتايت المصاحبة لصخور النيفيلين سيانايت Nepheline Syenite وفي كل الحالات يكون المصدر الصهيري فقير في السيليكا وكذلك يتواجد في الكاربوناتايت بصحبة الكالسايت والكانكرنايت.

الصفات المميزة: ينصهر في اللهب إلى مادة زجاجية ويزوب في حامض الهيدروكلوريك مخلفاً مادة جلاتينية من السيليكا ولوجود الصوديوم يكتسب اللهب لوناً أصفراً.


استعمالاته: النيفيلين النقي يستعمل في صناعة الزجاج وصناعة الصيني والخزف.

كانكرينايت



يتبلور في النظام السداسي ويوجد في حبيبات لا شكل لها أو كتل وقليلًا في بلورات منشورية وله انقسام جيد وهو ذو لون أبيض يميل إلى الاصفرار أحياناً ومخدش أبيض وبريق زجاجي. وصلادة الكانكرينايت حوالي 6 ووزنه النوعي 2.5 . يتواجد الكانكرينايت في الصخور المتداخلة من عائلة النيغيلين سياناييت مع الفلوسباتويد الأخرى.

سودالايت



يتبلور في النظام المكعبي ولكن غالباً ما يكون في كتل وأشكال غير منتظمة وانفصاله ضعيف. والسودالايت ذو لون أزرق جميل ولربما يكون أبيض أو قرمزي ومخدشه أبيض له بريق زجاجي. صلادته حوالي 6. ووزنه النوعي 2.30 . التواجد: في كل من الصخور البركانية والمتداخلة وهو أكثر في الصخور التداخلية مصاحباً للنيغيلين. وأحياناً يتواجد في صخور البجماتايت المرتبطة بتلك الصخور. هنالك نوع متشابه مع السودالايت يسمى لازورايت lazurite وفيه يحل الكبريت محل الكلورين وهو مثله ذو لون أزرق جميل وهو يستعمل للزينة وحجر كريم أحياناً. وكان يستعمل المعدن للتلوين بالأزرق البحري Ultramarine ولكنه الآن يتم تصنيعه بالتركيب الكيميائي.

هناك معادن أخرى تنتمي إلى الفلوسباتويد كالنوزين $\text{Na}_3 (\text{AlSiO}_4)_6 \text{SO}_4$ والهوين $(\text{Na, Ca})_{4-8} (\text{Al Si O}_4)_6 (\text{SO}_4)_{1-2}$.

طائفة الزيولايت

ZEOLITE GROUP

هذه الطائفة تمت لمجموعة الفلسبار وطائفة الفلباسويد بصلة ذلك أنها مثلها تتخذ الشكل الهيكلي ولكنها تتميز بأنها تحتوى على الهيدروكسيد.


يمكن التعبير عن التركيب الكيميائي لطائفة الزيولايت مختصراً بـ $W_mZ_nO_{2r} \cdot sH_2O$ وفيه تمثل W أساساً Ca & Na (وربما K, Ba, Sr) فى حين أن Z تمثل (Si + Al) وبها النسبة بين Si : Al هي واحد أو أكثر. ونلاحظ أنه دائماً ما يكون $(Si + Al) : O = 1:2$ تمثيلاً مع الشكل الهيكلي وكذلك من قواعد طائفة الزيولايت أن النسبة بين $(Na_2O + CaO) : Al_2O_3$ غير أن التبادل الذرى فى هذه الطائفة جد محدود ولذلك نجد أن الطائفة تحتوى على عدد كبير من مسميات المعادن ولكن هذه المعادن ذات إستقرار ضيق. أما ما تحتويه من ذرات المياه (H_2O) فهو يتفاوت بشكل وأسع. يمكن لمعادن الزيولايت أن تفقد بعض من ذرات المياه H_2O دون أن يؤثر ذلك فى التركيب البلورى للمعدن ويمكن أن تحل بعض التركيبات الكيميائية محل المياه المفقودة فى الشكل البلورى.

أهم معادن طائفة الزيولايت هي:

أحادى الميل	$4[CaAl_2Si_7O_{18} \cdot 6H_2O]$	Heulandite	هيولاندايت
أحادى الميل	$4[CaAl_2Si_7O_{18} \cdot 7H_2O]$	Stilbite	ستيلبايت
أحادى الميل	$4[CaAl_2Si_7O_{12} \cdot 4H_2O]$	Laumontite	لومونتاييت
ثلاثى	$6[CaAl_2Si_4O_{12} \cdot 6H_2O]$	Chabazite	شابازايت
مكعب	$16[NaAlSi_2O_6 \cdot H_2O]$	Analcime	أنا لسايم
معينى قائم	$8[Na_2Al_2Si_3O_{10} \cdot 2H_2O]$	Natrolite	ناترولايت

معادن طائفة الزيولايت ذات لون أبيض أو لا لون لها ومخدشها أبيض ولمعاتها زجاجى وهى ذات وزن منخفض يتراوح بين 1.2 إلى 3.2 وصلادته بين 4 إلى 5 .

تتواجد معادن الزيولايت في الفجوات والشقوق ذلك لأنها تترسب من محاليل الصهير في مراحل تبلوره الأخيرة. فهي تتواجد مع بعضها في الفراغات في الصخور البركانية والصخور البسولت والانديسايت وبعضها يتواجد في بعض الصخور الرسوبية ربما كان نتيجة تغير معادن الفلسبار أو الفلباسويد أو الزجاج البركاني. الاسم زيولايت من كلمة إغريقية بمعنى الغليان ذلك أن هذه المعادن تظهر كأنما هي تغلي وتنتفخ عندما تتعرض للتسخين ويصحب ذلك طرد لبعض من المياه التي تحتويها.



شيباسايت

صورة رقم (2-15)

شيباسايت	Heulandite	$4[CaAl_2Si_6O_{20}(OH)_2 \cdot 6H_2O]$
شيباسايت	Stibnite	$4[CaAl_2Si_6O_{20}(OH)_2 \cdot 6H_2O]$
شيباسايت	Lamprophite	$4[CaAl_2Si_6O_{20}(OH)_2 \cdot 6H_2O]$
شيباسايت	Chabasite	$8[CaAl_2Si_6O_{20}(OH)_2 \cdot 6H_2O]$
شيباسايت	Analcime	$16[NaAlSi_3O_{10}(H_2O)_2]$
شيباسايت	Natrolite	$8[Na_2Al_2Si_4O_{20}(OH)_2 \cdot 6H_2O]$

مجموعة الكوارتز QUARTZ GRUOP

هذه الفئة وغالباً ما تعني الكوارتز ، هي من أكثر المعادن وجوداً وهي تنتمي إلى البنيات التكتوسليكاتية ونذكر هنا أن هذه الفئة هي البنية الشبكية التي تتكون في رباعيات الوجوه SiO_4 المرتبطة مع بعضها البعض في الاتجاهات الثلاثة بواسطة الرباط من ذرات الاكسجين. والبنية الشبكية تضم أكثر السليكات انتشاراً وهي المعادن التي تتواجد في الصخور النارية الاندفاعية Igneous Plutonic Rocks ومنها كما مر علينا معادن الفلسبار.

وفئة الكوارتز هي من عدة فصائل لها أشكال بولومورفية للسيليكا (SiO_2) Silicon Oxide Polymorph تعتمد على الحرارة التي تبلورت فيها ومن ذلك:


درجة الحرارة	الشكل البلومورفي
0 - 573° C	α - كوارتز Quartz - α
573° C - 870° C	β - كوارتز Quartz - β
870° C - 1470° C	تريديمايت Tridymite
1470° C - 1710° C	كريستوبالايت Cristobalite

واكثر الأنواع هي البلورات منخفضة الحرارة (أقل من 573°) وهي تتبلور في النظام الثلاثي Trigonal Trapezohedral وهو يتخذ البلورة المنشورية وربما توجد خطوط أفقية على أوجه المنشور وهذا شبه المنحرف الثلاثي إما أن يكون يميني Right hand أو يساري Left hand.

أما الأنواع التي تتبلور في درجة حرارية عالية (أعلى من 573°) فهي تتبع النظام السداسي Hexagonal Trapezohedral (أرجو أن نلاحظ أن النظام الثلاثي والسداسي شبيهين ببعض وفي بعض الكتب تدرس كنظام واحد). وتكثر التوأمة في بلورات

الكوارتز. هذا وفي الطبيعة يتحول SiO_2 Quartz من النظام السداسي إلى النظام الثلاثي حسب درجة حرارة التبلور.

هنالك أنواع أخرى من بوليمورف السيليكا SiO_2 polymorph تتكون تحت الضغط العالي مثل كوسيت Coesite والكيثيت Keatite - والسيتشوفيت Steshovit.



نظام أحادي المكون SiO_2 يوضح إستقرار أصناف ثاني أكسيد السيليكون في مختلف

درجات الحرارة والضغط

شكل رقم (2-12)

كوارتز

Quartz 3[SiO₂]

التركيب الكيميائي: SiO₂ ويتداخل معه عدة عناصر كالحديد وتكسبه ألواناً مختلفة كما سيأتي عند وصف اللون - وهي غالباً كشوائب.

النظام البلوري: النظام الثلاثي وفي شكل شبه المنحرف الثلاثي Trigonal trapezohedral ويكون يميني أو يساري وعادة ما يكون موشورياً متطاولاً أو في شكل ثنائي الهرم وكما ذكر ربما عليه خطوط أفقية أو تحزرات أفقية - وكما قلنا عندما يكون الكوارتز عالي الحرارة ربما يتميز بتناظر سداسي ويتحول إلى التناظر الثلاثي عندما تنخفض الحرارة.

اللون: على الأغلب مائي شفاف ولكن يأخذ ألواناً مختلفة حسب الشوائب التي فيه ومنها:

1. اللون الأبيض الحليبي أو اللبني (الكوارتز الحليبي Milky Quartz)
2. اللون الدخاني (أو المرو الدخاني Smoky Quartz) وربما دخاني اصفر.
3. اللون الوردي (روس كوارتز Rose Quartz) ولونه أحمر وردي ويحتمل ان يكون سبب اللون التيتانيوم TiO₂.
4. الكوارتز الحديدي Quartz Ferruginous ولونه بني أو أحمر نتيجة لتواجد معادن حديدية مثل الليمونايت والهيماتايت Fe₂O₃.
5. الكوارتز الأصفر أو السترين Citrine ولونه أصفر ياهت.
6. عين الهر Cat's eye وله خاصية اللألة أو عرض الألوان نتيجة لوجود شوائب في شكل ألياف ، أو ربما كان الكوارتز نفسه في هيئة ألياف.
7. عين النمر Tiger eye وهو كوارتز لونه أصفر وهو كوارتز أليافي.
8. اللون البنفسجي اميثيست (أرجواني) Amethyst.
9. هناك كوارتز أسود يسمى موريون Morion.

اللون: أبيض ويتلون حسب الشوائب كما سبق. البريق: زجاجي طبعاً Vitreous وفي بعض العينات شمعي أو ناصع وغالباً ما يكون شفاف. الصلاة: 7 (مقياس موهو). الوزن النوعي: 2.65. الانقسام: غير موجود وهي من المميزات. المكسر: محاري.

الصفة الكهربائية: يبدي الصفة البيزوليكترونية Piezoelectric عندما يتعرض إلى ضغط وكذلك الكهرباء الحرارية.

تأثير الحامض: لا تؤثر الأحماض فيه عدا حامض الهيدروفلوريك HF



تواجده: أكثر المعادن تواجداً فهو يتواجد في عدة أنواع من الصخور وأساساً:

1. في الصخور الاندفاعية الحامضية في المراحل الماغية Magmatic والبغماتية Pegmatite والمائية الحرارية Hydrothermal وفي صخور البغماتيت تتشكل مكامن تحتوي على بلورات كبيرة وعلاقة تصل من حيث الوزن إلى عدة أطنان (عشرة) أو أكثر.

2. يتواجد بنسبة كبيرة من مكونات الصخور المتحولة أو الاستحالية.

3. يتواجد كذلك في الصخور الرسوبية خصوصاً الرملية Sandstone.

استخداماته: البلورات النقية وخصوصاً ذات الألوان تستخدم في الزينة والمجوهرات - وصفاته الكهربائية تستخدم في الصناعات الإليكترونية Electronics الراديو واللاسلكي وكذلك في رقائق الحاسوب Silicon cell وعليه قامت صناعة الحاسوب في وادي الكوارتز في كاليفورنيا Quartz valley. أما الكوارتز غير النقي فيستخدم في صناعات التعدين والزجاج والسيراميك Ceramics والاسمنت ومواد الصنفرة والطوب الزجاجي وغنى عن الذكر أن الرمال من أهم مكونات مواد البناء.



بلورات الكواتز
صورة رقم (2-16)



الكواتز في هيئة الجيود
شكل رقم (2-17)

تريديميت

Tridymite $4[\text{SiO}_2]$

التركيب الكيميائي: SiO_2 كما جاء في المقدمة يتشكل بين درجتي الحرارة $875^\circ - 1470^\circ$.

النظام البلوري: يتبلور في النظام السداسي Hexagonal.

تأثير الكيمياء: يذوب في كربونات الصوديوم حتى تغلي ولكنه أكثر ذوباناً في حامض الهيدروفلوريك من الكوارتز.

اللون: عادة ما يكون ذو لون أبيض ، أو أبيض رمادي ونادراً ما يكون عديم اللون - البريق: زجاجي - المساواة 6-7 . الكثافة 2.30 .

تغيراته: يوجد نوعين منه α Tridymite و β Tridymite ويتحول الأول إلى الثاني مع مرور الزمن ومع تغير الحرارة كما يتغير التريديميت إلى الكوارتز .

تواجده: يوجد التريديميت بكميات كبيرة في الصخور البركانية السليسية Siliceous volcanic rocks وكذلك في فراغات الصخور الاندفاعية حامضية التركيب Acidic Plutonic rocks.

كريستوباليت

Cristobalite $8[\text{SiO}_2]$

التركيب الكيميائي: SiO_2 كما سبق يتبلور في حرارة بين $1275^\circ - 1470^\circ$

النظام البلوري: في نوع α كريستوباليت رباعية أو مكعبة كاذبة وفي نوع β كريستوباليت (عالي الحرارة) مكعبة. والبنية البلورية كاركاسية رباعية أو مكعبية وشكلها عادة ما يكون ثماني الوجوه. اللون: أبيض. البريق: زجاجي. المساواة: 7. الكثافة: 2.27 .

التواجد: ينشأ ويتكون مع α تريديميت في الصخور البركانية وخاصة الانديزيت Andesites.


أوبال

Opal [$\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$]

التركيب الكيميائي: الأوبال هو عبارة عن تصلد السيلكا من المحاليل القرنية الهلامية ولذلك يحتوى على الماء بنسبة تتراوح بين 3% إلى 10%.

النظام البلورى: عديم التبلور amorphous وعليه فهو حقيقياً ليس بمعادن وهو يتواجد فى كتل بعضها عنقودية botryoidal أو pisolitic اللون: لا لون له أو أبيض. المخدش: أبيض. البريق: زجاجى أو شمعى. القساوة 5.5 - 6.5 الوزن النوعى: 2.00 - 2.2.

التواجد: يترسب الأوبال عند الحرارة المنخفضة من المحاليل الحاملة للسيلكا ولذلك نجده فى بعض الشقوق والفجوات بالقرب من الصخور النارية مصدر تلك المحاليل أو قرب الينابيع الحارة (hotspring). ويتكون الأوبال كذلك من إفرازات بعض الحيوانات البحرية كالاسفنج Spicenge والشعاعيات مما يتسبب فى ترسيب طبقات Diatomite.



الأوبال

صورة رقم (2-18)

الباب الثالث

معادن الكبريتيدات SULPHIDE MINERALS

تعتبر هذه المجموعة أهم مجموعات المعادن الاقتصادية إذ أنها ومجموعة الأكاسيد تضم أغلب خامات المعادن المستخدمة في الصناعات المختلفة وخصوصاً الثقيلة. والكبريتيدات عبارة عن مركبات من العناصر الفلزية (كاتايونات) وهو الشق القاعدي كالحديد والنحاس والخرصين وخلافه متحدة غالباً مع الكبريت (أيونات) وهو الشق الحمضي وربما يحل عنصر شبه فلزي آخر كالزرنين محل الكبريت. وقد يشترك أكثر من عنصر فلزي في مركب الكبريتيدات وتصنف الكبريتيدات إلى طوائف حسب نسبة العنصر الفلزي (A) إلى عنصر الكبريت (X) إذ أن تلك النسبة لها أثرها البارز في الخصائص الكيميائية والفيزيائية للمعادن الكبريتيدية. وأنواعها المهمة هي:

النظام البلوري	التركيب الكيميائي	المعدن	الطائفة حسب النسبة A/X	
المعيني القائم	Ag ₂ S	1. أرجنتايت Argentite	A ₂ X	أ.
	Cu ₂ S	2. شالكوسايت Chalcosite		
المكعب	Cu ₅ Fe S ₄	1. بورنايت Bornite	A ₃ X ₂	ب.
المكعب	Pb S	1. الجالينا Galena	طائفة الجالينا AX	ج.
المكعب	(Zn Fe) S	2. سفاليرايت Sphalerite		
الرباعي	(Cu, Fe) S ₂	3. شالكوبايرايت Chalcopyrite		
السداسي	Fe _{1-x} S	4. بيرولايت Pyrrhotite		
السداسي	Ni As	5. نيكولايت Niccolite		
المكعب	(Fe Ni) S	6. بينتلاندايت Pentlandite		
السداسي	Cu S	7. كوفيللايت Covellite		
السداسي	Hg S	8. سينيبار Cinnabar		
الميل الواحد	As S	9. ريالجار Realgar		

المعيني القائم	$Sb_2 S_3$	1. ستينايت Stibnite	ستينايت	د
الميل الواحد	$As_2 S_3$	2. اوربتمنت Orpiment	$As_2 S_3$	
المكعب	$Fe S_2$	1. البايرايت Pyrite	البايرايت AX_2	هـ
المعيني القائم	$Fe S_2$	2. ماركازايت Marcasite		
الميل الواحد	$(Fe As) S$	3. ارسينوبايرايت Arsenopyrite		
السداسي	$Mo S_2$	4. موليبدنايت Molybdenite		

معادن الأملاح الكبريتية

Sulfosalts

وهي عبارة عن كبريتيدات مزدوجة مكونة من فلز وشبه فلز مع الكبريت يقوم فيها شبه الفلز بدور الشق الحمضي. وعلى ذلك يمكن أن نعتبر الانارجايت (Cu_3AsS_4) كأنه كبريتيد مزدوج من كل من النحاس والزرنيخ وأهم هذه الأملاح:

سداسي	$Ag_3 Sb S_3$	Pyrargrite	بيرارجيراييت
المعيني القائم	$Cu_3 As S_4$	Enargite	إنارجايت
المكعب	$(Cu Fe)_{12} Sb_4 S_{13}$	Tetrahedrite	تتراهيدرايت
المكعب	$(Co Ni) As_3$	Skutterudite	سكوترودايت
المعيني القائم	$Pb Cu Sb S_3$	Bourmonite	بورموناييت
الميل الواحد	$Pb Sb_4 S_{11}$	Boulangerite	بولانجيراييت

وعموماً فإن معادن الكبريتيدات لها صفات إجمالية مميزة فهي عادة ثقيلة الوزن ومعتمة وذات مخدش أسود أو بلون غامق بحسب العنصر الفلزي وصلابتها منخفضة وربما كان ذلك بسبب عنصر الكبريت. ومعظمها له بريق فلزي وتركيبها الكيميائي غالباً ما يكون ذا روابط أيونية أو مشتركة وبعضها يتحد برابطة فلزية وبالتالي لها خواص الفلزات مثل النقل النوعي العالي والبريق الفلزي وجودة التوصيل الكهربائي

والحراري. وغالباً ما توجد معادن الكبريتيدات مصاحبة بعضها البعض وفي عروق المحاليل المائية الحرارية وفي رواسب التحول عند الاغناء المعدني لتلك العروق.

ارجينتايت

Argentite 2[Ag₂ S]

التركيب الكيميائي: يحتوي الارجينتايت على 78.1% فضة و 12.9% كبريت.
النظام البلوري: يتبلور المعدن في النظام المكعبي عند الحرارة فوق 179° وتحتها يتحول إلى نظام الميل الواحد ومحتوى وحدة البلورة 2² ويوجد المعدن عادة في هياكل متفرعة ومتشابكة أو في هياكل كتلية وأحياناً على شكل قشرة على الصخر.
الصفات الفيزيائية: وزن النوعي: 7.3 وصلادته 2-2.5 ، ومكسره قريباً من المحاري وهو قابل للتكسير والقطع بالسكين ولونه أسود رمادي ومخدشه أسود لامع وله بريق فلزي وهو معتم.

التواجد: الارجينتايت من أهم خامات الفضة الأولية وهو يتواجد في العروق الحرارية المائية للكبريتيدات تحت ظروف الحرارة المنخفضة نسبياً مع معادن الفضة الأخرى ومع الفضة العنصرية. كما يوجد في شكل محتويات دقيقة داخل معدن الجالينا وحينها تدعى الجالينا الفضية.

شالكوسايت

Chalcosite 4[Cu₂ S]

التركيب الكيميائي: يحتوي المعدن على 79.8% نحاس و 20.2% كبريت وقد يحتوي على كميات قليلة من الحديد والفضة.
النظام البلوري: يتبلور الشالكوسايت في المعيني القائم عند درجة حرارة أقل من 105° أما فوق ذلك فالبلورات مكعبة وهي عادة ما تكون صغيرة أو في شكل حبيبات مستطيلة وبها توائم متكررة وفي شكل كتل صغيرة.

الصفات الفيزيائية: وزنه النوعي من 5.5 - 15.8 اعتماداً على ما يحتويه من شوائب وصلادته بين 2.5 - 3 ولا انفصام له يذكر ومكسره محاري وهو هش ولونه رصاصي فاتح ولكنه يصدأ عند التعرض إلى الجو فيسود لونه ومخدشه أسود رمادي. ومن مميزاته أنه ينصهر بسهولة عند تسخينه وتتصاعد منه أبخرة كبريتية وتبقى كرات صغيرة من النحاس. وهو يذوب في حامض النتريك وعند إضافة محلول الامونيا يكتسب لوناً أزرقاً دليلاً على النحاس.

التواجد: قليلاً ما يوجد الشالكوسايت في منشأ أولي بل أغلب توأجه في رواسب المحاليل المائية الحرارية بعد تغييرها نتيجة الاغناء الثانوي Supergene or Secondary enrichment التي تصيب المعادن الأولية الحاوية للحديد والنحاس. وعلى ذلك فهو غني بالنحاس الذي يسهل استخلاصه مما يجعل الشالكوسايت من أهم خامات النحاس.

جالينا

Galena 4[Pb S]

التركيب الكيميائي: عبارة عن كبريتيد الرصاص. المحتوى المثالي % 86.6 رصاص مع % 13.4 كبريت ولكن دائماً ما تحتوي الجالينا على الفضة التي ربما تصل إلى % 1 وأحياناً في شكل معدن الارجينتايت. كما تحتوي على قليلاً من السيلينيوم والزنك والكاديوم.


النظام البلوري: يتبلور الجالينا في النظام المكعبي (سداسي الثماني الأوجه) وغالباً ما يكون في شكل بلورات مكعبية أو هيئة كتلية.

الصفات الفيزيائية: الجالينا ذات وزن نوعي مرتفع 7.6 نسبة لتقل ذرة عنصر الرصاص وصلادة المعدن 2.5 وله انفصام جيد جداً وهو معدن هش يتكسر إلى مكعبات مثل بلورات ملح الطعام ولونه رصاصي رمادي وكذلك مخدشه وله بريق فلزي وهو معتم. ويتميز معدن الجالينا بانفصامه الواضح وبلورته ووزنه العالي

وصلادته كما أنه ينصهر بأقل قدر من الحرارة وتنبعث منه أبخرة كبريتية وتبقى بعد انصهاره كرات أو حبيبات من الرصاص.

التواجد: معدن الجالينا شائع الانتشار نسبياً وهو من أهم معادن خامات الرصاص وأكثر الكبريتيدات تواجداً وفي العديد من الرواسب ذات المنشأ المتباين. فهو يتواجد مصاحباً للكبريتيدات الأخرى في العروق المائية الحرارية وفي الصخور الرسوبية وفي صخور البجماتايت ويوجد أحياناً في شكل كتل مع معدن السفاليرايت في فجوات المحاليل والشقوق في الصخور الجيرية. والجالينا تترسب من الرواسب منخفضة الحرارة (Epithermal) من 50° - 200° . فهي تترسب في أواخر مراحل المحاليل المائية الحرارية وفي مناطق الاغناء المعدني (Supergene enrichment) ولذلك نجدها قريبة من السطح. وعندما تتعرض الجالينا لعوامل التهوية والأكسدة فإنها تتحول إلى معادن مثل الانجليسايت ($Pb SO_4$) و السيروسايت ($Pb CO_3$).

الاستخدام: الجالينا هي من أهم مصادر الرصاص والذي يدخل في كثير من الصناعات المختلفة أهمها صناعة المواسير وصناعة البطاريات والقذائف وفي صناعة الدروع والحواجز الواقية من الإشعاعات الذرية والسينية. وفي المواد اللاصقة وفي تحضير السبائك المختلفة.



مكعبات الجالينا

صورة رقم (3-1)

سفاليرايت

Sphalerite (Zinc Blende) 4[Zn S]

التركيب الكيميائي: هو كبريتيد الزنك وهو نقياً يحتوي على 67% زنك مع 33% كبريت ولكن غالباً ما يحتوي على الحديد على حساب الزنك والذي ربما تصل نسبته إلى 26% اعتماداً على ظروف تبلور المعدن وترسيبه فتزداد نسبة الحديد بارتفاع درجة الحرارة عند التبلور ولذلك فإن نسبة الحديد في معدن السفاليرايت تستخدم كمقياس لدرجة حرارة التبلور أو الظرف الحراري للمنشأ أي ترمومتر جيولوجي (Geological Thermometer). وهو كذلك يوجد مختلطاً مع معدن البيروتايت ($Fe_{1-x}S$). بجانب الحديد يحتوي السفاليرايت على المنجنيز والكاميوم والذي إذا ما وصلت نسبته إلى حوالي 0.05% يعتبر المعدن خاماً لاستخلاص الكاديوم بجانب الزنك.

النظام البلوري: يتبلور المعدن في النظام المكعبي (سداسي رباعي الأوجه) ولكن غالباً ما يوجد في بلورات غير متكاملة. أو في كتل خشنة أو مجموعات كروية أو حبيبات دقيقة. وفي ظروف الحرارة العالية يتبلور كبريتيد الزنك في النظام السداسي كمعدن بإسم ورتزايت Wurtzite. ويتغير السفاليرايت إلى ورتزايت إذا ما حمى فوق درجة حرارة 1020° .

الصفات الفيزيائية: معدن السفاليرايت عديم اللون أو أخضر عندما يكون خالصاً ولكن وجود شوائب يكسبه ألواناً متعددة من الأصفر إلى البني ثم الأسود تبعاً لمقدار الشوائب أو الحديد بالذات في المعدن. وبالتالي فإن مخدشه أيضاً متعدد اللون من الأبيض إلى الأصفر إلى البني. والسفاليرايت له بريق صمغي في الغالب وربما يكون ماسي البريق في العينات النقية هو شفاف إلى نصف شفاف. المعدن هش ذو صلادة منخفضة 2.5 - 4 وله انقسام كامل. ووزنه النوعي يتراوح بين 3.6 و 4.1. ومن الصفات المميزة لمعدن السفاليرايت خاصية التفسفر Phosphorescence وتوجهه بلون برتقالي عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية. وهو عندما يكون نقياً غير قابل للانصهار بسهولة ولكنه يذوب في حامض الهيدروكلوريك مطلقاً غاز كبريتيد الهيدروجين.

التواجد: السفاليراييت من أهم خامات الزنك وهو يتواجد في العروق المائية الحرارية أو يترسب من محاليلها في الصخور المستضيفة لها وخصوصاً المكونة من الكالساييت والدولومايت وغالباً ما يوجد مصاحباً لمعدن الجالينا والبيروتايت والماركزيات والسمثسوناييت *Smithsonite* وهي كربونات الزنك $ZnCO_3$ وفي حالات قليلة يوجد السفاليراييت في عروق أولية في الصخور النارية أو يظهر في الصخور المتحولة بالحرارة. يتواجد الأسفيراييت في معقد السبلوكة على الجانب الغربي من النيل.

الاستخدام: السفاليراييت من أهم خامات الزنك والذي يستخدم في صناعة الحديد والنحاس. ويستخدم في صناعة البطاريات الكهربائية وألواح الزنك وفي صناعة الأخشاب والبوهيات والأصبغ وبعض الصناعات الدوائية.

شالكوباييراييت

Chalcopyrite 4 [Cu Fe S₂]

التركيب الكيميائي: الشالكوباييراييت هو كبريتيد النحاس والحديد ويحتوي تركيبه الأصل على 34.5% نحاس و 30.5% حديد و 35% كبريت ولكنه غالباً ما يكون مختلطاً بمعادن كبريتية أخرى كالباييراييت والبيروتايت والسفاليراييت مما يتسبب في اختلاف في النسب المئوية عند التحليل الكيميائي. قليلاً ما يحل السيلينيوم محل الكبريت.

النظام البلوري: يتبلور الشالكوباييراييت في النظام الرباعي غير أن البلورات نادرة وأغلب وجوده في هيئة كتلية وتحتوي خلية البلورة أربعة وحدات والشكل البلوري الغالب هو الوند المنعكس *Bisphenoidal*.

الصفات الفيزيائية: وزنه النوعي 4.1-4.3 لون المعدن أصفر نحاسي مميز ومخدشه أسود يميل إلى الخضرة تعبيراً عن النحاس وهو هش ذو صلادة منخفضة 3.5 - 4 وتلك خاصية تميزه عن الباييراييت المشابه له في اللون والمخدش. وينكسر إلى قطع غير متساوية. فالشالكوباييراييت يذوب في حامض النتريك وحينها يتحرر الكبريت وبإضافة الامونيا للمحلول يترسب هيدروكسيد الحديد ذو اللون البني والأحمر والنحاس

نو اللون الأزرق. وعند تسخين المعدن على مكعب الفحم ينصهر المعدن وتتصاعد الأبخرة الكبريتية وتبقى كرات صغيرة فلزية مغناطيسية.

التواجد: الشالكوبيرايت من أكثر معادن النحاس تواجداً في الطبيعة فهو يوجد في ظروف مختلفة ولكن أهم منشأ له في العروق المائية الحرارية وبصحبة الكبريتيدات الأخرى كالبيرايت والبيروتايت والسفاليرايت وكذلك يظهر الشالكوبيرايت كمعدن أصيل لكن ثانوي في الصخور النارية وصخور البجماتايت وفي الصخور الاستحالية الحرارية أو تلك المتحولة إقليمياً. وقد يحتوي المعدن على الذهب والفضة مما يزيد من قيمة الخام الاقتصادية. غير أنه في حالات أخرى يكون الشالكوبيرايت مختلطاً بكميات كبيرة من البيرايت فيقل ذلك من قيمة الخام. والشالكوبيرايت يتحلل بالعوامل الجوية قريباً من السطح وينتج عند تغييره بالاغناء المعدني الثانوي إلى معادن النحاس الثانوية مثل الشالكوسايت والكوفيللايت والازورايت والمالاشايت ولذلك يعتبر الشالكوبيرايت من الخامات الهامة للنحاس. يوجد المعدن في كثير من الدول وأشهرها متاجمه في إنجلترا والسويد وأسبانيا وجنوب أفريقيا وشيلي والولايات المتحدة. وفي السودان يكون الشالكوبيرايت جانباً هاماً من خامات معدن النحاس الموجودة في مستودع حفرة النحاس بجنوب غرب ولاية دارفور. وهو كذلك مكون أساسي في كثير من خامات النحاس المعروفة في كثير من مناطق السودان وخصوصاً في جبال البحر الأحمر وجبال النوبة.



معادن الشالكوبرايت

صورة رقم (2-3)

بيروتايت

Pyrrhotite 2[Fe_{1-x}S]

التركيب الكيميائي: كما يوضح من القانون المتعارف لمعدن البيروتايت (Fe_{1-x}S) فإن هنالك خلل في التركيب الذري حيث أن عدد ذرات الحديد أقل من عدد ذرات الكبريت والنسبة Fe/S هي حوالي 85/100 . وعليه فإن هنالك عدم تعادل كهربائي يعوض عنه بأن يحل الحديد ذو التكافؤ الثلاثي (Fe⁺³) محل الحديد ذي التكافؤ الثنائي (Fe⁺²) وينتج عن ذلك كله تفاوت في مقدار الكبريت في التحليل الكيميائي والذي يتراوح من 50% إلى 55% مع تغيير في النظام البلوري كما سنبين بعد قليل.

ربما ترى التحاليل للبيروتايت قليلاً من النيكل والنحاس والكوبالت ولكن غالباً ما تكون هذه العناصر من مفرزات المعادن المصاحبة للبيروتايت مثل البنتلاندايت والشالكوبايرايت. على كل عندما يحل النيكل محل الحديد بكميات كبيرة يدعى المعدن البيروتايت النيكلي (Nickeliferous Pyrrhotite) وهو مصدر هام للنيكل.

النظام البلوري: يتبلور البيروتايت في النظام السداسي غالباً ويوجد المعدن في شكل بلورات مسطحة أو هرمية لكن أغلب وجوده في هيئة كتلية. ولكن عند درجات

الحرارة المنخفضة (أقل من 250) يتبلور المعدن في نظام الميل الواحد وربما كان ذلك نتيجة للخلل الكيميائي الذي ذكرناه آنفاً.

الصفات الفيزيائية: وزن معدن البيروتايت النوعي 4.58 وقساوته حوالي 4 وليس له انفصام واضح ولونه برونزي بني أو نحاسي ومخدشه أسود. وهو يجذب إلى المغناطيس ولذلك يسمى أحياناً بالبايريت المغناطيسي.

التواجد: غالب وجود معدن البيروتايت في الصخور القاعدية وفوق القاعدية مثل صخور البريدوتايت والجابرو كما يوجد في الصخور الاستحالية الحرارية خصوصاً صخور التحول التماسي وفي العروق الناتجة من المحاليل المائية الحرارية مصاحباً كبريتيدات الحديد والنيكل والرصاص كمعادن البيراييت والبنتلاندايت والجالينا وعندما يكون البيروتايت حاوياً كمية معقولة من النيكل فهو مصدر لذلك الفلز كما في منطقة سودبري في ولاية أونتاريو بكندا . وفي بعض الأحيان يكون البيروتايت من مصادر استخلاص البلاتين.

نيكولايت

Niccolite 2[Ni As]

التركيب الكيميائي: النيكولايت مثال لمعدن يحتل فيه الزرنيخ (As) وهو شبه فلز الشق القاعدي في التركيب الكيميائي عوضاً عن الكبريت. ويحتوي المعدن على 43.9% نيكل و 56.1% زرنيخ. وغالباً ما يحتوي المعدن على نسب متفاوتة من الحديد والكوبولت والانتيمون محل النيكل ويعود الكبريت مكانه بدلاً من الزرنيخ.

النظام البلوري: يتبلور المعدن في النظام السداسي ولكن نادراً ما تظهر البلورات ولكن الشكل الكتلّي هو الشائع.

الصفات الفيزيائية: الوزن النوعي 7.8 وصلادته حوالي 5 - 5.5 وهي قساوة مرتفعة مقارنة ببقية الكبريتيدات. ولونه أحمر نحاسي ولكنه يميل إلى السواد عندما يصدأ . ومخدش المعدن أسود وهو ذو بريق فلزي. ويتميز معدن النيكولايت بأنه عند التسخين

يتصاعد منه رائحة الثوم المميزة للزرنيخ (السام). والمعدن يذوب في حامض النتريك ومع إضافة الأمونيا مع قطرات من ثاني ميثيل الجليكوزيم Dimethylglyoxime يكون راسب أحمر فاتح دلالة على عنصر النيكل.

التواجد: يتواجد النيكولايت مع البيروتايت وكبريتيدات النيكل الأخرى في الصخور القاعدية وفي رواسب مستودعات المعادن الناتجة عنها كما يتواجد في العروق المائية الحرارية مع معادن الفضة والنحاس والكوبولت وهو مصدر هام للنيكل.

بنتلاندايت

Pentlandite₄ [Fe Ni]₉S₈

التركيب الكيميائي: تتفاوت نسبة الحديد إلى النيكل وقد يحل عنصر الكوبولت محلها في التركيب الكيميائي.

النظام البلوري: يتبلور البنتلاندايت في نظام المكعب ولكن غالباً ما يوجد في الطبيعة في هيئة كتلية أو مجموعات حبيبية.

الصفات الفيزيائية: وزنه النوعي من 4.5 - 5 حسب التركيب الكيميائي ولونه أصفر برونزي ومخدشه فاتح اللون. وهو ذو بريق فلزي وصلادته بين 3.5 - 4 وهو على حد كبير شبيه بمعادن البيروتايت ولكنه غير مغناطيسي إلا بعد التسخين.

التواجد: يوجد معدن البنتلاندايت في الصخور النارية القاعدية مثل البيريدوتايت ومصاحباً لمعادن النيكل الأخرى وأشهر مناطق تعدينه في سد بري بولاية أونتاريو بكندا حيث اكتشفه العالم J. B. Pentland. ومنه تمت التسمية.

كوفيليت Covellite4[Cu S]

التركيب الكيميائي: يتكون المعدن من 66.4% نحاس و 33.6% كبريت.
النظام البلوري: يتبلور المعدن في النظام السداسي في هيئة كتل أو في شكل غطاء خارجي لمعادن النحاس الأخرى.
الصفات الفيزيائية: وزن النوعي : 4.7 وصلادته منخفضة 1.5 - 2 ولونه أزرق غامق وفي هيئة متموجة ويصير إلى أحمر أرجواني عندما يبلى بالماء ، ومخدشه رصاصي إلى أسود وله انقسام وتشقق ظاهر.
التواجد: يتواجد الكوفيليت دائماً كمعدن ثانوي متحول من معادن النحاس الأخرى مثل الشالكوبيرايت والبورنايت في منطقة الاغناء المعدني الثانوي.

سينبار Cinnabar 3[Hg S]

التركيب الكيميائي: يحتوي السينبار على 86.2% من الزئبق و 13.8% من الكبريت وبذلك فهو مصدر مهم للزئبق. ويوجد عادة مع خليط من الشوائب الطينية والحديدية.
النظام البلوري: يتبلور المعدن في النظام الثلاثي ذي الأوجه شبه المنحرفة Trapezohedral ولكن عند درجة حرارة أعلى من 334° فإن السينبار يتبلور في النظام المكعبي. على كل فإن بلوراته نادرة وغالباً ما يوجد في هيئة كتل حبيبية أو ترايبية أو في شكل قشرة رقيقة تغلف بعض المعادن الأخرى.
الصفات الفيزيائية: وزنه النوعي مرتفع 8.1 بسبب عنصر الزئبق ولكن صلادته منخفضة 2.5 لنفس السبب ولا يوجد له انقسام ظاهر ، ولونه أحمر فاتح عندما يكون نقياً ولكنه أحمر قاتم أو بني عندما يحتوي على شوائب. ومخدش المعدن أحمر فاتح وله بريق ماسي وهو نصف شفاف إلى معتم. ويتميز السينبار بمخدشه ولونه ووزنه

العالي. ويمكن التعرف عليه بتسخين المعدن مع كربونات الصوديوم في أنبوبة مغلقة فيتبخر الزئبق من السينابار ويترسب في هيئة قطرات على الجانب البارد من الأنبوبة. التواجد: يوجد في هيئة عروق في الصخور الرسوبية وكذلك في شكل رواسب متسامية حول فوهة البراكين والينابيع الحارة وقليل ما يوجد مع كبريتيدات المعادن الأخرى كالبيرايت والماركسايت والريلجار في العروق المائية الحرارية ومنتشراً في الصخور النارية.

ريلجار

Realgar16 [As S]

التركيب الكيميائي: يحتوي المعدن على 70.1% زرنيخ و 29.9% كبريت. النظام البلوري: يتبلور الريالجار في نظام الميل الواحد وعادة في بلورات منشورية صغيرة أحياناً مخططة *straited* أو في كتل حبيبية أو ترابية دقيقة. الصفات الفيزيائية: الوزن النوعي 3.4 ، وقساوته منخفضة 1.5 - 2.5 وله انفصام واضح كما أنه قابل للتقشير. ولون الريالجار ومخدشه أحمر فاتح أو برتقالي وله بريق صمغي وهو شفاف. والريالجار غير مستقر تحت الضوء حيث يتحول إلى اوربيمات (As_2S_3) وينصهر تحت درجة حرارة 360°. التواجد: يوجد المعدن في العروق المائية منخفضة الحرارة التي تحوي خامات الرصاص والفضة والذهب ويوجد مختلطاً بمعادن كالاوربيمات والسينابار ومثلهما أيضاً يوجد في فوهة البراكين ورواسب الينابيع الحارة.

اوربيمات

Orpiment 4[As₂ S₃]

التركيب الكيميائي: هو ثلاثي كبريتيد الانتمون ويحتوي على 61.4 % انتيمون و 39.6 % كبريت وقد يحتوي على قدر بسيط من الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد.

النظام البلوري: يتبلور الاوربيمات في نظام الميل الواحد وفي بلورات صغيرة جداً يصعب تمييزها وهي مسطحة أو منشورية ولكن غالب تواجده في هيئة كتل صفائحية أو كتل عمدانية.

الصفات الفيزيائية: وزنه النوعي 3.49 وصلادته بين 1.5 - 2.5 وله انقسام جيد جداً والصفائح الناتجة من الانقسام والتشقق سهلة الانثناء والتشكل رغم أنها غير مرنة. وهو قابل للقطع والتششير. ولون الاوربيمات أصفر كذلك مخدشه وله بريق لؤلؤي أو صمغي وهو نصف شفاف.

التواجد: معدن الاوربيمات من المعادن النادرة وظروف تواجده شبيهة بتلك التي يتواجد فيها الريالجار أي في العروق المائية منخفضة الحرارة وفي فوهة البراكين. الاستخدام: كان المعدن يستخدم في الصباغة وصناعة البوهيات وإزالة الشعر عن الجلود وقد توقف معظم استخدامه لأن الزرنيخ من العناصر السامة.

ستبنايت

Stibnite 4[Sb₂ S₃]

التركيب الكيميائي: هو ثلاثي كبريتيد الانتمون ويحتوي على 71.4 % انتيمون و 28.6 % كبريت وقد يحتوي على قدر بسيط من الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد.

النظام البلوري: يتبلور الاستبنايت في نظام المعيني القائم في شكل الهرم المعكوس والبلورات منشورية رقيقة أو نصلية مخططة طولياً أو في هيئة مجموعات من بلورات شعاعية أو كتل حبيبية خشنة.

الصفات الفيزيائية: الوزن النوعي يتراوح بين 4.52 - 4.62 حسب ما يتواجد فيه من عناصر أخرى مذكورة سابقاً وصلادته 2 وله انقسام كامل موازي للسطح (010) ولون الاستبنايت ومخدشه أسود رصاصي وله بريق فلزي ناصع على أسطح الانقسام وهو معتم ويتميز المعدن بسهولة انصهاره.

التواجد: يتواجد المعدن في العروق المائية منخفضة الحرارة (epithermal) مختلطاً مع معادن خامات الجالينا والسينابار والسفاليريات وفي الصخور الحمضية العلوية المتداخلة في صخور الجرانيت مع عروق الكوارتز كما يوجد نتيجة للإحلال في الينابيع الحارة وفي الصخور الجيرية والطينية.

الاستخدام: يعتبر الاستبنايت أهم خام لعنصر الانثيمون والذي يستخدم في صناعة الصواريخ النارية والبطاريات الكهربائية وصناعة كثير من السبائك الفلزية وفي صناعة الثقاب والكاوتشوك والطلاء وصناعة الزجاج وفي الأغراض الطبية.



معدن الاستبنايت

صورة رقم (3-3)

بايرايت

Pyrite 4 [FeS₂]


التركيب الكيميائي: ثاني كبريتيد الحديد ويحتوي في تركيبه المثالي على 46.6 % حديد و53.4% كبريت وقد يحتوي على قدر قليل من عنصرى النيكل والكوبولت ويحل النيكل محل الحديد حتى إذا قارب من 50 % فيسمى المعدن برفاوايت (Ni Fe) S₂ Bravoite وهذا الإحلال يتسبب في زيادة متدرجة في طول وحدة الخلية المكعبية مع نقصان في الصلادة وتغيير في اللون إلى الأبيض الفضي وربما يحتوي البيرايت على كميات ضئيلة من الذهب والفضة في هيئة شوائب ميكروسكوبية.

النظام البلوري: يتبلور المعدن في نظام المكعب ذي الاثني عشر وجهاً وأشكال المعنى المزدوج didodecahedral أو الخماسي المعنى pentadodecahedron وكثيراً ما تكون أوجهه مخططة وأحياناً تكون البلوريات توأمية ويتواجد المعدن كذلك في هيئة كتلية أو حبيبية كروية.

الصفات الفيزيائية: الوزن النوعي 5.02 وصلادته عالية نسبياً من 6 - 6.5 ولونه أصفر نحاسي أو أصفر ذهبي ولكن سطحه يصدأ فيصبح له لون أصفر غامق ومخدشه أسود مائل إلى الخضرة. وله بريق فلزي باهر وهو معتم. والبيرايت قابل للكسر بيسر وتلك خاصية تميزه عن الذهب ويتميز عن المعادن الفلزية الأخرى كالشاكوبايرايت والماركزايت بصلادته العالية وشكله البلوري المكعبي ولونه الأعمق. ويتحلل البيرايت بسرعة إلى أكاسيد الحديد وخصوصاً الليمونايت، ولأنما عناه الشاعر بقوله (صدأ الحديد وبان معدنك الرديء). ولما كانت خامات المعادن الاقتصادية غالباً ما تحتوي على البيرايت لذلك نجد فوق هذه الخامات وعلى السطح غطاءً من أكاسيد الحديد في شكل رواسب اسفنجية وتراكمات كتلية تسمى الجوسان Gossan ويقال له بالعربية الهشيم أو الثريد وهي بذلك تدل على أماكن الخامات المعدنية مما يساعد في التنقيب عنها واكتشافها وأحياناً ينتج من تحلل البيرايت والمعادن الأخرى تركيز وإغناء لبعض المعادن الثمينة كالذهب فيصير الجوسان خاماً اقتصادياً في حد ذاته كما

في منطقة الارياب في البحر الأحمر. التواجد: البيراييت من أكثر المعادن الكبريتية الشائعة وذلك لأنه يتكون عند درجات حرارة متفاوتة وتحت ظروف مختلفة. فهو يتكون في العروق الناتجة من المحاليل المائية مرتفعة الحرارة ومنخفضتها غير أن رواسبه الكبيرة والضخمة أكثر واكبر حجماً عند درجات الحرارة العالية. ويوجد البيراييت كذلك في الصخور النارية كمعدن ثانوي في المراحل الأولى لتبلور الصهير مختلطاً بمعدن البرونايت ويوجد في الصخور المتحولة خصوصاً الالتماسية منها كما ينتشر في الصخور الرسوبية.

الاستخدام: لا يستعمل البيراييت كخام للحديد وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الكبريت ولكن يستخدم في صناعة حامض الكبريتيك وإذا كان المعدن حاوياً على نسبة عالية من الذهب والنحاس فيستخلصان منه. وله مساوئ منها أنه سريع الأكسدة ولذلك فإن الصخور التي تحتويه لا تستخدم في أغراض البناء والعمارة لسهولة تفتتها وتغيرها بسبب التهوية والرطوبة.



معدن البيراييت

صورة رقم (3-4)

مركزايت

Marcasite 2[Fe S₂]

التركيب الكيمياءى: الماركزايت هو الشكل الآخر لكبريتيد الحديد بجانب البايرايت فالمعدنان يعتبران مثلاً للتعدد الشكلى والثنائى بالذات bimorphic minerals . ويعتبر البايرايت الشكل الأكثر استقراراً فبتسخين الماركزايت إلى درجة 45° يتحول إلى البايرايت. النظام البلورى: يتبلور الماركزايت فى النظام المعينى القائم ويوجد فى شكل بلورات مسطحة أو منشورية أو مجموعات شعاعية وتوأمية كذلك فى مجموعات كروية أو كتل كلوية. الصفات الفيزيائية: الوزن النوعى 4.39 وصلادته مثل البايرايت من 6 - 6.5 ولونه على السطح الحديث أصفر باهت إلى بنى. ومخدشه رمادى إلى اسود وله بريق فلزى وهو معتم. ويتحلل المعدن بسهولة أكثر من البايرايت وينتج عن التحلل كبريتات الحديد ومع المحلول حامض الكبريتيك.

التواجد: يوجد المعدن فى عروق الخامات الكبريتية مصاحباً لمعادن الرصاص والزنك. يترسب فى المحاليل الحمضية عند درجات الحرارة العادية وداخل الصخور الرسوبية كالصخور الجيرية والطفل واستخداماته مثل معدن البايرايت.

ارسينوبايرايت

Arsenopyrite 8[Fe As S]

التركيب الكيمياءى: يتضح من القانون الكيمياءى للمعدن أن نسبة العناصر الثلاثة الحديد والزرنيخ والكبريت هي 1:1:1 ولكن كمية الزرنيخ ربما تقل أو تزداد على قدر كمية الكبريت وقد يحل عنصر الكوبولت بنسبة صغيرة محل الحديد.

النظام البلوري: يتبلور الارسينوباييراييت في نظام الميل الواحد وربما تُرى البلورات مظهراً كاذباً pseudomorphic للنظام المعيني القائم. ويتواجد كذلك في أشكال منشورية وبلورات توأمية أو في هيئة الكتل.

الصفات الفيزيائية: وزنه النوعي 6.07 وصلادته من 5.5 - 6 ولونه أبيض فضي ومخدشه أسود وله انقسام ظاهر وبريق فلزي وهو معتم.

التواجد: الارسينوباييراييت هو اكثر معادن الزرنيخ تواجداً وانتشاراً في الطبيعة حيث يوجد في عروق المحاليل المائية الحارة مصاحباً معادن الجالينا والسفاليراييت والبايراييت. ويوجد كذلك في العروق الحاوية للذهب والفضة وقد يوجد المعدن في صخور البجماتايت وفي الصخور الاستحالية ومن ذلك الصخور الجيرية المتبلورة كالرخام Marble.

الاستخدام: يستعمل الارسينوباييراييت كمصدر لخام الزرنيخ والذي يستخدم في صناعة الزجاج وتستعمل أملاحه كمبيدات للحشرات وفي صناعة البوهيات والصواريخ النارية.

مولبدينايت

Molybdenite $2[Mo S_2]$

التركيب الكيميائي: يحتوي المعدن على 59.9% من المولبدينوم و40.1% من الكبريت ويتكون تركيبه من صفائح متبادلة للعنصرين في ترابط أيوني ضعيف لذلك يتميز بانقسام كامل ويسهل تشققه إلى رقائق وقشور رفيعة.

النظام البلوري: تبلور المعدن في النظام السداسي ويتواجد في هيئة بلورات سداسية مسطحة ذات انقسام كامل وفي شكل قشور وأحياناً في كتل.

الصفات الفيزيائية: الوزن النوعي يتراوح بين 4.62 - 4.72 وصلادته منخفضة من 1 - 1.5 ولذلك يخدش بالظفر وله تشقق قاعدي كامل ولونه رصاصي فاتح ومخدشه رمادي إلى أسود وهو ذو بريق فلزي وملمسه شمعي.

يتضح مما سبق من صفات المولبدينات أنه كثير الشبه بمعادن الجرافايت Graphite في الصفات الفيزيائية والبلورية مما يجعل التمييز بينهما أحياناً عسيراً ولكن يمكن التفريق بينهما بالوزن النوعي المرتفع للمولبدينات ولونه الرصاصي خلاف لون الجرافايت الأسود. وكذلك عند التسخين تنبعث من المولبدينات رائحة كبريتية نفاذة عند تحرير الكبريت ذي اللون الأصفر بالتسامي sublimation ويتحول إلى لون أبيض عندما يبرد. التواجد: يوجد المعدن (مثل الجرافايت) في الصخور النارية الحامضة مثل صخور الجرانيت والبيجماتايت والابلايت وفي عروق الرواسب المائية الحرارية مصاحباً لمعادن القصدير (كاسترايت SnO_2) والتنجستين والولفرامايت $(\text{FeMn})\text{WO}_4$ والفلورايت وكذلك يوجد في بعض الصخور المتحولة مثل سليكات الكالسيوم والثيلايت Scheelite وهو تنجستات الكاسيوم.

الاستخدام: يعتبر المولبدينات الخام الرئيسي لعنصر المولبدينوم الذي يستخدم في صناعة الحديد والصلب (metallurgy) وفي الصناعات الاستراتيجية والمحركات السريعة والأفران الكهربائية وأجهزة الأشعة الذرية السينية.

الأملاح الكبريتية SULFOSALTS

لقد سبق أن عرفنا الأملاح الكبريتية بأنها معادن يتحد فيها فلز أو أكثر (مثل الرصاص والحديد والنحاس) وشبه فلز (مثل الزرنيخ والانتيمون) كشق قاعدي (كاتايون) مع الكبريت كشق حمضي (انيون) وبذلك يقوم شبه الفلز بدور الفلز في البناء الذري مع التوازن الكهربائي المطلوب وبذلك تكون هذه الأملاح كبريتات مزدوجة. وأهم هذه الأملاح الكبريتية:

بيرارجيرايت	Ag_3SbS_3	Pyrargyrite	الثلاثي
بروستايت	AgAsS_3	Praustite	الثلاثي

المكعب	$(\text{Cu, Fe, Zn, Ag})_{12}\text{Sb}_4\text{S}_{13}$ Tetrahedrite	- نتر اهيدرايت
المعيني القائم	$\text{Cu}_3\text{As S}_4$ Enargite	- اينارجايت
المعيني القائم	Pb Cu Sb S_3 Bournonite	- بورنونايت

وسوف نسجل نبذه تعريفية لهذه المعادن

بيرارجيراييت

Pyrargrite 6[Ag₃ Sb S₃]

يتبلور المعدن في النظام الثلاثي في شكل الهرم المزدوج ditrigonal pyramid وتنادراً ما توجد البلورات فأغلب تواجد في هيئة كتل متماسكة أو قشور ووزنه النوعي 5.8 وصلادته بين 2.5 - 3 ومكسره محاري ولونه احمر إلى رصاصي ومخدشه احمر فاتح وبريق ماسي وهو شبه شفاف ويوجد معدن البيرارجيراييت مصاحباً لمعادن الفضة الكبريتية في عروقها مع الكالسايت والجالينا.

بروستايت

Praustite 6[Ag As S₃]

النظام البلوري لهذا المعدن كسابقه هو الثلاثي وأيضاً في شكل الهرم المزدوج وإن وجدت البلورات فهي صغيرة ولكن غالباً ما يتواجد في هيئة كتل أو قشور صفائحية. وزنه النوعي 5.5 وصلادته من 2.5 - 3 ومكسره محاري وهو قابل للكسر. لونه احمر ياقوتي ومخدشه احمر فاتح وله بريق ماسي ولكنه نصف شفاف وظروف تواجدته مثل معدن البيرارجيراييت.

وتلاحظ أن الصفات الفيزيائية والبلورية تكاد تكون متطابقة بين البيرارجيراييت والبروستايت ولا غرو فإن الاختلاف الوحيد بينهما في التركيب الكيميائي وهو أن شبه الفلز هو الانتمون في الأول والزرنيخ في الثاني مع تشابه هذين العنصرين ذرياً وكيميائياً.

اينارجايت

Enargite 2[Cu₃AsS₄]

التركيب الكيميائي: يحتوي المعدن على 48.2% نحاس و 19.1% زرنيخ و 32.6% كبريت ويوجد فيه كمية قليلة من الحديد والزنك كما يحل الانتمون محل الزرنيخ. **النظام البلوري:** يتبلور المعدن في نظام المعيني القائم وبلوراته مستطيلة أو مسطحة وأحياناً مخططة كما يوجد في أشكال عمدانية أو نصلية أو في هيئة كتل. **الصفات الفيزيائية:** وزنه النوعي 4.45 وصلادته 3 وهو ذو لون ومخدش أسود رصاصي وبه انقسام واضح وله بريق فلزي والمعدن معتم. **التواجد:** الاينارجايت نادر الوجود وإن وجد ففي عروق الرواسب المائية الحرارية منخفضة الحرارة مع معادن مثل البيرايت والسفاليرايت والجالينا والشالكوسايت وغيرها من المعادن الكبريتية.

تتراهيدرايت

Tetrahedrite 2[(Cu,Fe,Zn,Ag)₁₂Sb₄S₁₃]

التركيب الكيميائي: مجموعة من العناصر تكون الجانب الفلزي من المعدن وفيها فإن النحاس هو الغالب ولذلك فأحياناً ما يقتصر قانون التركيب الكيميائي إلى Cu₁₂Sb₄S₁₃ ولكن المعدن يحتوي على الحديد بنسبة تصل إلى 13% والزنك بنسبة تصل إلى 8% وهناك انواع تصل فيها الفضة إلى 8% كذلك يوجد في التركيب الكيميائي الرصاص والزرنيق ويحل الزرنيخ محل الانتمون لدرجة الإحلال الكامل مما يجعل هنالك متسلسلة متصلة كاملة بين التتراهيدرايت على جانب الانتمون إلى معدن الزرنيخ في الجانب الآخر ويسمى تينانتايت Tennantite.

النظام البلوري: يتبلور التتراهيدرايت في النظام المكعب بل وهو مثال لذلك النظام وهنالك شكل لفصيلة في النظام المكعب يحمل اسم المعدن وبالمقابل سمي المعدن كذلك لأن هيئة بلوراته رباعية tetrahedron ويوجد المعدن كذلك في كتل دقيقة وحبيبات خشنة.

الصفات الفيزيائية: الوزن النوعي يتراوح من 4.6 - 5.1 حسب التركيب الكيميائي وكذلك الصلادة تتفاوت بين 3 - 4.5 . ولونه غالباً أسود ومخدشه بني إلى أسود وهو ذو بريق فلزي ودون ذلك وهو معتم.

التواجد: التتراهيدرايت من أهم الأملاح الكبريتية وأكثرها انتشاراً ويوجد في العروق الحرمانية وفي ظروف الحرارة المنخفضة أو المتوسطة مع معادن النحاس والفضة. وكذلك يوجد في العروق الحارة المتداخلة في الصخور المتحولة.

بورنوناييت

Bournonite 4[Pb Cu Sb S₃]

التركيب الكيميائي: تتفاوت نسبة الرصاص والحديد والانتيمون في المعدن وربما يحل الزرنيخ محل الانتيمون إلى حدود 3% فقط وليس هناك ما يدل على وجود متسلسلة متصلة إلى معدن $PbCuAsS_3$ وهو معدن يسمى السليجماناييت Seligmannite نادر الوجود.

النظام البلوري: يتبلور المعدن في نظام المعيني القائم ذي الهرم المنعكس وتكون البلورات منشورية أو مسطحة وغالباً توأمية تأخذ أحياناً شكل الصليب. كذلك يوجد المعدن في هيئة كتلية متماسكة أو في حبيبات.

الصفات الفيزيائية: وزنه النوعي يتراوح قليلاً من 5.7 - 5.9 وصلادته من 2.5 - 3 ولونه رصاصي أو رمادي إلى أسود ومخدشه رصاصي داكن إلى أسود. وله بريق فلزي وملمسه على السطح الحديث شمعي ومكسره محاري.

التواجد: يوجد البورنوناييت في العروق الحرمانية متوسطة الحرارة مع معادن مثل الجالينا والتتراهيدرايت والسفاليراييت والبايرايت كما يوجد مع الأملاح الكبريتية الأخرى. وجوده في الخامات المعدنية يرفع من قيمتها خصوصاً وأن استخلاص الرصاص والنحاس والانتيموني من هذا المعدن سهل.

المعادن الكبريتاتية SULPHATE MINERALS

أهم المعادن الكبريتاتية هي معادن: (1) البايرايت (2) سيلستاييت (3) الأنجليساييت (4) الأنهايبرايت وبالمقارنة مع معادن الكبريتيدات Sulphides فإن الجانب القاعدي هو SO_4 بدلاً من الكبريت فقط (S) وفي هذه الحالة فإن الكبريت يتحد مع الأكسجين في تناسق رباعي ليكون الشكل ذا الأربعة أوجه Tetrahedron $[SO_4]$ المعهود في الأشكال السيليكاتية. أما الجانب الحمضي (Cation) من التركيب الكيميائي فهو من العناصر Ca, Pb, Sr, Ba حسب ترتيب المعادن المذكورة أعلاه. هذا التشابه في الشكل التركيبي للكبريتات ينعكس بشكل بين في الصفات البلورية والصفات الفيزيائية لهذه المعادن كما يتبين من الجدول أدناه

المعدن	بايرايت Barite	سيلستاييت Celestite	انجليساييت Anglesite	تهايدرايت Anhydrite
التركيب الكيميائي	$4[BaSO_4]$	$4[SrSO_4]$	$4[PbSO_4]$	$4[CaSO_4]$
النظام البلوري	معيني قائم	معيني قائم	معيني قائم	معيني قائم
النسبة المحورية	1.6290:1:1.3123	1.5618:1.2829	1.5709:1.2890	0.9993:1:0.8916
الانقسام	ممتاز [001]	ممتاز [001]	ممتاز [001]	جيد [210]
القساوة	جيد [210]	جيد [210]	جيد [210]	واضح [100] أو [001]
وزنه النوعي	3-3.5	3-3.5	2.5-3	3.5
	4.48	3.971	6.323	2.963

يوضح الجدول التشابه الجيد لهذه الكبريتات الناتج من الشكل التركيبي والإختلاف القليل في النسبة المحورية لمعدن الأنهايبرايت $[CaSO_4]$ هو أن عناصر المعادن الثلاث الأولى تتحد في تناسق إثني عشرى (12) في حين عنصر الكالسيوم (Ca) الصغر ذرته يتحد في تناسق ثماني (8). أما وزنه النوعي فيتفاوت بتفاوت الوزن الذري للعنصر المكون للمعدن ولذلك فإن الأنجليساييت (Pb) هو أثقلها.

ونضم إلى هذه المجموعة معدن الجبص $\text{Gypsum CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ وهو كما واضح يتكون من معدن الأنهيدرايت مع إضافة الماء. وهو معدن جد شائع ويكون رسوبيات وأسعة وذو فوائد إقتصادية جمة ذلك أن له إستعمالات متعددة.

باريت

Barite $4[\text{BaSO}_4]$

التركيب الكيميائي : مثاليا يتكون من BaO % 65.7 SO_3 % 34.3 ولكن يحل كل من Sr محل Ba وهناك سلسلة متصلة لعنصر البارايت والسيلستاييت. ولذلك يحل Pb محل Ba ولكن لصغر حجم ذرة الكالسيوم Ca فإنه لا يشترك في هذا الإبدال.

النظام البلوري: تتواجد بلوراته ذات النظام المعيني القائم في أشكال مختلفة منها المنشورية والمسطوحة وابعاد البلورة $a=8.87\text{Å}$, $b=5.30\text{Å}$, $c=7.14\text{Å}$ اللون: لا لون له أو أبيض وربما يأخذ اللون الأصفر أو البنى أو الأحمر اعتماداً على الشوائب وربما تتوزع حسب نطاقات نمو البلورة. مخدشه: أبيض

التواجد: يتواجد البارايت في العروق الحرمائية الحاملة للتمعدن ذات الحرارة المتوسطة أو المنخفضة ، وربما يكون البارايت المكون الأساسى لتلك العروق وتتواجد معه معادن الفلورايت والكالسايت والسيدرايت والكورتز والجالينا.

الإستعمال: هو مصدر مهم للباريوم ولكن 80% من البارايت المستخرج يستعمل في عمليات حفر آبار البترول والغاز الطبيعى لطينته الثقيلة ويساعد في مساندة عواميد الحفر ويكون وقاية من انفجار الغاز الطبيعى.

الإستعمال: المصدر الأساسى للأسترومونيوم الذى يستعمل فى أنوار البهرجة ومنه تستخرج أملاح الأسترونتيوم التى تستغل فى كثير من الصناعات مثل تنقية السكر والبوهيات والبطاريات وصناعات المطاط والزجاج.

انجليسايت

Anglesite 4[PbSO₄]

التركيب الكيميائى: يحتوى على PbO 73.6% SO₃=26.4%

النظام البلورى: معيني قائم وأبعاد البلورة هي:

$$a = 8.47A^{\circ} \quad b = 5.39A^{\circ} \quad c = 6.94A^{\circ}$$

مما يؤكد التشابه فى الشكل مع البيرايت وسيلسيتايت وبلوراته منشورية ويوجد كذلك فى كتل وحببيبات أو ترابي فى حالات قليلة نجد بلورات الأنجليسايت ذات نطاقات دائرية مع تركيز لمعدن الجالينا فى المركز. الانقسام: ممتاز على الوجه (001) وجيد جداً على المسطوح (210).

اللون: لا لون له أو أبيض وقليلاً ما يكون رمادى أو أصفر أو أخضر مخدشه أبيض، البريق: ماسى وأنواعه تتراوح بين الشفافية إلى المعتم.

التواجد: الأنجليسايت معدن ثانوى فهو يتواجد فى نطاق الأكسدة عند الإغناء الثانوى للتمعدن الحامل للجالينا فهو نتاج أكسدة الجالينا لذلك يتواجد معها ومع معادن الرصاص الأخرى كالسيروسايت.

انهيدرايت

Anhydrite 4[CaSO₄]

التركيب الكيميائى: يحتوى على SO₃58.8% ، CaO 41.2%

النظام البلورى: المعيني القائم ولكنه يختلف فى شكله البلورى عن بقية المعادن الكبريتاتية نسبة لصغر حجم ذرة الكالسيوم ويظهر ذلك فى الاختلاف البسيط فى أبعاد البلورة.

$$a = 6.95A^{\circ} \quad b = 6.96A^{\circ} \quad c = 6.21A^{\circ}$$

$$a = 5.68\text{Å} \quad b = 5.18\text{Å} \quad c = 6.29\text{Å} \quad \beta = 113^\circ 50'$$

وبلوراته منشورية وللتوائم شائعة فيها وربما تكون ملتوية كما يوجد في هيئة كتلية حبيبية أو ليفية. الانفصام: جيد جداً على الوجه (010) ينتج منها صفائح رقيقة وجيد في الإتجاهات (100) و(011) على زاوية 124° أو 56° ينتج عنها قطع معينة رمزية. للون: لا لون له وشفاف وربما يكون أبيض وكذلك مخدشه. البريق: زجاجي وربما يكون لؤلؤي على سطح الانفصام (010). القساوة: 2 (جدول موهس) وزنه النوعي: 2.32.

مميزات التعرف: القساوة المتدنية والانفصام الجيد وعند التسخين تخرج الماء ويتغير لونه الأبيض وهو يذوب في حامض الهيدروكلور. وجود الماء فارق بينه والأنهيدرايت.


(3-5) (بطي قاييم)

التواجد: الجبص يتواجد في رسوبيات ذات أبعاد شاسعة مع الصخور الجيرية والطينية وطبقات الملح كما في رسوبيات البحر الأحمر وأشهر مستودعات له في منطقة خور آيت على بعد 60 كيلومتر شمال بورتسودان ومن العاده فإن الجبص هو أول ما يترسب عند تبخر مياه البحار يتبعه الأنهيدرايت ثم الملح عند تزداد الملوحة وأخيراً بقية الأملاح ويوجد كذلك كمستودعات عدسية داخل الصخور الجيرية أو الطينية كما يتواجد مع الملح في القباب (cap-rock)، الجبص هو أكثر الكبريتات تواجداً وهو يتواجد في معظم بلدان العالم أشهرها مسودعاته في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وإنجلترا وروسيا.

الإستخدام: كما سبق أن بينا فالجبص ينتج منه عجينة باريس والتي تستعمل في عدة أوجه في عمليات البناء بطلاء المباني وعمل الفواصل والالواح. يمكن تشكيله في قوالب لتزوين الاعمدة ويستعمل الجبص كمحسن للتربة ولقد جرب بفعاليه في تحسين التربة المالحة شمال الخرطوم (سوبا) كما أنه يدخل في صناعة الأسمنت بنسبة أقلها 5% ويستخدم كذلك في صناعة الطباشير.

(3-6) (بطي قاييم)

الباب الرابع



الجبس

صورة رقم (3-6).



الأنتلوسايت

صورة رقم (3-7)

المعادن الأوكسيدية OXIDE MINERALS

عنصر الأوكسجين هو أكثر العناصر توجدا في القشرة الأرضية حيث أنه يكون 46.4% منها بالوزن و 94% بالحجم. و لأن ذلك العنصر يتفاعل كيميائياً بسرعة ويسر مع المعادن الأخرى لذلك نجد أن أغلب المعادن تحتوي على الأوكسجين. ومجموعة المعادن الأوكسيدية تتواجد في كل أنواع الصخور فهي موجودة في الصخور النارية والمتحولة غالباً كمكونات إضافية ولكنها تتجمع أحيانا لتكون عروق رواسب اقتصادية وهي لصلابتها وبالتالي مقاومتها لعوامل التجوية مع ثقلها النوعي العالي تتراكم وتتواجد في الصخور الرسوبية وربما كونت مستودعات لمعادن اقتصادية مثل خامات الحديد (خصوصاً الهيماتايت) والحديد كما نعرف هو ركيزة التقدم الصناعي. تتميز المعادن الأوكسيدية ببعض الخصائص الفيزيائية ذات الأهمية في طرق تواجدها وبالتالي طرق التنقيب عنها وكذلك في استخداماتها من ذلك صلابتها العالية نسبياً وهي ذات وزن ثقيل كما ذكرنا سابقاً وهذه الأكاسيد لها لون معتم غير أن سطوحها لها بريق لامع. وكثير منها له خاصية الجذب المغناطيسي. ومن جانب آخر فإن تراكب الأوكسجين مع الفلزات في مركبات الأكاسيد غالباً ما يكون في شكل المكعبات أو في شكل السداسي ولذلك فإن المعادن الأوكسيدية تتبلور في أنظمة عالية التماثل (المكعب والرباعي والسداسي) وقليل منها ما يتبلور في النظام أحادي الميل ويندر أن نجد بلوراتها ذات نظام ثلاثي الميول. تتكون المعادن الأوكسيدية باتحاد فلز مع الأوكسجين في الحالات البسيطة مثل معدن الكوبرايت $Cuprite\ Cu_2O$ أو أكثر من فلز مع الأوكسجين مثل معدن الاسبينيل $Spinel\ Mg\ Al_2\ O_4$ وتتراوح نسبة الفلزات ويرمز إليها بالحروف A و B للأوكسجين في مركبات الأكاسيد مما يمكننا أن نقسمها إلى أصناف حسب تلك النسبة :

النمط الأول A_2O :

المكعب Cuprite Cu_2O كوبرايت

ويمكن أن ندرج الثلج H_2O في هذا النمط إذا ما اعتبر معدناً

(2) النمط الثاني $A O$:

Periclase $Mg O$ بركليز

Zincite $Zn O$ زنكايت

(3) النمط الثالث AB_2O_4 :

Spinel Group مجموعة الاسبينيل

المكعب Spinel $Mg Al_2 O_4$ الاسباينيل

المكعب Magnetite $Fe Fe_2 O_4$ الماغنيتايت

المكعب Franklinite $(ZnMnFe)(FeMn)_2O_4$ فرانكلينايت

المكعب Chromite $(Mg Fe) Cr_2 O_4$ كرومايت

(4) النمط الرابع $A_2 O_3$:

Hematite Group مجموعة الهيماتيت

الثلاثي Corundum $Al_2 O_3$ كروندوم

الثلاثي Hematite $Fe_2 O_3$ هيماتايت

الثلاثي Ilmenite $Fe Ti O_3$ المانايت

وهناك اكاسيد قريبة من هذا الصنف مثل سيلوميلين $Psilomelane(Ba, H_2O) Mn_2 O_{10}$

(5) النمط الخامس AO_2 ويشمل

رباعي Rutile $Ti O_2$ مجموعة الروتايل روتايل

رباعي Cassiterite $Sn O_2$ كاسيترايت

رباعي Pyrolusite $Mn O_2$ بايرولوسايت

رباعي Anatase $Ti O_2$ اناتيز


بروكايت Ti O_2 Brookite	رباعي
يورانينايت U O_2 Uraninite	مكعب
ثورينايت Th O_2 Thorianite	مكعب

كولومبايت - تانتالايت $\text{Columbite - Tantalite (Fe Mg) (Na, Ta)_2 O_6}$ أحادي الميل وبالطبع فإن أكسيد السيليكون SiO_2 يقع في هذا النمط الخامس ولكنه نسبة لان أكاسيد السيليكون هي أكثر الاكاسيد انتشارا ولا غرو فالسيليكون ثاني عنصر تواجد في القشرة الأرضية وعليه فإن مركبات السيليكون والأوكسجين ضمن المعادن السيليكاتية التي درسناها في الباب الثاني.

هناك بعض الاكاسيد المعدنية التي تحتوي على الهيدروكسيد أو الهيدروكسيدات (OH) أو الماء في تركيبها البلوري نذكر منها:

مانجينايت Mn O (OH) Manganite
جيوثايت Fe O (OH) Geothite
بوكسايت - اكاسيد الألمونيوم المائية Bauxite
بروسايت Mg (OH)_2 Brucite
سيلوميلين $(\text{BaAl}_2\text{O})\text{Ma}_2\text{O}_{10}$
اكاسيد المنجنيز المائية Psilomelane
جيبسايت Al (OH)_3 Gibbsite

كوبرايت



التركيب الكيميائي: تحتوي المعدن علي 88.8% نحاس 11.2% أوكسجين وغالباً ما يكون نقيا وقليل ما يحتوي على شوائب من أكسيد الحديد. ولقد جاءت تسميته من الكلمة اليونانية cuprum بمعنى نحاس.

النظام البلوري: يتبلور المعدن في نظام المكعب ويوجد عادة في مكعبات ذات ثمانية أوجه أو اثني عشر وجهاً وفي أشكال مكعبات شعيرية capillar طويلة وكذلك يوجد المعدن في مكعبات حبيبية أو كتل . والتكوين البلوري للكوبرايت هو على أعلى تماثل في النظام المكعبى وكانت دراسته بواسطة الأشعة السينية من أوائل ما قام به رائد تلك الدراسة براق (Bragg) عام 1915.

الصفات الفيزيائية: الكوبرايت ذو لون أحمر وكذلك مخدشه وله بريق لامع وصلادته متوسطة 4—5 ووزنه النوعي 6.1 وهو معتم وللكوبرايت انفصال في الوجه (111) ولكنه متعارض.

التواجد: الكوبرايت من معادن النحاس الثانوية والتي تتكون من معادن النحاس الأولية نتيجة عملية الإغناء الثانوي secondary enrichment وهو لذلك يوجد في المناطق العليا من عروق التمدن مع معادن النحاس الثانوية الأخرى مثل النحاس العنصري و الشالكوبرايت والازورايت أو مع الليمونايت في الهشيم ويستخدم المعدن كأحد مصادر النحاس .

زنكايت


Zincite 2 [Zn O]

التركيب الكيميائي: يحتوي المعدن على 80.4% زنك و 19.6% أوكسجين وغالباً ما يوجد به المنغنيز والذي يتسبب في تغيير لونه الأبيض .

النظام البلوري: يتبلور المعدن في النظام السداسي ولكنه نادراً ما يوجد في بلورات بل الشائع هو نظام الكتل الحبيبية أو الصفائحية .

الصفات الفيزيائية: إذا كان نقياً فإن لون الزنكايت أبيض ولكن لوجود الشوائب فإن اللون الغالب هو الأحمر الغامض أو الأصفر البرتقالي وهو ذات لون المخدش وله بريق ماسي ضعيف وهو نصف شفاف وصلادته 4 ووزنه النوعي 5.7 .

التواجد: معدن الزنكايت قليل التواجد غير أنه يوجد في الصخور الجيرية المتحولة كما في منطقة فرانكلين بولاية نيوجيرسي بأميركا وهو مصدر مهم للزنك إذا وجد في مستودعات غنية.



زنكايت

صورة رقم (1-4)

بيركليز


Periclase 4 [Mg O]

التركيب الكيميائي: يحتوي البيركليز عادة على الحديد والذي ربما تصل نسبته في العينات الطبيعية إلى 8% ويمكن تحضير البركليز الصناعي أي التحضير المعملّي لأكسيد المغنيزيوم Mg O ولقد اتضح أن هناك سلسلة متكاملة بينه و أكسيد الحديدوز Fe O ويتحول المعدن بسهولة إلى معدن البروسابت (Mg(OH) Brucite بوجود الماء وتحت عوامل التجوية .

النظام البلوري: يتبلور المعدن في نظام المكعب ولكن عادة ما يوجد في شكل حبيبات غير منتظمة ومتكاملة بسبب ما ذكرنا من تحوله.

الصفات الفيزيائية: المعدن وهو نقي لا لون له أو أبيض رمادي ولكن لونه يصير أصفرا وربما أسودا حسب وجود الشوائب خاصة الحديد ولكن مخدشه في الغالب

أبيض . وبلوراته تتصف بالانقسام التام وصلادته حوالي 5.5 ووزنه النوعي 3.58 وله بريق زجاجي وهو شفاف . يتواجد البركليز في الصخور الجيرية المتحولة مصاحباً لمعادن الفورسترايت والماجنيزايت والبروسايت والاسبانزيل .



شيلتان

(الباريت)

بركليز

Barite 4 (Mg O)

... حيث يمكن أن يتواجد في الصخور الجيرية المتحولة مصاحباً لمعادن الفورسترايت والماجنيزايت والبروسايت والاسبانزيل . يتواجد البركليز في الصخور الجيرية المتحولة مصاحباً لمعادن الفورسترايت والماجنيزايت والبروسايت والاسبانزيل . يتواجد البركليز في الصخور الجيرية المتحولة مصاحباً لمعادن الفورسترايت والماجنيزايت والبروسايت والاسبانزيل .

مجموعة الاسبينيل Spinel Group 8 [AB₂O₄]


يطلق اسم الاسبينيل على مجموعة من المعادن الموجودة طبيعياً غير أن بعضاً منها يمكن تحضيره معملياً وبعضها ينتج من صهر المعادن في المتالورجية. يرمز لتركيب الاسبينيل الكيميائي بـ AB₂O₄ فهي أكاسيد لفلزات من A وهي تشمل Mg, Fe, Zn, Mn, Ni وهي عناصر ذات نصف قطر ذري يتراوح بين 0.65 Å و 0.8 Å و فلزات B قد تكون Al, Fe, Cr, Mn وهذه عناصر قطرها الذري أصغر من الأولى ويتراوح بين 0.50 Å و 0.65 Å وفي أغلب معادن الاسبينيل فإن النسبة A:B هي 1:2. مجموعة الاسبينيل متقاربة جداً في الصفات الفيزيائية ولها نظام بلوري واحد وهو المكعب ممرکز الوجه بل إن حجم البلورة في معادن المجموعة يكاد يكون متساوياً ذلك أن بعد وحدة الخلية يتراوح بين 8.0 Å إلى 8.5 Å وتحتوي وحدة الخلية البلورية على 8 من المركب الكيميائي. والبنية البلورية يغلب عليها الشكل ذو الثمانية أوجه وغالبا ما تكون الفلزات A متحدة مع الأوكسجين في تناسق رباعي بينما تتحد الفلزات B في تناسق سداسي.

الجدول أدناه يبين معادن الاسبينيل وخصائصها المتقاربة

الوزن النوعي	الصلادة	بعد الخلية	التركيب الكيميائي	
2.58	8-2.5	8.8 Å	8 [Mg Al ₂ O ₄]	الاسبينيل
5.20	6.5-5.5	8.39 Å	8 [Fe Fe ₂ O ₄]	الماغنيتايت
5.09	5.5	8.36 Å	8 [(Mg Fe) Cr ₂ O ₄]	الكرومايت
5.22-5.09	6-5.5	8.42 Å	8[(ZnMnFe)(FeMn) ₂ O ₄]	فرانكلينايت

كما يظهر من التركيب الكيميائي هنالك إحلال بين العناصر المكونة لمعادن الاسبينيل في عينات المجموعة المختلفة داخل كل معدن منفردا وبين أفراد المجموعة. والملاحظ أن الإحلال بين العناصر ثنائية التكافؤ A يتم ببسر ولذلك نجد متسلسلات

متصلة بين معادن الاسبينيل التي تتكون من هذه المجموعة ولكن الإحلال بين المجموعة ثلاثية التكافؤ B محدود جدا وعندما يتم ذلك في معادن الاسبينيل الشائعة فإن ذلك المعدن يوصف بالعنصر ثلاثي التكافؤ B الذي تسبب في ذلك الإحلال كما واضح في الشكل أدناه فيدعي الاسبينيل الليموني Al^{+3} أو حديدي Fe^{+3} أو كرومي Cr^{+3} .



شكل رقم (1-4)

ومن المعادن غير الشائعة التي لها خصائص مجموعة الاسبينيل معادن مثل الهيرسينايت $FeAl_2O_4$ Hercynite والجاهنايت $ZnAl_2O_4$ Gahnite والجلاسايت $MnAl_2O_4$ Galaxite والماجنيزيوكروميت $MgCr_2O_4$ Magnesochromite وكما هو واضح من تركيبها الكيميائي تكونت من غلبة إحلال بعض الفلزات عوضاً عن بعض في مجموعة معادن الاسبينيل وغالباً ما يكون بينها سلسلة متصلة -

اسبينيل

Spinel 8 [MgAl₂O₄]

التركيب الكيميائي: عندما يكون الاسبينيل نقياً فإنه يحتوي على 28.2% من أوكسيد مغنيسيوم 71.8% أكسيد ألومنيوم ولكن غالباً ما تحل عناصر ثنائية التكافؤ مثل Fe, Zn, Mn محل المغنيسيوم وأخرى ثلاثية التكافؤ Fe, Cr محل الألومنيوم وتبعاً لذلك الإحلال يظهر المعدن بألوان متعددة ويتراوح في وزنه النوعي.

النظام البلوري: يتبلور الاسبينيل في النظام المكعب وشكله ذو ثمانية أوجه وكثيراً ما تكون البلورات توأميه ولها نصل حاد وهي صفة اشتق منها اسم المعدن ذلك أن كلمة اسبينيل تعني الشوكة في الإسبانية ويوجد المعدن كذلك في هيئة كتل أو تجمعات حبيبية.

الصفات الفيزيائية: رأينا أن لون المعدن يتغير طبقاً لإحلال بعض العناصر محل أخرى فهو في تركيبه الكيميائي النقي MgAl₂O₄ أبيض شفاف ولكن وجود المنجنيز (Mn) يعطي المعدن لونا أحمرأً وحينها يسمى الاسبينيل الياقوتي Ruby spinel واحتواء المعدن على الحديد يظفي على المعدن اللون البني الغامض أو الأسود والكروم (Cr) يظهر المعدن بلون أصفر أو بني مصفر والوزن النوعي في حالته المثالية 3.55 ولكنه كذلك يتفاوت حسب إحلال العناصر. والاسبينيل ذو بريق لا فلزي زجاجي وهو غالباً نصف شفاف إلا إذا كان نقياً ومخدشه المثالي أبيض. والمعدن لا انفصام له ومكسره محاري وصلادته من 7.5 إلى 8 .

التواجد: الاسبينيل معدن ذو منشأ يتصف بالحرارة العالية فهو من المعادن الشائعة في الصخور المتحولة حرارياً كصخور النايص خصوصاً تلك الصخور الفقيرة أو الخالية من السيليكا كالصخور الطينية وبعض الصخور الجيرية. وكذلك يتواجد المعدن في الصخور القاعدية النارية كمعدن إضافي. لصلادته العالية فهو لذلك يتواجد في الرسوبيات الناتجة من الصخور المذكورة أنفاً في شكل حبيبات وكتل في مجاري الأنهار والسيول .

الاستخدام: أنواع الاسبينيل الشفافة ذات الألوان الباهرة تستعمل كأحجار كريمة Ruby ولكن أسعارها ليست مرتفعة نسبياً أما النوع العادي فيستخدم في الصناعات الحرارية Refractories. على كل ينتج الاسبينيل صناعياً بطريقة كيميائية والصناعة تنتج النوعين كليهما.

ماجنتايت

Magnetite 8[FeFe₂O₄]

التركيب الكيميائي: يحتوي المعدن على 72.4 % حديد و 27.6 % أكسجين غير أن المغنيسيوم والمنجنيز يحلان محل الحديدوز (Fe²⁺) والكروم والتيتانيوم والألمونيوم محل الحديدك (Fe³⁺) ولذلك غالباً ما يثبت التحليل نسباً من هذه العناصر. والماجنتايت صعب الانصهار ولكنه يذوب ببطء في حامض الهيدروكلوريك.

النظام البلوري: يتبلور الماجنتايت في النظام المكعبي عادة في شكل بلورات ذات ثمانية اوجه لكن غالباً ما يوجد في كتل خشنة أو حبيبات دقيقة وربما تكون البلوريات توأمية. الصفات الفيزيائية: الوزن النوعي للماجنتايت 5.18 ولونه أسود وكذلك مخدشه وله بريق فلزي وصلادته 5.5-6.5 ومكسره محاري غير مستوي ولا انفصام له. والصفة المميزة للماجنتايت هي خاصية المغناطيسية القوية فبعض عيناته تكون طبيعياً مغنطيس وتدعى لودستون Lodestone.

التواجد: الماجنتايت من أكثر المعادن تواجداً وأكثر عناصر أكاسيد العناصر الفلزية تواجداً فهو يتواجد في الصخور باختلاف أنواعها واختلاف منشأها خاصة كمعدن إضافي فهو:

- (1) يتجمع في مراحل تبلور الصهير الأولى مع البايروكسين والالبابت وربما يكون بكميات كبيرة تكون رواسب اقتصادية كما في كرونا Krona في شمال السويد.
- (2) يتواجد في كل الصخور النارية والمتحولة كمكون إضافي وقد يتجمع تحت عوامل الاستحالة ليكون مستودعات اقتصادية كما في بعض مناطق السودان (مجموعة حديد آبار الصوفيا بجبال البحر الأحمر).

- (3) يتبلور نتيجة عوامل الاستحالة الحرارية مع الصخور الجيرية كالرخام وبصحبة معادن كالجارنيت والديوبسايت.
- (4) يتواجد كذلك في عروق المعادن الكبريتية المتبلورة تحت حرارة عالية.
- (5) نسبة لصلادته ووزنه العالي فيكثر تواجده في الرواسب المنقولة بواسطة السيول والأنهار والمتركمة على الشواطئ فيما يسمى بالرمال السوداء.
- الاستخدام: الماجنيثايت خام مهم للحديد.

كرومايت

Chromite 8[FeCr₂O₄]

التركيب الكيميائي: حسب القانون الكيميائي FeCr₂O₄ فإن معدن الكرومايت يحتوي على 32% من أكسيد الحديدوز و 68% من أكسيد الكروم ولكن في الغالب يحل المغنيسيوم محل بعض من الحديدوز فيكتب القانون (FeMg)Cr₂O₄ ويحل كذلك الألمونيوم والحديدك محل الكروم. وهناك دليل على وجود متسلسلة متصلة بين الكرومايت والماجنيتايت. تتفاوت نسبة الحديد في عينات الكرومايت الشائعة بين 30-60% ونوعية الكروم تعتمد على نسبة الكروم إلى الحديد إذ أنها لحد كبير تحدد مجال استخدامه كما سيأتي.

النظام البلوري: يتبلور المعدن في النظام المكعبي والبلورات ذات ثمانية أوجه إن وجدت ولكنها نادرة وعادة ما يوجد الكرومايت في هيئة كتلية.

الصفات الفيزيائية: لون الكرومايت أسود حديدي أو أسود بني ومخدشه بني داكن وهو نصف شفاف إلى معتم وهو ذو بريق فلزي وصلادته حوالي 5 لا انفصام له ومكسره غير مستوي ووزنه النوعي 4.6.

التواجد: الكرومايت من المعادن الشائعة كمعدن إضافي في الصخور القاعدية وفوق القاعدية مثل البريدوتايت والسيرينتايت وربما يتجمع في كتل كبيرة ليكون مستودعات

الكرومايت الاقتصادية- وهناك طريقتان لتواجد الكرومايت بكميات اقتصادية كلاهما ناتج من انفصاله مبكراً وتمييزه وبالتالي تجميعه عند بداية بلورة صهير الصخور فوق القاعدية:

1- إما أن يترسب ويتراكم الكرومايت في شكل العدسات lenticular أو الجوالات stockform وفي هذه الحالة فإن مستودعات الكروم تكون شاردة أو ضالة يصعب تحديد موضعها أو حجمها مما يجعل عمليات التنقيب عن هذا النوع معقدة ويجعل كذلك استخراجها صعباً وهذه هي طريقة تواجده بجبال الانقسنا في جنوب شرق السودان غير أن هذا النوع عالي الجودة ومرغوب ومطلوب في الصناعات الثقيلة.


2- في الطريقة الثانية يتجمع الكرومايت المنفصل من صهير الصخور فوق القاعدية عند تبلورها موجة إثر أخرى فيكون طبقات على مستوى معين ولها امتدادها طولاً وعرضاً مثل طبقات الصخور الرسوبية فهو يتراكم في رواسب متطابقة stratiform كما في جبال البوشفيلد في جنوب أفريقيا.

الاستخدام: يستخدم الكرومايت في العديد من الصناعات وله استخدامات مختلفة تعتمد أساساً على تركيب المعدن الكيميائي ولحد ما على هيئته:

(1) في الصناعات الثقيلة: يصهر الكرومايت أولاً لإنتاج الفروكروم وهذا يستخدم في صناعة الصلب غير القابل للصدأ وفي هذا النوع تكون نسبة الكروم إلى الحديد 2.5 على الأقل (Fe : Cr = 1 : 2.5) ويعني ذلك أن يحتوي المعدن على نسبة أقلها 42% من أكسيد الكروم. وفي هذه الحالة يطلب أن يكون الكروم في هيئة كتل ذات حجم معقول.

(2) في الصناعات الحرارية: ويتأتى ذلك من أن المعدن في حد ذاته له مقاومة عالية للحرارة فيصنع منه طوب لتبطين أفران صهر الفلزات والأفران الأخرى في مختلف الصناعات. في هذه الحالة تتفاوت نسبة أكسيد الكروم من 42% إلى 33% ويستحسن أن يكون المعدن اللومني به أكسيد الألمونيوم إلى حوالي نسبة 30%.

(3) في الصناعات الكيميائية: وفي هذه الحالة يمكن أن يستخدم الكرومايت ذو الجودة المتوسطة أو المنخفضة على الأقل نسبة الكروم فيه عن 25% ومنه تستحضر أملاح الكروم والتي تستخدم في عدة صناعات خفيفة مثل صناعة البوهيات والأصباغ وفي دباغة الجلود وفي التصوير وفي طلاء الأدوات المعدنية وأشكال الزينة. والسودان يصدر خام الكرومايت المستخرج من جبال الأنقسنا ولكن بكميات قليلة ولكن خام الأنقسنا هو من أجود خامات الكرومايت وله سمعة عالية.



الكرومايت من جبال الأنقسنا

صورة رقم (4-2)

فرانكلينايت



التركيب الكيميائي: الفرانكلينايت هو أساساً ZnFe_2O_4 ولكن غالباً ما يحل الحديدوز والمنجنيز محل بعض الزنك والمنجنيز ثلاثي التكافؤ محل الحديدك.

النظام البلوري: يتبلور في النظام المكعبي ذي الثمانية أوجه لكنه يتواجد في كتل.
الصفات الفيزيائية: لون المعدن أسود ومخدشه أحمر بني وله بريق فلزي وله خاصية مغناطيسية ضعيفة.

التواجد: ليس هو بالمعدن الشائع ولكنه يتواجد في الصخور المتحولة وخصوصاً الصخور الجيرية المتبلورة ويكون مستودعات غنية بالزنك مع معادن الزنك الأخرى مثل الزنكايت Zinkite والويلمايت Willimite والرودونايت Rhodonite. وأشهر مناطق تواجده في فرانكلين في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة ومنها اشتق اسمه وقبلها الاسم الأول لأحد رؤساء الولايات المتحدة "فرانكلين روزفلت".



فرانكلينايت

صورة رقم (4-3)

مجموعة الهيماتايت

Hematite Group

هذه المجموعة تضم بجانب الهيماتايت كل من معدني الكوروندم والالمنيات ومعادن هذه المجموعة ذات تركيب بلوري واحد فكلها تتبلور في النظام الثلاثي وذات شكل معيني الوجه حيث تنتظم ذرات الأكسجين في تراص سداسي الشكل يكون مسطحات موازية للوجه (1000) وتأخذ الكاتيونات مثل الألمونيوم والحديدك موقعها بين تلك المسطحات من عل ومن أسفل متحدة مع ثلاثة ذرات من الأكسجين فتكون وحدة الخلية Al_2O_3 أو Fe_2O_3 أو $FeTiO_3$.

والجدول أدناه يبين الصفات المتشابهة لمعادن المجموعة الأساسية:

الالمنيات Ilmenite	الهيماتايت Hematite	الكوروندم Corundum	
$6(FeTiO_3)$	$6(Fe_2O_3)$	$6(Al_2O_3)$	التركيب الكيميائي
ثلاثي	ثلاثي	ثلاثي	النظام البلوري
1:2.7606	1:2.7307	1:2.7303	النسبة بين المحاور البلورية a:c
6-5	6-5	9	الصلادة
4.75	5.26	4.00	الوزن النوعي

كرونندوم

Corundum $6[Al_2O_3]$

التركيب الكيميائي: يحتوي المعدن على % 52.9 الألمونيوم و % 47.1 أكسجين وعندما يحتوي الكورندوم على نسبة بسيطة من الانتمون محل الألمونيوم يصير لونه احمر (الياقوت) وحين يحتوي على نسبة ضئيلة من الحديد و التيتانيوم يكون السافير الأزرق (Saphire).

النظام البلورى : فى نظام الثلاثى تأخذ بلورات الكرنودوم هيئة المثلثات الوجهية المزدوجة والبلورات عادة منشورية ربما تنتهى بإهرامات ويوجد المعدن أيضاً فى هيئة كتل أو حبيبات دقيقة أو خشنة.


الصفات الفيزيائية: لبلورات الكرنودوم إنقسام قاعدى [1000] أو معينى [1101] وربما تكون مستويات الإنقسام متعامدة فى الشكل المعينى وأهم صفاته المميّزة صلادته العالية وهى ⁹ وبذلك فهو قبل الماس فى جدول الصلادة ، وبما أن الكرنودوم قد يتحلل إلى معدن المايكا فيتعين عند قياس صلادته أن نختار سطحاً جديداً من المعدن. وزنه النوعى 4.02 وله بريق ماسى إلى زجاجى وهو شفاف إلى نصف شفاف وهو غير قابل للإتسهار أو الذوبان، وكما نوهنا فإن لونه يتغير فهو أبيض إن كان نقياً ومخدشه كذلك، أما إذا احتوى على عناصر أخرى فيعطى بعض الأحجار الكريمة منها:

- 1/ الياقوت Ruby: وهو ذو لون أحمر قائم لوجود الكروم وهو نوع شفاف.
- 2/ السافير sapphire: وهو النوع الشفاف الأزرق وبعض أنواعه صفراء أو خضراء أو بنفسجية حسب ما تحويه من الحديد والشوائب الأخرى.
- 3/ الأميرى Emery: وهو مخلوط من الكروندوم والماغنتايت والهيمايت وهو أيضاً من الأحجار الكريمة ولكنه أقل ثمناً .
- 4/ الكروندوم العادى فهو تجمعات بلورية ذات ألوان غير منتظمة وتكون فى شكل كتل متماسكة ذات بريق معتم.

التواجد: أكثر تواجده فى الصخور الإستحالية مثل الصخور الجيرية وفى الرخام كمعدن إضافى كما يتبلور كمعدن إضافى أيضاً فى الصخور النارية الفقيرة فى السليكا والغنية بالالمونيوم مثل صخور السايئايت والسايئايت الأولفينى. ونظراً لصلادته وبنيته الكيميائية يوجد الكروندوم فى هيئة بلورات أو حبيبات مستديرة Detrital Grains بقيت بعد تفتت تلك الصخور نتيجة لعوامل التجوية فى الرواسب المنقولة إلى شواطئ البحار

والأنهار كما فى بلدان جنوب شرقى آسيا (بورما، تايلاند، سيرلانكا و كمبوديا) كما يوجد فى اليونان والولايات المتحدة.

الإستخدام: كما سبق أن ذكرنا تستخدم الأنواع النقية ذات الألوان الباهرة والشفافية كأحجار كريمة ثمينة أما بقية الأنواع بما فى ذلك بعض من الأميرى فيستخدم فى أغراض الصقل والبري والصنفرة بانواعها. أمكن الان تحضير الكرنندوم العادى صناعياً من رواسب البوكسايت (أكاسيد الألمونيوم المائية) لأغراض الصقل كما إستعوض عنه جزئياً فى هذا المجال بمركب صناعى (كربيد السيلكون) له خواص الكرونندم من حيث الصلادة كما أمكن تحضير الياقوت والسافير عن طريق صهر أكسيد الألمونيوم مع كميات محسوبة من الكروم والتيتانيوم ليعطى ناتجاً معدنياً صناعياً له خاصية اللآله يصعب تمييزها عن الأنواع الطبيعية.



الكرندوم

صورة رقم (4-4)

هيماتايت

Heamatite 6[Fe₂O₃]

التركيب الكيميائي: يحتوي المعدن علي 70% حديد و30% أوكسجين وهو نقي عند تبلوره تحت درجات حرارة عالية ولكنه عادة ما يحتوي علي كميات قليلة من المغنيسيوم والتيتانيوم وإن زاد هذا العنصر الأخير يتحول الهيماتيت إلي أمانيت. وغالباً ما يحتوي الهيماتيت علي شوائب طينية أو رملية.


النظام البلوري: يتبلور الهيماتيت في النظام الثلاثي في شكل معيني الأوجه والبلورات عادة مسطحة أو في صفائح رقيقة أحيانا تجمع في هيئة وردة تشمل (iron roses). ولكن غالباً ما يوجد المعدن في صورة ترابية أو في كتل عنقودية أو كلوية (kidney ore) أو كتل ذات بلورات شعاعية.

الصفات الفيزيائية: الوزن النوعي 5.26 وصلادته 5.5 - 6.5 وله مستويات انقسام قاعدية أو معينية وهذه متعامدة تقريبا . ولون الهيماتيت أحمر تقريبا إلي أسود ويعرف النوع الترابي بالمغرة الحمراء Redochre ومخدشه أحمر وقد استخدم كصبغة للتلوين منذ العهود القديمة ويعرفه أهل السودان ويستعملونه في شرافاتهم بخلاوي حفظ القرآن الكريم. والمعدن نصف شفاف إلي معتم . واسم المعدن مشتق من كلمة يونانية haimatite بمعنى الدم وصفاً للونه الأحمر المميز. والهيماتايت لا ينصهر بسهولة ولكنه يكتسب مغناطيسية عند تسخينه في اللهب المختزل ذلك أن جزءاً منه يتحول إلي ماجنتايت.

التواجد: معدن الهيماتايت هو أكثر خامات الحديد انتشاراً وهو من المعادن الشائعة في كل الصخور كمعدن إضافي .فهو يتواجد متبلورا حول فوهات البراكين. ويوجد في الصخور النارية الحمضية كالجرانيت وبكثرة في الصخور الاستحالية في كل من المتحولة بالحرارة أو تلك المتحولة إقليمياً (حرارة وضغط) كما يكون رواسب كبيرة من الهيماتيت نتيجة تحول الصخور الحاملة له وتراكمه في هيئة طبقات أو كتل غير

منتظمة في هيئة بطروخية (Oolite) وهذه هي الطريقة التي نشأت بها مستودعات الحديد العظيمة في أوروبا. وهي كذلك طريقة تواجهه في مناطق مستودعات الحديد في السودان (أبو تولو في جنوب غرب كردفان وفودكوان على ساحل البحر الأحمر) ويتواجد المعدن أيضا كطبقة خارجية مغلقة لبعض المعادن والصخور نتيجة لتحول بعض المعادن الحاوية للحديد. ويوجد كذلك في العروق المائية الحرارية وفي تربة جنوب السودان يوجد في هيئة كتل بطروخية مع المعادن السطحية الرسوبية.

الاستخدام: يعتبر الهيماتيت أهم مصدر للحديد المستخدم في صناعة الصلب. وكما سبق الذكر فإن الأنواع الترابية تستغل في صناعة الأصباغ والبوهيات.



الهيماتيت الكلوي

صورة رقم (4-5)

ألمايت

Ilmenite 6 [FeTiO₃]

التركيب الكيميائي: المحتوي المثالي للمعدن 36.8% حديد و31.6% تيتانيوم 31.6%
أوكسجين ويحل المغنيسيوم والمنجنيز محل الحديد وقد يحتوي المعدن علي بلورات من الهيماتيت متداخلة فيه.

النظام البلوري: يتبلور الالمانيت في النظام الثلاثي معيني الأوجه وبلوراته في الغالب مسطحة أو في هيئة صفائح غالباً في شكل كتل وحببيات.

الصفات الفيزيائية: الالمانيت اسود اللون حديدي ومخدشه اسود أو بني وصلادته 5.5-6 ومكسره محاري وله بريق فلزي ووزنه النوعي 4.7 وله مغنطيسية ضعيفة تزداد بالتسخين.

التواجد: منشأ الالمانيت الأولي في الصخور النارية القاعدية وفوق القاعدية حيث يتبلور في المراحل الأولى ليكون كتلاً أو عدسات داخل تلك الصخور كما في جبال الالمن Ilmen Mountains بروسيا (ومنها جاء تسمية المعدن) وفي النرويج وفنلندا فهو قد يتواجد في صخور الجابرو و الديورايت و الانورثوسايت و نسبة لصلادته المرتفعة وثباته الكيميائي فهو يتواجد أيضاً في الرواسب المنقولة و الناتجة من تقطت وتحلل الصخور الحاوية له. ويكون مع حبيبات المعادن المماثلة له مثل الماجنتيت والروتيل والزيركون و الهيماتيت و المونوزايت ما يسمى بالرمال السوداء Black Sands في شواطئ البحار ومصبات الأنهار.

الاستخدام : الالمانيت هو أهم مصدر لعنصر التيتانيوم الذي يستخدم في الصناعات السبائكية لتحضير صلب خفيف الوزن قوي التحمل يستخدم في صناعة هياكل الطائرات والمراكب الفضائية. ويستخدم الالمانيت في صناعة البوهيات

عنصر تيتانيوم

(4-5) صفات

تيتانيوم

Ilmenite & Rutile

Ilmenite & Rutile
 2. Ilmenite & Rutile
 3. Ilmenite & Rutile
 4. Ilmenite & Rutile
 5. Ilmenite & Rutile
 6. Ilmenite & Rutile
 7. Ilmenite & Rutile
 8. Ilmenite & Rutile
 9. Ilmenite & Rutile
 10. Ilmenite & Rutile

مجموعة الروتيل

Rutile Group

هذه المجموعة تضم بجانب الروتيل TiO_2 معادن البيرولوسايت MnO_2 والكاستيرايت SnO_2 ومعادن رابع هو تابلوليت $[FeTi_2O_6]$ Tapiolite نادر الوجود. والمجموعة ذات تركيب بلوري واحد وهو النظام الرباعي حيث يحتوي التركيب علي وحدتين من خلية أكسيد الفلز. وفي هذا التركيب يحتل عنصر الفلز الوسط في الهيكل الرباعي متناسقا مع ستة من الأوكسجين اثنان منها علي المسطوح (110) متوازيان مع الفلز واثنان في موقع أعلي المسطوح (110) واثنان عند اسفله في تواز مع الأوكسجين الذي يحتل ركن الشكل في الثمانية أوجه. والكل يحتل وحدة شبكية ممتدة علي المحور ج من النظام الرباعي. وتتصل حلقات هذه الوحدة الشبكية بعضها ببعض بتقاسم نرة الأوكسجين عند الأركان. رغم أن معادن مجموعة الروتيل متشابهة تركيبياً وبلورياً غير أنه لا يوجد سلسلة متصلة بين أعضاء المجموعة ويعزى ذلك للفارق الكبير في الحجم وبين أقطار ذرات الفلزات (Sn, Mn, Ti) مما يتعذر معه الإحلال اللازم في المتسلسلات. غير أنه في معادن المجموعة كل على حدة يتم إبدال العناصر الفلزية بعناصر فلزية أخرى كما سنبيين. الجدول أدناه يبين الصفات المناسبة للمجموعة.

المعدن	روتيل Rutile	بيرولوسايت Pyrolusite	كاستيرايت Cassiterite
التركيب الكيميائي	$2 [Ti O_2]$	$2 [Mn O_2]$	$2 [Sn O_2]$
النظام البلوري	رباعي	رباعي	رباعي
النسبة بين المحاور البلورية a:c	1:0.6439	1:0.651	1:0.6728
الصلادة	6.5-6	6.5-6	7-6
الوزن النوعي	4.25	5.06	6.99
اللون	بني	اسود	بني

روتيل

Rutile 2 [TiO₂]

التركيب الكيميائي: المحتوي المثالي 60% تيتانيوم و40% أوكسجين ولكنه غالباً ما يحتوي على نسبة بسيطة من الحديد والنيوبيوم (Nb) و التانتالم (Ta).
 النظام البلوري: يتبلور الروتيل في النظام الرباعي وبلوراته منشورية أو إبرية تنتهي باهرامات متشابكة وتوجد بها التوأمة بأنواعها كالكوعية وربما يكون وجه البلورة مخططاً striated كما يوجد المعدن في هيئة كتليه.
 الصفات الفيزيائية: لون الروتيل الغالب أحمر بني ولكنه قد يكون أصفر أو أسود ونادراً ما يكون أصفراً أو أزرقاً ومخدشه بني باهت وله بريق ماسي إلي تحت فلزي وهو معتم إلى نصف شفاف. وللروتيل انفصام واضح علي الوجه (110) وأقل وضوحاً علي الوجه (100) وصلادته 6 إلى 6.5 ووزنه النوعي 4.25. وهو غير قابل للانصهار ولاينوب في الأحماض.
 التواجد: تواجـد الروتيل الأولي في الصخور النارية الحامضية كالجرانيت والبيجماتايت ويوجد كذلك في الصخور المتحولة كالنايس والشيست الميكاني والحجر الجيري المتحول. ويوجد كذلك كبلورات إبرية متداخلة في معدن الكوارتز ومع الاباتيت ويتواجد أيضاً كنتاج المعادن الحاوية للتيتانيوم كالاسفين والالمانيت . كما يوجد في الرمال السوداء.

الاستخدام: يستخدم الروتيل كخام لفلز التيتانيوم ولنفس الاغراض التي وردت من قبل في استخدامات معدن الالمانيت.

معدن الروتايل

صورة رقم (4-6)



بروكايت

Brookite 8 [TiO₂]

اناتيس

Anatase 4 [TiO₂]

وهذان المعدنان هما والروتيل من أنواع التعدد الشكلي لأوكسيد التيتانيوم (TiO₂) ولذلك نجد أن كثيراً من صفاتهم متشابهة كما مبين في الجدول أدناه:

بروكايت Brookite 8 [TiO ₂]	اناتيس Anatase 4 [TiO ₂]	التركيب الكيميائي
معيني قائم	رباعي	النظام البلوري
6-5.5	6-5.5	الصلادة
بني مصفر	اصفر إلى بني أو اصفر رمادي	اللون
لا لون - إلى رمادي	لا لون - إلى اصفر باهت	المخدش
لؤلؤي فلزي	لؤلؤي	البريق
4.14	2.9	الوزن النوعي

ويبدو ان هذين المعدنين غير مستقرين إذ يتحول البروكايت إلى روتيل بتسخينه إلى 750° C والاناتيس إلى 915° C وهما نادرا التواجد غير أن طرق تواجدهما هي نفس طرق تواجد الروتيل في البجماتيت و الصخور المتحولة وفي الرواسب و الرمال السوداء. ولندرتهما فليس لهما أهمية الروتيل غير أن استخداماتهم جميعاً واحدة:

بيرولوسايت

Pyrolusite 2[MnO₂]

التركيب الكيميائي: يحتوي المعدن علي 63.2% من المنجنيز و 36.8% من الأوكسجين وقد يحتوي قليلا من الماء.

النظام البلوري : يندر وجود البلورات ولكن إن وجدت تتبلور في النظام الرباعي وأغلب تواجده في هيئة كتل شعاعية وشجرية أو حبيبية.

الصفات الفيزيائية: يتميز المعدن بلونه ومخدشه الأسود وصلادته المنخفضة (1-2) ولذلك يترك أثرا أسودا في الأصابع عند التعامل معه. غير أن صلادة بلوراته النادرة 6.5-6 وبها انفصام واضح ولها بريق فلزي. ووزنه النوعي من 4.7-5. التواجد: المنجنيز عنصر يوجد بنسبة صغيرة في الصهير الأولي وبالتالي في الصخور النارية غالب تواجده في الكتل.

ولكن معادن المنجنيز توجد كمعادن ثانوية. وهذه العناصر تتكون من اذابة عنصر المنجنيز من الصخور المتبلورة ثم ترسبه مرة أخرى تحت ظروف الأكسدة في هيئة معادن المنجنيز المختلفة وأهمها البيرولوسايت. خامات المنجنيز الاقتصادية توجد متداخلة مع الصخور الرسوبية كطبقات أو عدسات وفي الصخور المتبقية من تحلل الصخور الجبرية الحاوية لمعدن المنجنيز الأخرى كمعدن الرودونيت Rhodonite والهوسمينايت Hausmanite. وتوجد كذلك عند ترسبها في البحار العميقة والبحيرات والمستقعات فيما يعرف بكرويات المنجنيز Manganese nodules.

يطلق على خامة المواد الحاوية على معادن المنجنيز اسم الواد Wad والذي يتكون من مجموعه من معادن ذلك الفلز في هيئة أكاسيد أو أكاسيد مائية أهمها البيرولوسايت مثلما يقال عن أكاسيد الألمونيوم بوكسايت Bauxite. في السودان توجد معادن المنجنيز في منطقة حلايب في شمال البحر الأحمر في رواسب على الشاطئ تابعة لعصر الميوسين في صخور الكونجولوميريت Conglomerates ومع الحصى الجيري أو نجدها مائنة للشقوق والفواصل في تلك الرسوبيات هناك دلائل على وجود خامات المنجنيز كذلك في منطقة ملكال بأعلى النيل.

الاستخدام: البيرولوسيت أهم خامات المنجنيز والذي يستخدم في صناعة الصلب والسبائك كما يستخدم في صناعة البطاريات الجافة وفي أغراض الطلاء ومادة ملونه للطوب والفخار والزجاج ويستخدم كذلك في بعض الصناعات الكيميائية كتحضير الكلور (Cl) والبروم (Br) والأوكسجين (O).



البيرولوسايت (4-7)

كاسترايت

Cassiterite $2[\text{SnO}_2]$

التركيب الكيميائي: يحتوي المعدن علي 78.6% قصدير و 21.4% أوكسجين وقد يحتوي علي قليل من الحديد يصل إلي 3% في محل القصدير.

النظام البلوري: يتبلور الكاسترايت في النظام الرباعي والبلورات جميلة الشكل منشورية منتهية بأهرامات منعكسة وغالبا ما تكون توأميه في شكل الكوع Shape Elbow- ولكن يوجد عادة في هنية كتل أو تجمع بلورات شعاعية أو إبرية أو ربما تأخذ شكل ألياف دائرية فيما يسمى خشب القصدير (Tin - wood).

اللون: لون الكاسترايت عادة بني أو أسود لوجود الحديد ونادراً ما يكون أصفر أو أبيض ولكن مخدشه أبيض وهو نصف شفاف الي معتم وله بريق ماسي الي شبه فلزي. صلادته: بين 6 الي 7، الوزن النوعي: 6.8 الي 7.1 فهو ثقيل. والكاستريت غير قابل للانصهار ولا يذوب في الاحماض.

التواجد: يوجد الكاستريت كمعدن اضافي في الصخور النارية الحامضية كالجرانيت والجماتيت وفي العروق القاطعة لتلك الصخور ويكون بصحبة معادن التورمالين والتوباز والفلورايت والاناتيس. وكذلك يوجد مصاحباً لمعادن التنجستن كالولفراميت


ولاجل صلابته ووزنه العالي يوجد الكاسترايت في هيئة حبيبات مستديرة في الرواسب النهرية وتراكمات هذه الرواسب المنقولة إلى شواطئ الانهار والوديان وهي الطريقة التي تهئ المصدر الرئيسي لخامات هذا المعدن.

الاستخدام: الكاسترايت مصدر هام للقصدير الذي يستخدم في صناعة الواح الصفيح وكثيراً من السبائك الفلزية كالبرونز. كما يستعمل في الصناعات الخفيفة والسراميك.

يورانيات

Uraninite 4 [UO₂] (Pitch blende)

التركيب الكيميائي: في الغالب فإن اليورانيات يتأكسد ذاتياً مما يجعل التركيب الكيميائي بين UO₂ و U₃O₈ وتحل عدة عناصر محل اليورانيوم أهمها الثورنيوم Th ومنها Pb, Ra, Ce&Y وهناك متسلسلة متصلة بين اليورانيات والثورنيات Th O₂ والمعروف أن عنصر اليورانيوم له وزنان ذريان (Isotope) وهو يتفتت و يتحلل (Disintegrate) وكلاهما يتحولان إلى الرصاص Pb ذى الوزنين الذرين :



مع إطلاق عنصر الهيليوم He (جزئيات بيتا β) والألكتورنيات (جزئيات ألفا α). ولما كانت عملية التفتت هذه تسير بوتيرة منتظمة وموقوتة (ينقص وزن اليورانيوم U²³⁸ (half life) في 4.53 × 10⁹ سنة فإنه يمكن معرفة مقدار الزمن الذى إستغرقته هذه العملية منذ تكوين بلورات اليورانيوم عند النشو بقياس تجمعات الرصاص الهيليوم الناتج من التفتت. وهذه هي طريقة تحديد العمر المحدد (Absolute Age) للصخور. هنالك نظائر أخرى أشهرها (Th,K,Ar) ، تستخدم الآن على نفس المنوال في تحديد أعمار الصخور (Isotope Dating).

النظام البلورى: يتبلور اليورانيات في نظام المكعب ذى الثمانية أوجه ولكن البلورات نادرة، ويوجد الأكسيد فى هيئة كتلية أو عنقودية (فيما يسمى بتشبلند) (Pitch blende) اللون: أسود حديد أو أسود بنى المخدش: أسود بنى. المكسر: محارى ، الصلادة: 5.5

الوزن النوعي : عالي عندما يكون نقياً وبلورى ربما يصل إلى 9.7 وينخفض وزنه مع الأكسدة ومع إحلال الثورانيوم Th وسيريوم Ce محل اليورانيوم. وفي حالته الكتلية (Pitch -blende) إلى 6.5 - 8.5.

الصفات المميزة: كما سبق القول فإن نقيته وتحلله يكسبه صفة الإشعاعية وعليه يمكن معرفة تواجده بإستخدام مقياس الإشعاع Geiger Counter أو Scintolometer وهو كذلك من أثقل الأكاسيد وزنا. وله لمعان قارى (pitchy).


التواجد: هنالك عدة طرق لتواجد اليورانياتيت والبيتشلند :

(1) يوجد في صخور الجرانيت والبيجماتيت مصاحباً لمعادن مثل الزيركون والثورمالين والمونوزايت وبالطبع المايكا والفلسبار مع بعض العناصر النادرة مثل Ti-Nb-Ta كما في الدرع قبل الكامبرى في كندا و إفريقيا (كاتانقا).

(2) يتواجد ككثل لقصور كروية (Pitch blende) في العروق الناتجة من المحاليل الحرمانية الساخنة مع معادن الكاسيترايت والبارايت والشالكوبارايت كما في كورنول بإنجلترا.

(3) أيضاً مرة أخرى كروية في العروق الناتجة من المحاليل الحرمانية متوسطة الحرارة مع البارايت والشالكوبارايت والفلورايت مع وجود معادن Co Ni-As أو عدها كما في تشيسلوفاكيا وكندا وربما كان البيتشلند الموجود بحفرة النحاس ينتمى لهذه المجموعة.

(4) يتواجد كحبيبات دقيقة في رصيص المرو كما في الترانسيفال في جنوب إفريقيا. ورغم أن محتوى اليورانيوم متدنى إلا أن وجود الرصيص بكميات هائلة يجعل إستغلاله إقتصادياً.



كاسترايت

صورة رقم (4-8)

الأكاسيد المائية Hydroxide Minerals

هذه المعادن فى الغالب هى معادن ثانوية تنشأ نتيجة لعوامل التجوية من المعادن الأوكسيدية. وفيها يحل ايون الهيدروكسيد (OH) محل الاكسجين مع او بدون جزيئات من الماء. وبما أن ترابط الهيدروكسيد ضعيف فى التركيب الذرى فأن اغلب هذه المعادن أقل صلادة من المعادن الأوكسيدية ونعرض هنا وصفاً معدنياً لاهم معادن هذه المجموعة.

بروسايت



التركيب الكيمياءى: بسيط كما مبين اعلاه ويحتوى على 69.0% MgO و 31.0% H₂O

وربما يحل كل من الحديد Fe والمانجنيز Mn محل المانجنيزيوم .

النظام البلورى : سداسى او ثلاثى ويظهر فى البلورات الشكل المعينى وغالباً ما

يتواجد فى كتل او متورقاً . وله انفصام جيد فى الوجه [0001]

اللون : ابيض وقليلاً ما يكون اخضر باهت او رمادى . المخدش: ابيض. اللمعان :

شمعى او زجاجى ولؤلؤى فى سطح الانفصام .

الصفات المميزة : البروسايت شبيه بمعادن التالك والجبس ولكنه اكثر صلادة منهما

وملمسه ليس دهنيأ كما التالك وهو سهل الذوبان فى حامض الهيدروكلوريك . وعندما

يكون متورقاً فأن اليافه ليست حريرية كالياف الكريسوتائل وليست مرنة كصفائح

المايكا .

التواجد : يتواجد البروسايت مع السربنتين والدولومايت والمانجنزايت وهو نتاج تحول

هذه المعادن خصوصاً بواسطة المحاليل الحرمانية منخفضة الحرارة .

وقد وردت معادلة هذا التحول عند دراسة السربنتين .

الاستخدام : يستغل كأحد مصادر عنصر المانجنيزيوم وفى صناعة المواد المقاومة للحرارة.

مانجنائيت

Manganite 8[MnO(OH)]

التركيب الكيميائي : يحتوى المعدن على % 62.4 Mn ، % 27.3 O ، % 10.3 H₂O .
النظام البلورى : الميل الواحد وبلوراته منشورية مخططة طولياً وفيها التوأمة شائعة
كما يوجد فى هيئة عمدانية او اليافية. اللون : اسود حديدي او رصاصى فاتح.
المخدش : بنى غامق.

اللمعان : فلزى ولكنه تقريباً معتم. الصلادة : 4. الوزن النوعى : 4.3. التواجد :
يوجد بصحبة معادن المنجنيز الأخرى فى رواسب المحاليل الحرمانية ويتحلل بسهولة
الى معدن البيروولوسايت Pyrolusite .

جيوثايت

Goethite 4[FeO(OH)]

التركيب الكيميائي : يحتوى المعدن على % 62.9Fe ، % 27 O ، % 10.0 H₂O وقد
يحتوى على المنجنيز بنسبة تصل الى % 5 .


النظام البلورى : المعينى القائم شكل الهرم المنعكس وبلوراته نادرة وان وجدت
فمنشورية أو شعاعية أو كلوية أو اليافية ويمكن أن يتواجد فى كتل. اللون: اصفر او
بنى داكن. المخدش : أصفر بنى . اللمعان : ماسى وأحياناً حريرى فى الانوع
الاليافية .

الصلادة : 5.5 - 5 . الوزن النوعى : 4.73 .

التواجد : الجيوثايت من المعادن الشائعة حيث أنه يتكون تحت ظروف الاكسدة ونتيجة
لتحلل المعادن الحاوية للحديد كما أنه يترسب مباشرة من محاليل المياه بالوسائل
العضوية (الكائنات الحية وغير العضوية. ويكون عندئذ مستودعات هامة لخام الحديد.
كما أنه يتواجد نتيجة لعوامل التجوية ضمن رواسب اللاترايت Laterite. ويكون جزءاً

هاماً في غطاء الاكسدة السطحي لعروق التمعدن أو الهشيم Gossan. ويتكون كذلك في الرواسب المتبقية من صخور السربنتين والصخور فوق القاعدية الغنية بالحديد خصوصاً في مناطق الاستوائية كما في جبال الانقسنا. وهناك تجده على قمم الجبال في صخر يعرف البيربيرايت Birbirite نسبة الى أحد روافد النيل الازرق في اثيوبيا (بيرير) .

التسمية : جيوثايت سمي على شرف الشاعر الالمانى " Geoth " .



جيوثايت
صورة رقم
(4-9)

بوكسايت

Bauxite

البوكسايت من الخامات الاقتصادية الهامة اذ أنها المصدر الاساسى للالمنيوم . والبوكسايت هو خليط من اكاسيد الالمنيوم (في الاساس) المائية . وهذا الخليط ربما يحتوى على معادن أخرى مثل الجيوسايت والبروسايت. وأهم المعادن في هذا الخليط :

H AlO₂ Diaspor دياسيور

Al(OH)₃ Gibbsite جبسايت

AlO(OH) Boehmite بوهايت

أشتق أسم بوكسايت من منطقة بوكس بفرنسا حيث هنالك راسب بكميات كبيرة .

دياسبور



النظام البلورى : رباعى والبلورات رفيعة وفى كتل مع التورق والبلورات انفصام تام على الوجه (010) . اللون: ابيض او رمادى او اخضر بنى . المكسر : محارى وربما يكون قصيف Brittle . اللمعان: زجاجى لامع ولؤلؤى على سطوح الانفصام . القساوة : 6.5 - 7 . الوزن النوعى : 3.3 - 3.5 .
التواجد : يتواجد مع بقية معادن البوكسائيت فى رواسب ذات منشأ ثانوى نتيجة لتحلل المعادن الحاوية للالمونيوم خصوصاً فى المناطق الاستوائية . ويبدو أن تعرض هذه الصخور لعوامل التجوية لمدة طويلة تفتت وتقلل الاكاسيد القلوية (K_2O ، Na_2O) والسيلكا (SiO_2) وتبقى الرواسب Residual Deposit فى هيئة غروية Colloidal ومن ثم تنرسب .

جيبسايت



النظام البلورى : أحادى الميل والبلورات لوحية ذات انفصام فى الوجه (001) وفى كتل أحياناً ذات شكل أشعاعى دائرى . اللون : أبيض أو رمادى . اللمعان : زجاجى عامة ولؤلؤى على سطح الانفصام . القساوة : 3.5 - 2.5 . الوزن النوعى : 2.4 .
التواجد : نفس التواجد لمعادن البوكسائيت الأخرى وربما يكون الرئيسى فى تلك الرواسب . يتواجد الجيبسايت كذلك نتيجة للمحاليل الحرمائية منخفضة الحرارة فى عروق وفجوات فى الصخور الحامضية والحاملة للالمونيوم .

الباب الخامس

بوهمايت Boehmite $8[Al(OH)_2]$

النظام البلوري: رباعي والبلورات لوحية وغالباً في تجمعات كرياتية Pisolite aggregate ولها انفصام ضعيف على المسطوح (010). اللون: أبيض. الوزن النوعي: 3.0. التواجد: البوهمايت من مكونات المستودعات الأساسية مع بقية معادن اليوكسائيت المذكورة أعلاه ومعها أكاسيد الحديد والتي تتكون في الصخور السليكاتية الحاملة للالمنيوم خصوصاً في المناطق الاستوائية.

المعادن الكربوناتيّة CARBONATE MINERALS

تتكون هذه المجموعة من كربونات الكالسيوم والغنيسيوم والحديد (ثنائي التكافؤ Fe^{+2}) والمنجنيز والزنك وهذه هي مجموعة الكالسيت-تتبلور المجموعة في فصيلة الثلاثي Trigonal ولها شكل نظام المتثلثات ذات الأوجه الثلاثية المزدوجة. أو في فصيلة المعيني القائم غير أنها لها شكل سداسي في المنظومة. تتميز المجموعة بالانقسام التام وغالباً ما يكون انقساماً معيني الأوجه كاملاً وتتراوح زاوية الانقسام من $72^{\circ} - 75^{\circ}$.

هناك مجموعة أخرى (الاراجونيت) تتكون من الكالسيوم مرة أخرى والبيريوم والاسترونشيوم والرصاص وهي الزمرة التي تتبلور في النظام المعيني القائم orthorhombic ولذلك فإن معادن الكربونات تعتبر مثلاً لمجموعات المعادن ذات التشابه البنائي isostructure رغم اختلاف النظام البلوري ومثلاً أيضاً للمعادن متعددة الأشكال isomorphic. ويمكن تقسيم الكربونات العادية إلى المجموعات المعادن التالية:

(أ) مجموعة الكالسيت Calcite:

كاسايت	Calcite	$6[Ca CO_3]$	الثلاثي
ماجنيزيايت	Magnesite	$6[Mg CO_3]$	الثلاثي
سيدررايت	Siderite	$6[Fe CO_3]$	الثلاثي
رودوكروزايت	Rhodochrosite	$6[Mn CO_3]$	الثلاثي
سمثوناييت	Smithsonite	$6[Zn CO_3]$	الثلاثي

(ب) مجموعة الارجونيت Aragonite group:


ارجوناييت	Aragonite	$4[Ca CO_3]$	المعيني القائم
وزيراييت	Witherite	$4[Ba CO_3]$	المعيني القائم
سترونشيينايت	Stontianite	$4[Sr CO_3]$	المعيني القائم
سيروسايت	Serussite	$4[Pb CO_3]$	المعيني القائم

(ج) مجموعة الدولومايت Dolomite group:

دولومايت	Dolomite	$3[CaMg(CO_3)_2]$	الثلاثي
انكرايت	Ankarite	$3[Ca(Mg,Fe)(CO_3)_2]$	الثلاثي

(د) وكربونات تحتوي على الهيدروكسيد وأمتلتها:

ملاكايت	Malachite	$Cu CO_3 \cdot (OH)_2$	الميل الواحد
ازورايت	Azurite	$Cu_3 (CO_3)_2(OH)_2$	الميل الواحد



التنوع الكيميائي للكربونات، التظليل يوضح أكثرها تواجداً لاحظ المتسلسلة المتصلة

بين المانجنيزايت والسيدايت

الشكل رقم (5-1)

الكالسايت

Calcite 6[CaCO₃]

التركيب الكيميائي: CaCO₃ ويحتوي مثالياً على 56 % O Ca ، و 44 % CO₂ ويحتوي كذلك على شوائب منها Mn, Fe, Mg وربما Sr.

النظام البلوري: يتبلور في فصيلة النظام الثلاثي وله شكل مثلث الأوجه ، أو المثلثات الوجهية المزدوجة وتوجد بلوراته في هينات وأشكال كثيرة متعددة (أكثر من 300 شكل بلوري) أبرز هذه الأشكال الشائعة الآتية:

- أ. هيئة معينة الأوجه في كلا النوعين المفلطح والحاد.
- أ. هيئة منشورية قصيرة أو طويلة تنتهي بالمسطوح القاعدي أو بمعيني الأوجه.
- أ. هيئة المثلثات الوجهية العادية والمزدوجة.

كثيراً ما توجد بعض البلورات على أشكال توأمية وعلى عدة مستويات منها المسطوح (2110) أو (1000) أو (1101) كذلك يوجد الكالسايت في هيئة كتلية أو حبيبات أو متماسك أو ترابي اللون: عادة أبيض شفاف أو عديم اللون ولكن قد يكون مائلاً إلى الرمادي أو الأحمر أو الأزرق أو الأخضر أو الأصفر - وربما يكون اللون بنياً أو أسود وعندها يكون غير شفاف أو نصف شفاف. ويعرف النوع النقي كيميائياً وبلوري وشفاف بإيسلاند سبار Iceland spar. البريق: زجاجي. القساوة: 3 (تذكر مقياس موهو). الكثافة: 2.6 - 2.8 اعتماداً على كمية الشوائب. الانقسام: انفصام تام غالباً على السطح (1011) وفي اتجاهين متقاطعين بزاويتين 75° و 105° وربما ينفصل المعدن على مستوى التوأمة (2110).

التواجد: الكالسايت أحد المعادن الشائعة والواسعة الانتشار ومجماً فإن الكالسايت مكون رئيسي في الصخور الرسوبية (الحجر الجيري) والمتحول (Marble) المرمر. وشائع في الصخور النارية كمعدن غير أساسي Accessory أو نادراً كمعدن أساسي

(صخور الكربوناتايت) وفي كثير من الأحيان يوجد كعروق خصوصاً مع المعادن الاقتصادية Hydrothermal veins كما يترسب من المياه الباردة في الشقوق والمغاور ويتشكل من العمليات الكيميائية وعلى حساب الكائنات الحية والعضوية. وهناك العديد من أنواع الكالسايت حسب منشأه وتكوينه منها:

♦ الكالسايت العادي: وهذا النوع ذو بلورات نقية وذات انفصام واضح ومن أمثله سن الكلب Dog teeth spar والاسلندي Iceland spar وهو شفاف و الحريري Satin spar وهو كذلك أليافي.

♦ الأحجار الجيرية: وهي واسعة الانتشار فتكون كثيراً من الصخور الرسوبية وهي صخور كتلية متماسكة مكونة من حبيبات معدن الكالسايت ربما تكون خشنة أو دقيقة وربما تحتوي قليلاً من الماء. يستغل في صناعة الأسمت ومن هذا النوع ما يحتوي على المواد العضوية Bituminous أو على بقايا أصداف الحيوانات وقد تماسكت Pisolitic.

♦ الطباشير أو الطفل الجيري: وهو عبارة عن صخور رخوة ترابية وغالباً ما يتكون الطباشير من بقايا أصداف الفورامينفرا Foramenifera أما الطفل الجيري Marl فهو خليط من الجير والطين والرمل.

♦ رواسب الينابيع والكهوف الجيرية: وهي ناتجة عن فقدان غاز ثاني أكسيد الكربون وتحول ثنائي كربونات الكالسيوم $Ca(HCO_3)_2$ الذائبة بفقدان ثاني أكسيد الكربون إلى كربونات الكالسيوم غير قابلة للذوبان المرسبة للكالسايت كما في الكهوف حيث تتدلى ترسباتها من السقف كما في الهوابط Stalctite والصواعد Stalagmite (قائمة من الأرض) في شقوق الكهوف Stalctite أو على أرضيتها Stalagmite. وربما تكون في شكل رواسب جيرية في العروق أو الصفوف المتموجة مثل الأباستر المصري Egyptian Alabaster.

وأمثلة هذا التفاعل مشهورة في جبال الانقسنا وخصوصاً منطقة ريميك. ويوجد كذلك في توضعات متبلورة في صخور الكالسيت والدولومايت. استخداماته: يستخدم الماغنيسايت في صناعة التعدين والفلزات وذلك في صناعة المواد المقاومة للحرارة إذ أنه يتحمل درجة حرارة حتى 3000° فيصنع منه الطوب الحراري الذي يبطن به أفران صهر الفلزات من الداخل. وهو كذلك مصدر لعنصر المغنيسيوم ويستخدم في صناعة أملاح المغنيسيوم (الأدوية).

سيدرايت

Siderite $[Fe CO_3]$

التركيب الكيميائي: كربونات الحديدوز $FeCO_3$ وهو 38% CO_2 و 62% FeO وفيه شوائب من المنجنيز Mn والمغنيسيوم Mg.

النظام البلوري: النظام البلوري الثلاثي وبلوراته بشكل معيني الأوجه ويوجد المعدن في هيئة حبيبات أو كرات متماسكة أو عنقودية أو ثلاثية أو على هيئة دروز وأحياناً على بلورات منشورية واسكالينية. اللون: بني فاتح ، رمادي أو رمادي مصفر. اللمعان: زجاجي. المخدش: أبيض أو مائل للاصفرار. الانفصام: متوفر وتام ومعيني كامل (1101) بزواوية 73°. القساوة: 3.5 - 4.5 . الوزن النوعي: 3.9 . تأثير الحامض: من خواصه التحلل بواسطة حامض الكلور البارد ببطء ولكن بسرعة عند التسخين.

الانصهار: رغم أنه صعب الانصهار ولكنه عندما ينصهر يتحول إلى كتلة مغناطيسية. التواجد: يتكون السيدرايت عن طريق المحاليل الحرمائية hydrothermal مع فلزات أخرى في عروق المعادن الاقتصادية مثل الفضة والبيرايت والجالينا. ويوجد كذلك في هيئة رواسب فيما يعرف بالصخر الحديدي iron stone ، كما يوجد في الطبقات السطحية iron laterite في جنوب السودان. وربما يكون في رسوبيات

ضخمة نتيجة إحلل للكالسيوم من الحجر الجيري بواسطة محاليل الحديدوز وفي هذه الحالة ربما يكون مكان لمعدن الحديد وهذا من استخداماته.

سمثسونائيت

Smithsonite $6[\text{Zn CO}_3]$

التركيب الكيميائي: ZnCO_3 ويحتوي على 64.8% ZnO و 35.2% CO_2 ويحل الحديد بنسبة لا بأس بها محل الزنك وكذلك تفعل عناصر أخرى مثل المنجنيز والمغنيزيوم والكالسسيوم والكوبالت والأخير يكسبه لوناً أخضراً.

النظام البلوري: ثلاثي ولكن بلوراته نادرة فهو يتواجد في أشكال كلوية أو عنقودية أو في هيئة حبيبات أو ترابية. وله تشقق معيني كامل. اللون: أبيض عندما يكون نقياً وكذلك المخدش وهو نصف شفاف وله بريق زجاجي. القساوة 4 - 4.5.

التواجد: السمثسونائيت ذو نشأة ثانوية ويتواجد غالباً مع رواسب الزنك الأخرى خصوصاً في الصخور الجيرية مصاحباً لمعادن السفاليرايت والجالينا والسيروسايت والكالسائيت.

استخداماته: السمثسونائيت هو أحد خامات الزنك. وعندما يوجد في هيئة بلورات خضراء نصف شفاف فهو من أحجار الزينة.


رودوكروزائيت

Rhodochrosite $6 [\text{Mn CO}_3]$ أو $(\text{Mn Fe}) \text{CO}_3$

التركيب الكيميائي: MnCO_3 ويحتوي على 61.7% MnO و 38.3% CO_2 ويحل الحديد محل المنجنيز لتكون هناك سلسلة متكاملة بين الرودوكروزائيت والسيديرايت FeCO_3 . وقد يحل الكالسسيوم جزئياً محل المنجنيز.

النظام البلوري: ينبلور في النظام الثلاثي ولكن البلورات المعينية نادرة وغالباً ما يتواجد في هيئة كتلية. اللون: أحمر وردي أو أرجواني باهت أو بني ولكن مخدشه

أبيض وهو شفاف إلى نصف شفاف وذو بريق زجاجي وانقسام معيني كامل القساوة من 3.5 - 4 الوزن النوعي 3.5 - 3.7 .
التواجد: الرودوكروزايت من المعادن النادرة ولكنه يتواجد مع معادن المنغنيز الأخرى في عروق المحاليل المائية الحرارية وبصحبه معادن الفضة والنحاس والرصاص.
 استخداماته: لعدم انتشاره فليست له أهمية كمصدر لخام المنغنيز ولكن أنواعه ذات الألوان الجذابة تستخدم للزينة.



رودوكروزايت

صورة رقم (5-2)

مجموعة الأراجونيت Aragonite Group

أهم المعادن التي تكون هذه المجموعة هي متسلسلة من كربونات الكالسيوم Ca (الأراجونيت $CaCO_3$) والاسترونشيوم Sr (الاسترونشييت $SrCO_3$) والباريوم Ba (ويذيريت $BaCO_3$) والرصاص Pb (سيروسايت $PbCO_3$).

وتتبلور جميعها في النظام المعيني القائم وثوابتها البلورية متشابهة وكذلك هيئاتها وأشكالها البلورية وبذلك فهي مجموعة متشابهة الأشكال isomorphous series وتتقاطع منشورات بلورات المجموعة على زوايا مقدارها 120° تقريباً لذلك فهي تبدو سداسية كاذبة pseudo-hexagonal.

سيروسايت Cerussite $PbCO_3$	ستر ونشيانيت Strontianite $SrCO_3$	ويذيريت Witherite $BaCO_3$	أراجونيت Aragonite $CaCO_3$
النظام البلوري	المعيني القائم	المعيني القائم	المعيني القائم
الاتصاف	جيد (110)	غير كامل (010)	غير كامل (010)
القساوة	3.5	3.5-3	4-3.5
الوزن النوعي	3.72	4.29	2.94
اللون	لا لون رمادي	لا لون رمادي	لا لون أبيض
التواجد	نادر الوجود	قليل الوجود وفي العروق	يتواجد ولكن أقل من الكالسائيت
أشكال وجوده	حبيبية صفاتحية	كرات كتل	كروية إبرية
التوأمة	تظهر متوأمة	أودرنات	شعرية أو ليفية
	توأمة ثلاثية	دائمة التوأمة	غالباً متوأمة

ملاحظات:

1. الصلادة أو القساوة تقريباً واحدة لاعتمادها على النظام البلوري الواحد.

2. اللون الغالب العدم أو الأبيض أو الرمادي ذلك لأنها كربونات.
3. اختلاف في الوزن النوعي فهو يتباين حسب العنصر فأكثرها كثافة هو الذي يحتوي على Pb ثم Ba ثم Sr ثم Ca انظر الوزن الذري.

الاراجونايت

Aragonite $4[CaCO_3]$

التركيب الكيميائي: كالساييت $CaCO_3$ وغالباً ما يتضمن شوائب من Zn, Fe, Mg, Sr. النظام البلوري: المعيني القائم في شكل الهرم المنعكس وفي هيئة إبرية هرمية أو مسطحة وله توائم سداسية كاذبة، كذلك في مجموعات كلوية أو عمدانية استلاكتينية. الانقسام: غير كامل وموازي للمنشور (010) وقليل للمنشور (110). الصلادة: 3.5-4. الوزن النوعي: 2.95. اللون: عديم اللون أو أصفر باهت يميل للاحمرار أو الزرقة وربما يتخذ ألواناً مختلفة حسب الشوائب. الشفافية: شفاف أو نصف شفاف ومخدشه أبيض.

تأثير الحامض: يتحلل بتأثير الأحماض مع إطلاق CO_2 بشدة كما الكالساييت. المنشأ: يتكون الارجونايت في درجة حرارة منخفضة في الينابيع قرب السطح وفي الكهوف. والارجونايت أقل استقراراً من الكالساييت وربما يتكون من إفرازات الحيوانات الكربونية في هيئة اراجونايت صدفى ثم بعد ذلك يتحول إلى الكالساييت. ويتواجد مع الكالساييت في الفجوات مع المعادن الكربونية والسلفية مثل الجبص ورواسب خام الحديد الكربونية وفي شكل مرجان (زهرة الحديد iron flower) وفي طبقات أليافية من صخور السربنتين serpentinite وفي الامقدولايت amygdolite وفي العروق والفجوات مع البازلت.

التمييز: يتميز الارجونايت عن الكالساييت بوزنه النوعي العالي وخلوه من الانقسام الجيد المعيني الأوجه الذي يظهر جلياً في الكالساييت وهو أقل وزناً نوعياً أو كثافة من ويزيرايت والاستونشايت.

الاسم: سمي على مكان تواجده في اراجون بإسبانيا أول ما عرف.

وزيراييت

Witherite 9 [BaCO₃]

التركيب الكيميائي: BaCO₃ . BaO 77.7 % و C O₂ 22.2% .

النظام البلوري: المعيني القائم في شكل كرات ، تجمعات ، درنات ، كتل متراسة أو أشكال شعيرية وهيئة بلورية دوماً متوأمة آخذة أشكال كاذبة ثنائي الهرم السداسي ولكن أغلب أشكاله في تجمعات وكرات وكتل متراسة وأشكال شعيرية وورقية .

الانقسام: غير كامل على الوجه (010) اللون: الرمادي والأصفر وأحياناً عديم اللون أو أبيض ومخدشه أبيض البريق: زجاجي اللمعان: زجاجي وعلى المكسر دهني الشفافية: نصف شفاف الصلادة: 3.5 الوزن النوعي: 4.3 .

التواجد: قليل التواجد نسبياً ويوجد في منشأ المحاليل الحرمائية مصاحباً الجالينا والبايراييت .

الفوائد: يستخدم كمصدر للبيريوم .

سترونشياتاييت

Strontianite 4 [Sr CO₃]

التكوين الكيميائي: يتكون من SrO 70.2% و 29.8% ثاني أكسيد الكربون وهو كالوزيراييت لا تختلف من التكوين الطبيعي في حين أنه صناعياً توجد متسلسلة متصلة بين Sr CO₃ و الوزيراييت Ba CO₃ .

النظام البلوري: المعيني القائم نظام الهرم المنعكس وبلوراته إبرية وشعاعية وتكثر بها التوأمة وتعطي أشكال سداسية كاذبة وله أشكال عمدانية وأليافية الإنقسام: منشوري جيد على الوجه [011] اللون: أبيض أو رصاصي أو أصفر أو أخضر البريق زجاجي الشفافية: شفاف أو نصف شفاف الصلادة: 3.5-4 الوزن النوعي: 3.7 . لا ينصهر المعدن ولكن يتفاعل مع الأحماض ليعطي لون أحمر قرمزي (سترونشيوم) .

التواجد: سترونتيانيت من المعدن النادرة ويوجد في العروق الموجودة بالصخور الجيرية في الشقوق والعروق في الصخور الرسوبية وبدرجة أقل في الصخور النارية وخصوصاً في العروق المائية الحارة (هايدرومائية) وفراغات الصخور البركانية.

الفوائد: كمصدر للسترونتيوم.

سيروسايت

Cerussite 4[Pb CO₃]

التركيب الكيميائي: يتكون من 83.5 % PbO و 16.5 % ثاني أكسيد الكربون.

النظام البلوري: المعيني القائم ويوجد في أشكال توضعات متراسة ذات بنيات حبيبية أو شعيرية وبلورات واضحة تكثر فيها التوأمة وخاصة الثلاثية أو شبه الثلاثية pseudotrigonal. الشفافية: شفاف وذو لمعان ماسي. اللون: أبيض ويميل أحياناً إلى الرمادي أو الأصفر أو البني وأحياناً عديم اللون. القساوة: 3-3.5. الوزن النوعي: 6.4-6.6.


تأثير الأحماض والذهب: يتحلل بالأحماض (الأزوت) وكذلك هايدروكسيد البوتاسيوم KOH وينصهر في لهب الحملج أخذاً اللون الأصفر وعلى الفحم يتم إرجاعه إلى الرصاص الصافي.

التواجد: يعتبر السيروسايت من معادن الرصاص الثانوية ولكنه هام إذ أنه واسع الانتشار ذلك لأنه ينتج من تأثير المياه المحملة بثاني أكسيد الكربون على معادن الرصاص كالجالينا والإسفالارايت وهو لذلك ثانوي من معادن الإغناء الثانوي Secondary enrichment نتيجة أكسدة مكامن الرصاص ويتحول بعض الاحايين إلى معدن الإنجليزايت Pb SO₄ عند وجود السلفا (S).

أنكرايت

Ankerite $3[Ca(MgFe)(CO_3)_2]$

التركيب الكيميائي: كما يظهر هو فى الأساس ذات تركيب الدولومايت الكيميائي مع احلال الحديد محل الماغنيزيوم. وبالتالي هنالك سلسلة متصلة بين المعدنين (أنظر الشكل 5-1). وربما سمي المعدن الدولومايت الحديدى وفى بعض الاحيان يحل الحديد تماماً محل المغنيزيوم .
النظام البلورى: ثلاثى وابعاد بلورته قريبة من بلورة الدولومايت. الانفصام: جيد فى الاتجاه (1011) كالدلومايت. الوزن النوعى: حوالى 3.0 . الصلادة: 2.5. التواجد: الأنكرايت هو المعدن الكربوناتي فى الصخور الجيرية الحاملة للحديد.



ويزرايت

صورة رقم (5-3)

مجموعة الدولومايت

Dolomite Group

دولومايت

Dolomite 3[CaMg (Co₃)₂]

التركيب الكيميائي: نسبة الكالسيوم للمغنيزيوم كنسبة 1-1 وقد يحتوي المعدن على شوائب وعندما يكثر الحديد مكان الماغنيزيوم يسمى المعدن أنكيرايت. النظام البلوري: يتبلور المعدن في النظام الثلاثي وفي شكل معيني قائم ويوجد كذلك في شكل كتل حبيبية دقيقة وتتميز بلوراته بالتوأمة في الشكل السرجي. الانفصام: كامل ومعيني الوجة [1101] وزاوية الإنفصام 45° - 73°. اللون: أبيض ويميل للاحمرار الخفيف وقد يكون رمادياً أو بنياً أو اصفرأ. البريق: زجاجي أو لؤلؤي أحيانا ، الشفافية: شفاف أو نصف شفاف الصلادة : 3.5-4. الوزن النوعي 2.85.

تأثير الأحماض والذهب : ينحل ببطء في حامض كلور الماء ولكنه لا ينصهر في لهب الحماض إنما يتشقق . إذا عولج الدولومايت بمحلول الكرومات الفضية فإنه لا يصبغ بأي لون في حين أن الكالسايت يصبغ بلون المحلول وهذه إحدى طرق التمييز بينه والكالسايت.

التواجد : يشكل الدولومايت من المياه الحارة الحاوية للأملاح المغنيزية عندما يتفاعل مع الصخور الكلسية . وأحيانا من التوضع من المحاليل الحارة في العروق المعدنية . ولكنه في الغالب ينشأ نتيجة استحالة الصخور الجيرية ويكون الرخام الدولوميتي ولذلك فالدولومايت إسم للصخر أيضاً. وإحلال المغنيزيوم محل الكلس وفق المعادلة:



فوائده : يستخدم كمادة للبناء كصخر وحجر للزينة إذا كان لونه باهيا ويستخدم كمادة تتحمل الحرارة في الطوب الحراري لعمل البطانات الحرارية في المحولات المستخدمة في تجهيز الصلب.

(ب) كربونات تحتوي على الهيدروكسيد

ملاكايت



التركيب الكيميائي: $4[\text{Cu}_2\text{CO}_3 \cdot (\text{OH})_2]$ ويمكن كتابتها $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$.
النظام البلوري: نظام الميل الواحد والبلورات منشورية رفيعة ويتواجد المعدن في
 ألياف شعاعية مكونة من مجموعات عنقودية أو إستلاكيئية وفي هيئة حبيبات أو
 ترابية. وفي شكل نطاقية ممرضة. **الإنفصام:** كامل على المسطوح القاعدي [100]
 ووسط في [010]. **اللون:** أصفر فاتح. **المخدش:** أصفر فاتح. **البريق:** ماسي
 أوزجاعي على البلورات حريري على الألياف نصف شفاف. **الصلادة:** 3.5-4.

الوزن النوعي: 3.9-4.3


تأثير اللهب والأحماض: ينصهر المالاشايت بسهولة ويعطي لهبا أصفر ويزوب في
 حامض الهيدروكلوريك مع فوران ويتحول المحلول بلون أصفر وبإضافة الأمونيا
 يتحول المحلول إلى أزرق عميق دلالة على النحاس.

تواجده: يعتبر من معادن خامات النحاس الثانوية ولكنه مهم لسهولة إستخلاص
 النحاس منه بالمقارنة مع الكبريتات ويوجد كذلك في المنطقة العليا [منطقة الأكسدة]
 في مناطق عروق النحاس الناتجة من المحاليل الحرمائية ويصاحبه معدن الأزورايت
 وكبريتات النحاس والنحاس العنصري وأكاسيد الحديد، وبهذه الصفة يوجد في منطقة
 حفرة النحاس.

إستعمالاته: مصدر هام لخام النحاس كذلك في أعمال الزينة [الزهرات].

معدن الملاكايت

صورة رقم (4-5)




أزورايت

Azurite $2[\text{Cu}_3(\text{OH})_2(\text{CO}_3)_2]$

التركيب الكيميائي: $2[\text{Cu}_3(\text{OH})_2(\text{CO}_3)_2]$ أو $\text{Cu}_3(\text{CO}_3)_2(\text{OH})_2$.

النظام البلوري: فصيلة الميل الواحد ويبلور في شكل المنشور وكذلك في هيئة مركبة وغير قابلة التكوين وفي مجموعات كروية شعاعية. الإنقسام: جيد على السطح [001]. المكسر محاري. اللون: أزرق فاقع مثل زهرة الغسيل. المخدش: أزرق فاتح. البريق: زجاجي الشفافية شفاف ونصف شفاف. الصلادة: 3.5-4 الوزن النوعي: 3.77.

تأثير اللهب والاحماض: مثل الملاشايت. التواجد: يوجد في الاحوال المماثلة للملاشايت ويصاحبه وكذلك يستخدم كخام النحاس.




معادن الأزورايت

صورة رقم (5-5)

(د) معادن التنجستن

والفراماييت



التركيب الكيميائي: هنالك سلسلة متصلة بين فيربيراييت (FeWO_4) وهيوبيراييت (MnWO_4) غير أن نسبة أكسيد التنجستن تكاد تكون ثابتة في الطرفين فهي 76.3% في الفربيراييت 76.6% في الهيوبيراييت.

النظام البلوري: يتبلور المعدن في النظام أحادي الميل عادة في هيئة لوحية. ولذلك يوجد في مجموعات نصليه أو عمدانية. اللون: أسود الى بني حسب التركيب الكيميائي. البريق: فلزي أو رانجي وهو معتم. الصلادة: 4-4.5 الوزن النوعي: 7-7.5 ويزداد بزيادة الحديد.

التواجد : الولفراماييت من المعادن النادرة نسبياً وأغلب تواجده في الصخور النارية الحمضية مصاحباً لمتداخلات الجرانيت والبجماتيت. ويوجد كذلك نتيجة للجرزنة greisen مصاحباً للعروق الحاملة للمرو. ويوجد كذلك نتيجة لتبلور المحاليل الحرمائية ذات الحرارة العالية مصاحباً للكاسترايت والشيلاييت والكوارتز والفلورايت. ونسبة لارتفاع وزنه النوعي فهو يتواجد في الرواسب الناتجة من تفتت الصخور الحاوية له قريباً من المصدر . في السودان يوجد المعدن في منطقة حلايب قرب جبل علبة وفي جبل أيوب في جبال البحر الاحمر.

الاستخدام: يعتبر المعدن المصدر الاساسي لعنصر التنجستن الذي يستعمل في صناعة الحديد والصلب والسبائك خصوصاً تلك التي تدخل في صناعة الآلات سريعة الحركة ويستخدم التنجستن لإنتاج كربيد التنجستن (WC) وله صلادة أعلى من أى معدن طبيعي (ماعدا الماس) ولذلك يستعمل في أليات حفر الصخور (Drilling pit) وفي الصقل والبرى. كما يستعمل في صناعة المصابيح الكهربائية.

شيليت

Scheelite $4[CaWO_4]$

التركيب الكيميائي : مثالياً يحتوى المعدن على CaO 19.4% و WO_3 80.6% وربما يحل الموليبيديوم Mo محل التنجستن W و قليلاً يتجاوز الاحلال الى معدن بويليت $CaMoO_4$ Powellite.

النظام البلورى: يتبلور الشيليت فى النظام الرباعى حيث $c=11.372A^\circ$ ، $a=5.242 A^\circ$ وبلوراته تأخذ شكل الاهرامات المنعكسة ولكن غالباً ما يوجد المعدن فى هيئة كتل حبيبية. اللون: لا لون أو أبيض وأحياناً أصفر أو أخضر. ومخدشه: أبيض وهو نصف شفاف والبريق: زجاجى أو ماسى، له خاصية التلوه Luminescence عندما يتعرض للاشعة فوق البنفسجية فيكتسب لوناً مائل الى الخضرة. الصلادة: 5-4.5 الوزن النوعى: 6.1

التواجد: يتوجد مع الولفراميت فى الترسبات ذات الحرارة العالية كما سبق أن ذكرنا. ويوجد كذلك فى نطاق التحول التماسى المحيط بالجرانيت والبجماتيت مصاحباً لمعادن التنجستن الأخرى والكاسترايت والأباتيت والفلورايت . قليلاً ما يوجد فى عروق المرو الحاملة للذهب والفضة .
الاستخدام : كما فى معدن الولفراميت.



ولفرومايت

صورة رقم

(5-6)

مجموعة الهاليدات Halide Group


معادن هذه المجموعة مركبات مكونة من عناصر فلزية ذات أنصاف أقطار كبيرة ومنخفضة التكافؤ مثل الصوديوم (Na) والبوتاسيوم (K) والكالسيوم (Ca) مع أيونات من عناصر الهالوجينات كلور (Cl) وبروم (Br) وفلور (F) ويود (I) وهي أيضاً ذات ذرات كبيرة بيد أنها أصغر من الأولى. وهي تحمل شحنة كهربائية واحدة. هذه الميزات الذرية تجعل مركبات الهاليد المثل الأعلى للترابط الأيوني. ولما كانت هذه الفلزات جميعها (الكاتيون والانيون) تتخذ الشكل الكروي المتكامل فان البلورات تتصف بأعلى درجات التماثل وأغلبها تتبلور في النظام المكعبي. وتبعاً لما سبق فإن الهاليد تتصف بقساوة منخفضة وتنصهر في درجة حرارة عالية أو متوسطة وفي حالتها الصلبة فهي ضعيفة التوصيل للحرارة والكهرباء. أما في حالتها السائلة فهي جيدة التوصيل للكهرباء بطريقة المسرى الالكترونى للمركبات Electrolysis.

هنالك حوالي 85 من الهاليد ولكن تختصر الدراسة هنا على أربعة :

CaF ₂	Flourite	فلورايت	NaCl	Halite	هاليت
Ca ₃ AlF ₆	Cryolite	كرايولايت	KCl	Sylvite	سيفيت

(ج) الأملاح

هاليت (الملح)



التركيب الكيميائي : بسيط وسبق دراسته في المقدمة .

النظام البلوري : المكعب ويؤخذ مثل لهذا النظام. وهو من أوائل البلورات التي درست بواسطة الأشعة السينية بواسطة العالم براق Bragg وبعد الخلية $a = 5.6402 \text{ \AA}$ ويميز بانفصام ممتاز على الوجه (100). اللون: أبيض أو لالون وربما يكون رمادي أو اصفر أو محمر وقليلاً ما يكون أزرق أو بنفسجي. المخدش: أبيض.

اللمعان: زجاجي وهو شفاف الى نصف شفاف. القساوة: 2.5. الوزن النوعي:

2.16. الصفات المميزة: مذاق الملح المشهور وانفصامه المكعبي وقساوته المتدنية.

التواجد: الهيليت متواجد بكثرة في طبقات يتراوح سمكها من عدة أقدام الى أكثر من 200 قدم. والملح كما يعرف المعدن يتكون نتيجة تبخر مياه البحار المحصورة وترسب الهيليت ليكون طبقات متداخلة مع أخرى من الجبس والصخور الجيرية والصخور الطينية. ويوجد بعض الهيليت في فوهات البراكين كمادة متسامية ومن ترسبات الينابيع الحارة. عندما تتعرض الطبقات السميكة من الهيليت للتشوه التركيبي وقلّة كثافتها فانها تتحرك وتتجمع وتغزو الطبقات الأخرى لتكون قباب الملح المشهورة Salt Dome في كثير من مناطق العالم وربما تكون سداء plug. هذه القباب لها أهمية في التنقيب عن البترول اذ انها تكون مصائد هامة للمواد الهيدروكربونية والرواسب البترولية. تستخرج كميات كبيرة من الهيليت (الملح) من الملاحات الطبيعية منها والاصطناعية على شواطئ البحار خصوصاً في المناطق الحارة كما في شاطئ البحر الاحمر في السودان.

الاستخدام: معروف استخدامه في الاغراض المنزلية وخاصة في المطبخ. كما يستعمل في حفظ اللحوم والاسماك وفي صناعة الالبان. ويستخدم كميات هائلة منه في الصناعات الكيماوية لانتاج الصوديوم والكلورايت والمساحيق المبيضة (المزيلة للتلون bleaching). وينتج منه كربونات الصوديوم لاستعمالها في صناعة الزجاج والصابون وصناعة الحبر وفي الطب. أما سيانيد الصوديوم فيستعمل لاستخلاص الذهب من مناجمه.

سلفايت Sylvite 4[KCl]

النظام البلوري : المكعب وبعد الخلية $a=6.29 \text{ \AA}$ وغالباً ما يتواجد في كتل أو نسيج حبيبي وله انفصام جيد على (100)

اللون: لا لون له او ابيض و ربما أخذ ألوان أخرى عند وجود الشوائب منها الاحمر عند تداخل الهيماتيت. المخدش: أبيض اللمعان: زجاجي وهو شفاف الى نصف شفاف. المذاق: كالمح و لكنه أكثر حرارة وهذه الصفة تميزه من الهيليت ولكنه أقل تواجداً بكثير من الملح . وعند تبخر مياه البحار فان السلفايت اخر من يترسب من الاملاح. في بعض المناطق تكون طبقاته مستودعات اقتصادية كما في كندا والولايات المتحدة.

الاستخدام: هو المصدر الاساسي لمركبات البوتاسيوم والتي تستخدم بكثرة في الاسمدة.

فلورايت Fluorite 4 [Ca F₂]

التركيب الكيميائي : بسيط ولكن قليلاً ما يحل العناصر الارضية النادرة مثل Y و Ce محل الكالسيوم . ويحتوى % 51.3 Ca و % 48.7 F تتخذ كل اشكال النظام المكعبي وربما تتداخل مع بلورات أخرى . كما يوجد في كتل وتجمعات حبيبية. وبلوراته انفصام ممتاز على الوجه (111) . وتكثر بها التوأمة على نفس المحور (111).

اللون : لا لون له وشفاف عندما يكون نقياً ولكنه يتلون بالوان عدة منها الاصفر والازرق السمائي والبنى وربما يتصف بنطاقات ذات الوان مختلفة. وله خاصية التألق الفلورى Fluorescent عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية. اللمعان: زجاجي وهو شفاف الى نصف شفاف. القساوة: 4. الوزن النوعي: 3.18.


التواجد : الفلورايت ذو منشأ أولى وهو متواجد في العروق ومستودعات المعادن خصوصاً الحاملة للرصااص والفضة وربما يكون المكون الاساسي للعروق المعدنية

كرايولايت

Cryolite 2[Na₃Al F₆]

التركيب الكيميائي : يحتوى المعدن على % 32.8 Na ، % 12.8 Al ، % 54.4 F .
 النظام البلورى : أحادى الميل ولكن يندر وجود البلورات وغالباً ما يكون فى كتل عند
 درجة حرارة (أعلى من 550 ° C) يتحول الكرايولايت الى النظام المكعبى. اللون: لا
 لون له أو أبيض. المخدش: أبيض. الأنقسام: لا انفصام له بل انفصال Parting الى
 أجزاء مكعبية. اللمعان: زجاجى الى دهنى. القساوة: 2.5. الوزن النوعى: 2.97 .
 التواجد: قليل التواجد وفى صخور البجماتيت المتفرعة من متداخلات الجرانيت
 granitic stocks صغيرة الحجم بصحبة معادن المايكروكلين وكواتز والسيدرايت
 والفلورايت .

الاستخدام: يستغل فى حالته السائلة فى عملية الأختزال الكهربائى لخامات الألمونيوم
 (Bauxite) لانتاج الألمونيوم . ولاهميته فى هذه الصناعة ينتج معدن الكرايولايت
 صناعياً



الفلورايت

صورة رقم (5-7)

(هـ) المعادن الفوسفاتية PHOSPHATE MINERALS

مونوزايت




التركيب الكيميائي: فوسفات العناصر الأرضية النادرة وخصوصاً السيريوم واللانثوم واليتريوم والثوريوم الذي ربما نسبته إلى 20% وربما تحتوى المعادن السيليكا التي تحل مع الفوسفات.

النظام البلورى: الميل الواحد غير أن البلورات نادرة غالباً ولكن ما يوجد فى كتل حبيبية كالرمال. اللون: بنى أصفر وربما محمر وهو نصف شفاف. مخدشه: أبيض وله بريق راتيجى أو شمعى، الصلادة: 5-5.5، الوزن النوعى: 4.6-5.4 اعتماداً على التركيب الكيميائى.

التواجد: لحد ما منتشر كمعدن ثانوى فى كثير من الصخور كالجرانيت والسينايت والمايكا شيست وفى بعض سدود البجماتايت. ويوجد أيضاً فى الرواسب الرملية الناتجة من تفتت هذه الصخور مع معادن أخرى تقاوم التحلل مثل الماجنتايت والألمانايت والروتايل والزيركون فى ما يعرف بالرمال السوداء وينتج المونوزايت من مثل هذه الرمال من شواطئ البحار والأنهار وهو المصدر الرئيسى لأكسيد الثوريوم وهو عنصر مهم فى الحصول على الطاقة الذرية.

أباتايت



هناك مجموعة من معادن الأباتايت وكما يظهر من التركيب الكيميائى يمكن تقسيمها إلى:

$\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$	Florapatite	فلوراباتايت
$\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{Cl}$	Chlorapatite	كلوراباتايت
$\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{CO}_3)\text{H}_2\text{O}$	Hydroxylapatite	هايدرکسائل أباتايت

ومجموعة الأباتايت ذات صلة تركيبية مع متسلسلة أخرى تسمى مجموعة بايروموفائيت وهي تحوى:

$Pb_5(PO_4)_3Cl$	Pyromorphite	بايروموفائيت
$Pb_5(AsO_4)_3Cl$	Mimetite	ميميتايت
$Pb_5(VO_4)_3Cl$	Vanadinite	فانادينائيت

وسوف نختصر الدراسة هنا على الأباتايت العام.

التركيب الكيميائي: كما مبين أعلاه ويأخذ الإسم المعين عندما تكون هنالك غلبة لآى من الفلورايت (F) أو الكلورين (Cl) أو الهيدروكسيد (OH). والنوع الكربونى يطلق عندما يحل الكربون محل الفسور (P) وربما يحتوى على 44% CO_2 فى بعض أنواع الأباتايت المتواجدة فى البجماتايت يحل المنجنيز Mn محل الكالسيوم Ca.

النظام البلورى: النظام السداسى والبلورات منشورية طويلة أو قصيرة وبعضها لوحية وربما تنتهى البلورات بإهرامات ظاهرة ولكن أغلب تواجدها فى هيئة كتل حبيبية متماسكة، اللون: غالباً أخضر مع بعض الزرقة وربما يأخذ ألوان أخرى مثل البنى، الأحمر والبنفسجى، المخدش: أبيض، القساوة: 5، الوزن النوعى: 3.1-3.2.

التواجد: الأباتايت أكثر المعادن الفوسفاتية الموجودة فى القشرة الأرضية وهو يتواجد فى كتل شبه بلورية تسمى فى الحقل كلوفين Colophene. أغلب الأباتايت متواجد فى شكل فلوراباتايت وهو متواجد بشكل معادن ثانوية فى كل الصخور النارية وخصوصاً فى الصخور الناتجة من تمييز الصهير خصوصاً مع الصخور القلوية وكذلك فى صخور البجماتايت والصخور الناتجة من المحاليل الحرمائية ذات الحرارة العالية، ويتواجد الأباتايت كذلك فى الصخور المتحولة خصوصاً فى الصخور الجيرية المتبلورة غير أن أكثر تواجده فى الرسوبيات الفوسفاتية (كلوفين) فى كثير من بلدان العالم توجد مستودعات مهمة فى المغرب والجزائر وتونس ومصر والأردن والعراق. الإستخدام: أهم إستخدامات الكلوفين هو صناعة الأسمدة.

المراجع العربية

توربرنايت

Torbernite $2[\text{Cu}(\text{UO}_2)(\text{PO}_4)_2 \cdot 8-12\text{H}_2\text{O}$

التركيب الكيميائي: كما موضح أعلاه غير أن Ca و Ba يحلان محل النحاس Cu والزرنيخ As محل الفسفور P، وعندما يطغى الكالسيوم على النحاس يسمى المعدن أوتونايت Autunite، لذلك تتفاوت كمية الماء H_2O فإن كانت ثمانية 8 أو أقل سمي المعدن Meta Torbernite وهو معدن غير مستقر.

النظام البلوري: يتبلور المعدن في النظام الرباعي في شكل الهرم المنعكس ويوجد المعدن في بلورات لوحية مربعة الشكل ولذلك في هئية مجموعات قشرية أو صفائحية، اللون: أخضر مثل الحشائش أو التفاح، مخدشه: أخضر باهت وهو شفاف إلى نصف شفاف وذو بريق زجاجي أو ماسي وله تشقق ظاهر على المسطوح القاعدي [100]، الصلادة: 2-2.5 الوزن النوعي: 3.22، ينصهر المعدن بسهولة ليعطي كتلة سوداء، وعند تسخين المعدن إلى درجة حرارة بين 55° إلى 75° يفقد بعضاً من الماء ليعطي معدن Meta Torbernite.

التواجد: التوربيرنايت من المعادن الثانوية التي تتواجد نتيجة لأكسدة اليورانيوم في الأجزاء العليا من العروق الحرمائية الحاملة للنحاس واليورانيوم، كما في حفرة النحاس في جنوب دارفور، وهو من أهم مصادر اليورانيوم كما في منطقة كاتانجا بالكنغو.

تورباتنايت

صورة رقم (5-8)



المراجع العربية

1. أحمد بلال
معجم المصطلحات الجيولوجية
دار طلاس ، دمشق ، سوريا
2. د. أحمد محمد بشارة و د. ابراهيم العوض عبد العزيز
أسس علوم الجيوكيمياء
دار العلوم - الكويت
1985م
3. د. أحمد محمد بشارة و د. ممدوح عبد الغفور حسن
المعادن تحت المجهر
الدار العربية للنشر والتوزيع - القاهرة
1993م
4. د. أحمد مصطفى البصيلي و د. مظفر محمد محمود
المعادن والصخور
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - العراق
1994م
5. أحمد شفيق الخطيب
قاموس الجيولوجيا المصور
مكتبة لبنان - بيروت
6. الك واط
قاموس الجيولوجيا المصور
مكتبة لبنان - بيروت
1984م
7. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
معجم الجيولوجيا (إنجليزي ، فرنسي ، عربي)

8- الهيئة العليا للتعريب 1998م

معجم علوم الأرض الموحد

الهيئة العليا للتعريب - الخرطوم

9- حسين عبد المحسن حسين 1992م

معجم الجيولوجيا

أكاديمية انترناشيونال - بيروت

10- خالد إبراهيم التركي و محمد محمود أبو صقر 1975م

علم الأرض (بلورت ، معادن وصخور)

دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع

11- د. سالم محمد عبد الله الدباغ 1988م

الاستكشاف الجيوكيميائي للرواسب الخام

جامعة الموصل - العراق

12- هـ. ج. سميث (تنقيح كامل بواسطة م. ك. ويلز) 1960م

ترجمة د. عز الدين حلمي ، د. أمين زغلول بسطا ود. فتح الله عوض الله

المعادن والميكروسكوب

المجلس الأعلى للعلوم - القاهرة

13- عبد الرحيم سعد عمر 1999م

علم الفلزات

إدارة التعريب - جامعة الخرطوم - الخرطوم

14- د. عبد العزيز عبد القادر حسين

معجم المعادن

جامعة الملك عبد العزيز - جدة

15. فاروق صنع الله و د. عبد الهادي يحيى الصادق
الجيولوجيا العامة
مؤسسة دار الكتب - جامعة الموصل .
1977م
16. فخري موسى نخلة ، عبد العزيز عثمان ، ونصري مئري شكري
المعادن والرواسب المعدنية
مكتبة الانجلومصرية - القاهرة .
1961م
17. فائق د. عيداس
الجيوكيمياء
الشركة العربية للنشر والتوزيع
1994م
18. محمد عبد الوهاب الشناوي
مقدمة في علم البلورات والمعادن والصخور
دار المعارف - مصر .
1961م
19. د. محمد عبد الغني مشرف، الطاهر عثمان إدريس،
حسين سالم عوض
الجيولوجيا العامة (معادن ، صخور ، أحافير ، خرائط)
دار المريخ للنشر - الرياض .
1993م
20. د. محمد فتحي عوض الله
المعادن والصخور والحفريات
الهيئة العامة للكتاب
1994م
21. محمد فتحي عوض الله
محاضرات في الجيولوجيا
دار المعارف
1981م

22. محمد عز الدين حلمي (التحرير الرابع)
1974 م
علم المعادن
مكتبة الأنجلومصرية - القاهرة
23. د. محمد عز الدين حلمي و د. زكي محمد زغلول
1973 م
أسس بصريات المعادن
مطبعة جامعة عين شمس - القاهرة
24. محمد غالب سيد
علم الفلزات (المنيرولوجيا)
1974 م
25. د. محمد يوسف حسن ، د. عمر حسين شريف
و د. عدنان باقر النقاس
1988 م
أساسيات علم الجيولوجيا
مركز الكتب الأردني - عمان
26. مجمع اللغة العربية
1965 م
معجم الجيولوجيا (إنجليزي - عربي)
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية - القاهرة
27. يوسف مصطفى الحاروني
1956 م
قصة الحديد
العالمية للطبع والنشر - القاهرة

ENGLISH BIBLIOGRAPHY

28. Ahmed, Y.S. & Babiker, I. M. 1990
Feasibility Study of the Chromite . Mining Industry in Sudan
 A Study Comissioned by ACFT Limited
29. Babiker, I. M. 1971
Hofrat en Nehas Copper Deposit
 Geological Survey Department (unpublished report)
29. Babiker, I. M. 1977
**Aspects of Ore Geology of the Sudan with particular reference to the
 chromatiferous ultra basic rocks of the Ingessana Hills .E. Sudan**
 Ph. D Thesis . Unversity of Wales .
30. . Babiker, I. M. 1980
Lime Production Project . (Unpublished Report)
 Sudanese Mining Cooperation
31. . Babiker, I. M. 1980
**The Utilisation of Low grade Chromite Ore for the Production of
 Chromite Chemical Derivaties. (Unpublished Report)**
 Sudanese Mining Cooperation
32. Babiker , I. M. 1982
**The Chromatiferous Ultrabasic Rocks of the Ingessana Hills , Eastern
 Sudan**
 Conference. Pan African Crustal Evolution in the Arabian Nubian Shield
 ,Jiddah
33. . Babiker, I. M. 1985
Shagroom Marble Deposit , Derudeb Area
 Geological Survey Dept (Unpublished Compilation).
34. Babiker, I. M. 1985
Jebale El Ingessana Chromite Mines
 conference, Arab Mineral resources organization. Khartoum ,Feb. 1985.

35. Babiker, I. M. 1990
Ingessana Asbestos Mining Project
 Mudawi Geological Consultancy
36. Berry, L. G. & Mason, B. (2nd edition)
Mineralogy (Concepts, Description & Determination)
 W. H. Freeman & Co., New York.
37. Bishop, A. C., (3rd edition), 1972
Outline of Crystal Morphology
 Hutchison Scientific & Technical, London
38. Blackburn, W. H. & Demon, W. H.
Principles of Mineralogy
 Wm. C. Brown, Dubuque, Iowa
39. Boegel, H. (edited by Sinkankas, J.), 1976
Minerals and Gemstones
40. Clark, A. M., (3rd edition), 1975
Hey's Mineral Index
 Chapman Hall, London
41. Cox, K. G.; Price, N. B. & Harte, B., 1974
The Practical Study of Crystal, Minerals & Rocks
 McGraw Hill Book Co., London
42. Deer, W. A.; Howe, R. A. & Zussman, J., 1966
Introduction to Rock Forming Minerals
 Longman, London
43. Evan, Anthony, (4th edition), 1992
Geology & Industrial Minerals
44. Evans Antony, M 1980
An Introduction to Ore Geology
45. Ford, W. F., 1985
DANA'S Textbook of Mineralogy
 Wiley Eastern Ltd

46. Frye, K., 1993
Mineral Science
 Mc Millan Publishing Co., UK
47. Garrels, R. M. & Christ, C. L., 1965
Solutions, Minerals & Equilibria
 Harper & Row, New York
48. Gribble, C. D. & Hall, A. J., 1992
A Practical Introduction to Optical Mineralogy
 Chapman & Hall, London.
49. Harlaw, G. E., 1998
The Nature of Diamonds
 Cambridge University Press, UK
50. Hatch, F. H.; Wells, A. K. & Wells, M. K., 1984
Petrology of Igneous Rocks
 CBS Publishers and Distributors, India
51. Holden, M., 1991
The Encyclopedia of Gemstones & Minerals
 Michael Friedman Publishing Group Inc., New York
52. Harlbut, C. S. & Klein (19th edition), 1977
Manual of Mineralogy (After James, D. Dana)
 John Wiley & Sons, New York
53. Kerr, Paul, F. (4th edition), 1977
Optical Mineralogy
 Mc Graw Hills Book Co., London
54. Mc Kenzie & Guilford, C. (3rd edition), 1982
Atlas of Rock Forming Minerals in Thin Section
 Longman Group Ltd., UK
55. Kirkaldy, J. F., (3rd edition), 1976
Minerals & Rocks
 Blandford Press, Dorset, UK

56. Kuzin, M. & Egorov, N., (2nd edition), 1979.
Field Manual of Minerals
 Mir Publisher, Moscow
57. Lamey, Carl, A., 1966
Metallic & Industrial Mineral Deposits
 Mc Graw – Hill book Co., New York
58. Lapidus, D. F., 1999.
Dictionary of Geology
 Harper Callins Publisher, London
59. Mason, B. & Berry L. G., 1968.
Elements of Mineralogy
 W. H. Freeman Co., San Francisco
60. Park, C. F. & Mc Diamond, 1964.
Ore Deposits
 W. H. Freeman Co., San Francisco
61. Phillips, F. C., (3rd edition), 1962.
An Introduction to Crystallography
 Longman Green & Co., New York.
62. Phillips Wm Rivel & Griffen Dana, T., 1986.
Optical Mineralogy (The non opaque minerals)
 CBS Publishers & Distributors, Delhi, India.
63. Potts, P. J.; Browles, F. W.; Reed, J. B. & Cave, M. R., 1995.
Microprobe Techniques in the Earth Sciences
 Chapman & Hall, London.
64. Reed, H. H., (24th edition), 1956.
Rutley's Elements of Mineralogy
 Thomas Murby & Co., London.
65. Stanton, R. L., 1972.
Ore Petrology
 Mc Graw – Hills Book Co., New York.

66. Turner, F. J. & Verhoogan, J., 1960.
Igneous and Metamorphic Petrology
Mc Graw – Hills Book Co., New York.
67. Vanders, I. & Kerr, P. F., 1976.
Mineral Recognition
John Wiley & Sons Inc., London.
68. William, H.; Turner, F. J. & Gilbert, C. M., 1985.
Petrography
Mc Graw – Hills Book Co., New York.
69. Winchell, A. N., (5th edition), 1949.
Elements of Optical Mineralogy
John Wiley, New York.
70. Zussman, J., 1967.
Physical Methods in Determinative Mineralogy
Academic Press, London & New York.

فهرس المعادن

مع فهرس أسماء المعادن
(التركيب الكيميائي ، النظام البلوري ، الوزن النوعي ، الصلادة)

3/ التركيب الكيميائي 4/ النظام البلوري Mineral 1/ المعدن 2/
7/النتوء 8/رقم الصفحة H.6/ الصلادة 5gm/cm³ 5/الوزن النوعي

8	7	6	5	4	3	2	1
أ							
190	1.63	5	-3.2 3.15	سداسي	Ca ₅ (PO ₄) ₃ (F,Cl,OH)	Apatite	أباتايت
—	1.46	-2 2.5	1.75	معيني قائم	MgSO ₄ ·7H ₂ O	Epsomite	إيسومايت
53	1.75	7-6	-3.4 3.5	أحادي الميل	Ca ₂ (Al,Fe) ₃ Si ₃ O ₁₂ (OH)	Epidote	إبيدوت
126	1.68	-3.5 4	2.95	معيني قائم	CaCO ₃	Aragonite	أراجونايت
88	1.52	6	3.9	معيني قائم	K Al Si ₃ O ₈	Orthoclase	أرتوكلايز
107	—	-2 2.5	7.3	أحادي الميل مكعب	Ag ₂ S	Argentite	أرجانتايت
122	—	-6 5.5	6.07	أحادي الميل	Fe AsS	Arsenopyrite	أرسينوبيرايت
182	1.76	-3.5 4	3.77	أحادي الميل	Cu (CO ₃) (OH) ₂	Azurite	أزورايت
82	1.53	6	2.62	ثلاثي الميل	Na Al Si ₃ O ₈	Albite	البايت
36	1.83	7	4.32	مكعب	Fe ₃ Al ₂ Si ₅ O ₁₂	Almandine	المالدين
153	—	-5.5 6	4.7	معيني	FeTiO ₃	Ilmenite	المينايت
148	—	—	—	—	Corundum انظر	Emery	أميري
76	1.55	4	-2.5 2.6	أحادي الميل	Mg ₃ Si ₂ O ₅ (OH) ₄	Antigorite	انتجورايت
59	1.65	-5.5 6	-2.85 3.2	معيني قائم	(Mg Fe) ₇ Si ₈ O ₂₂ (OH) ₂	Anthrophyllite	أنثروفيللايت
131	1.88	3	-6.2 6.4	معيني قائم	Pb SO ₄	Anglesite	أنجلزيت
30	1.64	7.5	3.18	معيني قائم	Al ₂ Si O ₅	Andalusite	اندالوسايت
37	1.98	7	3.86	مكعب	Ca ₃ Fe ₂ Si ₃ O ₁₂	Andradite	اندرادايت
82	1.55	6	2.69	ثلاثي الميل	(Ca ₇ Na ₃) Al ₂ Si ₂ O ₈	Andesine	أنديسين

40	1.65	5.5	-3.2 3.5	معيني قائم	Mg Si O ₃	Enstatite	انستاتيت
131	1.58	-3 3.5	2.9	معيني قائم	Ca SO ₄	Anhydrite	انهايدرايت
82	1.58	6	2.7	ثلاثي الميل	Ca Al ₂ Si ₂ O ₈	Anorthite	انورثايت
45	1.70	6-5	-3.2 3.4	احادي الميل	(Ca Na) (Mg, Fe, Al) (Si Al) ₂ O ₆	Augite	اوجايت
157	2.6	6-5.5	3.9	ثلاثي	Ti O ₂	Anatase	اناتيس
43	1.82	-6 6.5	3.5	احادي الميل	NaFeSi ₂ O ₆	Acmite	اكاميت
58	1.64	6-5	-3.1 3.3	احادي الميل	Ca ₂ (Mg, Fe) Si ₈ O ₂₂ (OH) ₂	Actinolite	اكتينولايت
87	1.53	6	2.58	ثلاثي الميل	K Al Si ₃ O ₈ - NaAl Si ₃ O ₈	Anorthoclase	انورثوكلايز
87	—	—	—	—	نوع من الفلسبار القلوي	Andularia	اندولاريا
90	—	—	—	—	نوع من الفلسبار القلوي	Amazonite	امازوناييت
179	1.75	3.5	-2.95 3	معيني	Ca Fe (CO ₃) ₂	Ankerite	انكرايت
60	—	—	—	—	نوع من الامفيبول (الاسبيستوس)	Amosite	اموسايت
44	—	—	—	—	مطلق لكاميت	Aegirine	ايجرين
53	1.72	6.5	-3.45 3.35	رباعي	Ca ₁₀ Mg ₂ Al ₄ (SiO ₄) ₅ (Si ₂ O ₇) (OH) ₄	Idocrase	ايدوكريس
118	2.8	-1.5 2	3.5	احادي الميل	As ₂ S ₃	Orpiment	اوربيمنت
82	1.54	6	2.65	ثلاثي الميل	(Na ₉ Ca ₁) Al ₂ Si ₇ O ₈	Oligoclase	اوليجوكلايز
25	1.69	7-6.5	-3.3 4.3	معيني قائم	(Mg, Fe) ₂ Si O ₄	Olivine	اوليفين
44	1.82	-6 6.5	3.5	احادي الميل	NaFe Si ₂ O ₆	Aegerite (Aegerine)	ايجرايت (ايجرين)
169	—	—	—	—	—	تنظر الكاسيت	ايسلندسبار
126	—	3	4.45	معيني قائم	Cu ₃ As S ₄	Enargite	ينارجايت
95	—	4-5	2.2	مكعب	Na Al ₂ Si ₂ O ₈ .H ₂ O	Analcime	انالمسايم
57	—	—	—	—	مجموعة معادن	Ampheibole	امفيبول
8	—	3-3.5	6.7	ثلاثي	Sb	Antimony	انتيموني
74	1.54	5-4.5	2.3	ثلاثي	KCa ₂ (Si ₄ O ₁₀)F.8S ₂ O	Apophyllite	ابوفيلات

(ب)

8	7	6	5	4	3	2	1
129	1.64	3.5-3	4.5	معنى قائم	Ba SO ₄	Barite	بایرایت
82	1.57	6	2.74	ثلاثى الميل	(Ca.7Na.3) Al ₂ Si ₂ O ₈	Bytownite	بايتونایت
68	-1.6 1.7	-2.5 3	-2.8 3.2	احادى الميل	K(Mg,Fe) ₃ (AlSi ₃ O ₁₀)(OH) ₂	Biotite	بيوتایت
125	3.09	-2 2.5	5.57	معنى	Ag ₃ As S ₃	Proustite	بروستایت
—	—	7 -6	-3.7 4.7	معنى قائم	(Ba,Mn) ₃ Mn ₈ O ₁₆ (O,OH) ₁₆	Psilomelane	پسيلوميلين
85	-1.53 1.59	6	-2.62 2.76	ثلاثى المل	(Na Ca) Al ₂ Si ₂ O ₈	Plagioclase	پلاجيوكليز
7	—	4.5-4	19 -14	مكعب	Pt	Platinum	پلاتين
—	1.47	-2 2.5	1.7	احادى الميل	Na ₂ B ₄ O ₅ (OH) ₄ .8H ₂ O	Borax	بوراكس
105	—	3	-5.06 5.08	ثلاثى مكعب	Cu ₅ FeS ₄	Bornite	بورنایت
127	—	-2.5 3	5.8	معنى قائم	Pb Cu Sb S ₄	Bourbonite	بورنونایت
164	—	1-3	-2.0 2.5	—	Mixture of Al minerals	Bauxite	بوكسایت
125	3.08	2.5-2	5.85	معنى	Ag ₃ Sb S ₂	Pyrrargyrite	بيرازجيرایت
120	—	6.5 -6	5.02	مكعب	Fe S ₂	Pyrite	بایرایت
113	—	4	-4.58 4.65	احادى الميل/ سداسى	Fe _{1-x} S	Pyrrhotite	بيرونایت
157	2.6	5.5-5	4	معنى قائم	Ti O	Brookite	بروكایت
157	—	2-1	4.75	ثلاثى	Mn O ₂	Pyrolusite	بيرونوسایت
191	2.06	-3.5 4	7.04	سداسى	Pb ₅ (PO ₄) ₃ Cl	Pyromorphit e	بيرومورفایت
37	1.71	7	3.58	مكعب	Mg ₃ Al ₂ Si ₃ O ₁₂	Pyrope	بيروپ
48	1.59	8-7.5	-2.65 2.8	سداسى	Be ₃ Al ₂ (Si ₆ O ₁₈)	Beryl	بيريل
143	—	—	—	—	Spenil rich in Cr	Picotite	بيكوتایت
40	1.68	5.5	3.3	معنى قائم	(Mg ,Fe) Si O ₃	Bronsite	برونزایت
115	—	4-3.5	5-4.5	مكعب	(FeNi) ₉ S ₈	Pentlandite	پنتلانڈایت

162	1.6	6-5	2.9	معيني قائم	Mg(OH) ₂	Brucite	بروسايت
—	—	3-2.5	5.5	ثلاثي	Ag ₂ As ₂ S ₄	Proustite	بروسايت
75	1.6	6-5	2.9	معيني قائم	Ca ₂ Al(alSi ₃)O ₁₀ (OH) ₂	Prehnite	برينهنايت
39	—	—	—	—	مجموعة معادن	Pyroxene	باروكسين
166	—	—	3.0	رباعي	AlO(OH)	Boehmite	بوهمايت
8	—	2-2.5	9.7	ثلاثي	Sb	Bismuth	بزموس
65	1.44	6	2.8	احادي الميل	Na Al ₂ (AlSi ₃ O ₁₀)(OH) ₂	Paragonite	براغونيت
139	1.74	5.5	3.58	مكعب	Mg O	Periclase	بيركليز

(ت)

126	—	4.5-3	-4.6 5.1	مكعب	Cu ₃ Sb ₄ Si ₁₃	Tetrahedrite	تتراهدرايت
102	1.47	7	2.26	احادي الميل معيني قائم	Si O ₂	Tridymite	تريديمايت
60	1.61	6-5	-3.0 3.2	احادي الميل	Ca ₂ Mg ₅ Si ₈ O ₂₂ (OH) ₂	Tremolite	تريمولايت
33	1.62	8	3.5	معيني قائم	Al ₂ SiO ₄ (F,OH) ₂	Topaz	توباز
192	1.59	-2 2.5	3.2	ثلاثي	Cu(UO ₂) ₂ (PO ₄) ₂ · 8-12H ₂ O	Torbernite	توربيرنيت
—	1.62	6	-2.6 2.8	ثلاثي الميل	Cu Al ₆ (PO ₄)(OH) ₈ · 4H ₂ O	Turquoise	توركويز
49	1.66	7.5-7	-3.0 3.25	معيني	(Na,Ca)(Li, Mg,Al)(Al,Fe,Mn) ₆ (BO ₃) ₃ (Si ₆ O ₁₈)(OH)	Tourmaline	تورمالين
55	—	—	—	—	انظر معادن الالمنين	Titanite	تيتانيت
78	1.59	1	-2.7 2.8	احادي الميل	Mg ₃ Si ₄ O ₁₀ (OH) ₂	Talc	تلك
—	1.79	6	4.1	معيني قائم	Mn ₂ Si O ₄	Tephroite	تيفروايت
—	—	6-6.5	8.17	رباعي	FeTa ₂ O ₆	Tapiolite	تاپيولايت

(ج)

35	-1.71 1.88	7.5- 6.5	4.3-3.5	مكعب	$A_2B_3(SiO_4)_3$	Garnet	جارنيت
77	1.59	3-2	2.8-2.2	احادي الميل	$(Ni,Mg)_3 Si_2O_5(OH)_4$	Garnierite	جارنييريت
142	1.92	7.5-8	4.03	مكعب	$Mn Al_2 O_4$	Galaxite	جالاكسايت
99	—	—	—	—	نظر كورتز	Jaspar	جاسبير
108	—	2.5	7.6-7.4	مكعب	Pb S	Galena	جالينا
132	1.52	2	2.32	احادي الميل	$Ca SO_4 \cdot 2H_2O$	Gypsum	جبس
14	—	1-2	2.23	سداسي	C	Graphite	جرافايت
37	1.73	6.5	3.6	مكعب	$Ca_3 Al_2 Si_3 O_{12}$	Grossulite	جروسولايت
163	2.39	5.5-5	4.37	معيني قلم	Fe. OH	Geothite	جوثايت
93	1.66	7-6.5	3.5-3.3	احادي الميل	$Na Al Si_2 O_6$	Jadeite	جيدايت
—	1.80	7.5-8	4.55	مكعب	$Zn Al_2 O_4$	Gahnite	جهدنايت
165	1.57	3.5-2.5	2.4-2.3	احادي الميل	$Al(OH)_3$	Gibbsite	جيبسايت
58	1.71	6	3.6	احادي الميل	$Fe_7 Si_8 O_{22} (OH)_2$	Grunerite	جرونرايت

(د)

41	1.67	6-5	3.2	احادي الميل	$Ca Mg Si_2 O_6$	Diopside	ديوبسايت
166	1.68	3.5-4	2.86	معيني	$Ca Mg(CO_3)_2$	Dolomite	دولوميت
165	—	7-6.5	3.4	رباعي	AlO_2	Diaspor	دياسبور

(ذ)

2	1.68	2.5-3	15-19.3	مكعب	Au	Gold	ذهب
---	------	-------	---------	------	----	------	-----

(ر)

156	2.61	6.5-6	-4.25 4.18	ثلاثى	TiO ₂	Rutile	روتيل
173	1.81	3.5-4	3.5-3.7	معينى	Mn C O ₃	Rhodochrosite	رودوكروزايت
47	1.74	6-5.5	-3.7 3.45	ثلاثى الميل	Mn SiO ₃	Rhodonite	رودونيت
117	-1.71 1.66	5	3.4	احادى الميل	As S	Realgar	ريالجار
58	1.63	5	3.4	احادى الميل	NaFe ₃ Fe ₂ Si ₉ O ₂₃ (OH)	Riebackite	ريبكايت

(ز)

25	—	—	—	—	—	Olivine	زبرجد
54	1.94	7.5	4.68	ثلاثى	ZnSiO ₄	Zircon	زيركون
48	—	—	—	—	انظر اليريل	Beryl	زمرد
138	2.01	4	5.68	سداسى	ZnO	Zincite	زنكيت
—	—	0	18.6	—	Hg	Mercury	زئبق
95	—	—	—	—	انظر مجموعة الزيولايت	Zeolite	زيولايت
53	1.69	6	3.35	معينى قزم	Ca ₂ Al ₃ O(SiO ₄)(Si ₂ O ₇)OH	Zeosite	زيوسايت

(س)

90	1.53	6	-2.62 2.56	احادى الميل	KAlSi ₃ O ₈	Sanidin	ساندين
36	1.80	7	4.18	مكعب	Mn ₃ Al ₂ Si ₃ O ₁₂	Spessartite	سبستارتيت
43	1.67	6.5-7	3.17	احادى الميل	LiAlSi ₂ O ₆	Spodumene	سبومين
143	1.80	7	4.18	مكعب	Mg Al ₂ O ₄	Spinel	سبينيل
118	—	2	-4.52 4.62	معينى قزم	Sb ₂ S ₃	Stibnite	ستيبنايت
177	1.67	3.5-4	3.7	معينى قزم	Sr CO ₃	Strontianite	سترنتيانايت

32	1.75	7-7.5	3.7	أحادى الميل	$Fe_2Al_2O_6$ (SiO_4) ₄ ($O.OH$) ₂	Strauroilite	سترولايت
76	1.55	5-3	2.3-2.6	أحادى الميل/معينى	$Mg_3Si_2O_9(OH)_2$	Serpentine	سبيرنتين
110	2.37	3.5-4	3.9-4.1	مكعب	Zn S	Sphalerite	سفاليت
55	1.91	5-5.5	3.4-5.5	أحادى الميل	$CaTiO(SiO_4)$	Sphene	سفين
160	1.85	4-4.5	4.3-4.4	معينى	Zn CO ₃	Smithsonite	سميثونيت
106	—	5.5-6	6.7	مكعب	(Co Ni)As ₃	Skutterudite	سكوترودايت
187	1.49	2	1.99	مكعب	KCl	Sylvite	سيلفايت
67	—	—	—	—	نوع من المايكا الدقيقة	Serucite	سيروسايت
149	—	—	—	—	نوع من الكروندوم الاخضر	Saphire	سافير
99	—	—	—	—	Quartz نظر المرو	Citrine	سيترون
172	1.88	3.5-4	3.96	معينى	FeCO ₃	Siderite	سيدرايت
28	1.55	6-7	3.23	معينى قائم	Al ₂ SiO ₅	Sillimanite	سيليمانيت
132	—	—	—	—	Gypsum نظر الجبس	Selenite	سيلينيت
130	1.62	3-3.5	3.96	معينى قائم	SrSO ₄	Celestite	سيلستيت
95	1.5	4-5	2.3	أحادى الميل	$CaAl_2Si_7O_{18}.7H_2O$	Stlbite	ستلبيت
94	1.5	6	2.2	مكعب	$Na_3(AlSiO_4)_6Cl_2$	Sodalite	سوداليت
178	2.5	4.5-5	6.6	معينى قائم	PbCO ₃	Cerussite	سيروسايت
98	—	7	4.3	معينى قائم	SiO ₂	Steshovit	ستشوفيت
98	—	5.5	5.0	أحادى الميل	SiO ₂	Coesite	سويسايت
116	—	25	8.1	ثلاثى	HgS	Cinnabar	سينبار

(ش)

111	—	3.5-4	4.1-4.3	ثلاثي	Cu Fe S ₂	Chalcopyrite	شالكوبيريت
107	—	2.5-3	5.5-5.8	معيني قلم معداسي	Cu ₂ S	Chalcosite	شالكوسيت
30	—	—	—	—	نوع من الانلوسايت	Chiastolite	شيفستولايت
99	—	—	—	—	نوع من المرو	Chalcedony	شالسيدوني
184	1.92	4.5-5	5.9-6.1	ثلاثي	Ca WO ₄	Scheelite	شيلاييت
95	—	5-4	3-2	ثلاثي	CaAl ₂ Si ₄ O ₁₂ ·6H ₂ O	Chabazite	شابلز ايت

(ف)

191	2.3	3	6.9	معداسي	Pb ₅ (VO ₄) ₃ Cl	Vanadinite	فاناديونايت
80	—	—	—	—	اسم لمجموعة	Feldspar	فيلسبار
5	—	2.5-3	10.5	مكعب	Ag	Silver	فضة
65	—	2.5-3	2.9	الميل الواحد	K Mg ₃ (AlSi ₃ O ₁₀)(OH) ₂	Phlogopite	فلوجوباييت
25	1.63	6.5	3.2	معيني قلم	Mg ₂ SiO ₄	Forsterite	فورستر ايت
25	1.63	6.5	4.39	معيني قلم	Fe ₂ SiO ₄	Fayalite	فيالايت
187	1.43	4	3.18	مكعب	Ca F ₂	Flourite	فلور ايت
72	1.56	1.5	2.4	احادي الميل	Mg ₃ Si ₄ O ₁₀ (OH) ₂ ·2H ₂ O	Vermiculite	فيرميكولايت
183	—	5	7-7.5	احادي الميل	Fe WO	Verberite	فيربر ايت
92	—	—	—	—	اسم المجموعة	Feldspathoide	فيلثويد
148	—	6	5.15	مكعب	(Zn,Fe,Mn) (Fe,Mn) ₂ O ₄	Franklinite	فرانكلينايت
52	—	—	—	—	Idocrase انظر	Vesuvianite	فيسوفينايت

(ك)

—	1.93	Soft	4.7-5	احادى الميل	$K_2(UO_2)_2(VO_4)_2 \cdot 3H_2O$	Carnotite	كارنوتايت
159	2.00	6-7	6.8-7.1	رباعى	SnO_2	Cassiterite	كاسيترايت
72	1.56	2	2.6	ثلاثى الميل	$Al_2Si_2O_5(OH)_4$	Kaoline-Kaolinite	كاولينايت-كاولين
169	1.66	3	2.71	معينى	$CaCO_3$	Calcite	كالمسايت
73	1.62	2-2.5	2.6-3.3	احادى او ثلاثى الميل	$(Mg,Fe,Al)_6(Al,Si)_4O_{10}(OH)_2$	Chlorite	كلورايت
74	—	—	—	—	كلورايت يفتوى الكروم	Kaemmerite	كلمبررايت
9	2.04	-2.5 1.5	2.07	معينى قلم	S	Sulphur	كبريت
—	1.54	2.5	2.2	ثلاثى الميل	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	Calcanthite	كالكانثايت
145	2.16	5.5	4.6	مكعب	$(FeMg)Cr_2O_4$	Chromite	كرومسايت
149	1.77	9	4.02	معينى	Al_2O_3	Corundum	كروندوم
189	1.34	2.5	3.0	احادى الميل	Na_3AlF_6	Cryolite	كرايولايت
—	2.36	2.5-3	6.0	احادى الميل	$PbCrO_4$	Crocoite	كروكوايت
76	—	—	—	—	نوع من السربنتين	Chrysolite	كربيسولايت
97	1.48	6.5	2.32	رباعى مكعب	SnO_2	Cristabolite	كربستابولايت
116	—	2-1.5	4.8-4.6	سداسى	CuS	Covellite	كوفيللايت
137	—	3.5-4	6.1	مكعب	Cu_2O	Cuprite	كوبرايت
—	—	5.5	6.33	معينى قلم	$(Co,Fe)AsS$	Cobaltite	كوباليت
50	1.55	7.5-7	2.63	معينى قلم	$Mg(Fe)_2Al_4Si_5$	Cordierite	كورديرايت
58	1.67	6-5.5	3.1-3.3	احادى الميل	$(MgFe)_7Si_8O_{22}(OH)_2$	Cummingtonite	كمنجتونايت
—	1.67	6-5.5	3.1-3.3	احادى الميل	$Mg_3(SiO_4)_2(F,OH)_2$	Chondrodite	كورودايت
48	1.75	8.5	3.8-3.65	معينى قلم	$BeAl_2O_4$	Chrysoberyl	كرايسوبيريل
75	1.40	2-4	2.4-2.0	احادى الميل	$CuAl_2H_2Si_2O_{10}(OH)_4 \cdot nH_2O$	Chrysocolla	كرايسوكولا
76	1.55	4	2.5-2.6	احادى الميل	$Mg_3Si_2O_5(OH)_4$	Chrysotile	كرايسوتيل (اسبستوس)
99	1.54	7	2.6	سداسى	SiO_2	Quartz	كوارتز
99	1.52	7	2.5	معينى قلم	SiO_2	Keatite	كيتايت
29	—	6-7	3.6	ثلاثى الميل	Al_2SiO_5	Kyanite	كينايت
65	1.7	6.5	3.8-3.5	ثلاثى الميل احادى الميل	$(FeMg)Al_4O_7(SiO_4)_2(OH)_4$	Chloriteid	كلوريتايد
94	1.5	5-6	2.5	سداسى	$Na_3(AlSi_3O_8)_6(HCO)_2$	Conerietite	كانكرينايت

(ل)

82	1.56	6	2.17	ثلاثى الميل	$(Na_{0.3-0.5}Ca_{0.7-0.5})Al_{1.2}Si_{2.3}O_3$	Labradorite	لابرادور ايت
—	1.64	5-5.5	2.4	مكعب	$(Na Ca)_8(AlSiO_4)_6SO_4(S,Cl)_2$	Lazurite	لازور ايت
—	—	—	—	مكعب	Ca O	Lime	لايم
66	1.57	2.5-4	2.85	احادى الميل	$K(Li,Al)_2(AlSi_3O_{10})(OH,F)$	Lepidolite	ليبيدولايت
				احادى الميل	$Mg_3Si_2O_5(OH)$	Lirardite	لزاردايت
				(من مجموعة الكاولين والسيريتين)			
(المغناطيس الطبيعي)						Lodestone	لودستون
—	1.67	8	3.1	رباعى	$Ca Al_2(Si_2O_4)(OH)_2 \cdot H_2O$	Lawsonite	لوسونيت
—	—	5-5.5	3.6-4.0	لايلورى	$FeO \cdot OhnH_2O$	Limonite	ليمونيت
92	1.51	5.5-6	2.47	ثلاثى مكعب	$KAlSi_2O_6$	Leocite	ليوسايت
95	-	4-5	2.2	احادى الميل	$Ca Al_2Si_{4.12} \cdot 12H_2O$	Loumontite	لومونتيت

(م)

144	—	6	5.18	مكعب	Fe_3O_4	Magnetite	ماجنتايت
171	1.7	5-3.5	3.1	معيني	$Mg CO_3$	Magnesite	ماجنتايت
122	—	6-6.5	4.9	معيني قائم	$Fe S_2$	Marcasite	ماركازايت
13	2.42	10	3.51	مكعب	C	Diamond	مساس
66	1.60	2-2.5	-2.76 2.88	احادى الميل	$KAl_2(AlSi_4O_{10})(OH)$	Muscovite	ماسكوفيت
163		4	4.3	احادى الميل	$MnO(OH)$	Manganite	مانجانايت
99	(انظر المرو)					Quartz	مرو
181	1.88	3.5-4	4.0	احادى الميل	$Cu_2CO_3(OH)_2$	Malachite	مالاكايت
123	—	1.5-1	4.7-4.6	سداسى	$Mo S_2$	Molybdenite	موليبدينايت
190	1.79	5-5.5	5.4-4.6	احادى الميل	$(Ce,La,Y,Th)PO_4$	Monozite	مونزايت
99	انظر المرو					Smoky quartz	Morion
—	1.67	6-7	3.23	معيني قلم	$Al_6 Si_3 O_{15}$	Mullite	مولاييت
64					اسم مجموعة معادن	Mica	ميكا
89	1.53	6	2.55	ثلاثى الميل	$KAl Si_3 O_8$	Microcline	مايكروكلين
—	1.48	2	1.90	احادى الميل	$FeSO_4 \cdot 7H_2O$	Melanterite	ميلانتر ايت
72					$Al_2Si_4O_{10} \cdot (OH)_2 \cdot XH_2O$	Montomorill oite	مونتومورلوناييت

(ن)

95	1.48	5-5.5	2.25	معينى قلم	$\text{Na}_2\text{Al}_2\text{Si}_3\text{O}_{10}\cdot 2\text{H}_2\text{O}$	Natrolite	ناترولايت
6	—	2.5-3	8.9	مكعب	Cu	Copper	نحاس
—	1.50	2	2.1	معينى قلم	KNO_3	Nitre	نيتر
—	1.59	2-1	2.29	معينى	NaNO_3	Soda Nitre	نيتر صودى
—	—	—	—	احادى الميل	$\text{Na}_2\text{CO}_3\cdot 10\text{H}_2\text{O}$	Natron	ناترون
94	1.50	6	2.3	مكعب	$\text{Na}_6(\text{AlSiO}_4)_6\text{SO}_4$	Noselite-Noseen	نوزينز نوزلايت
—	—	5	8.2-7.8	مكعب	Fe-Ni	Nickel-Iron	نيكل حديد
114	—	5	7.78	سداسى	Ni As	Nicolite	نيكولايت
93	1.54	6-5.5	-2.60 2.65	سداسى	$(\text{Na,K})\text{AlSiO}_4$	Nephline	نيفلين

(ه)

40	1.70	6-5	3.5-3.4	معينى قلم	$(\text{Mg,Fe})\text{SiO}_3$	Hyperthene	هليبرثين
61	-1.6 1.7	6-5	3.4-3.0	احادى الميل	$(\text{Ca,Na})_3(\text{Mg,Fe,Al})\text{Si}_6(\text{SiAl})_2\text{O}_{22}(\text{OH})_2$	Hornblende	هورنبلند
—	1.64	6	3.2-3.1	معينى قلم	$\text{Mg}_7(\text{SiO}_4)_3(\text{F,OH})_2$	Humite	هوميت
39	1.73	6-5	3.55	احادى الميل	$\text{CaFeSi}_2\text{O}_6$	Hedenbergite	هدنبرجيت
152	—	-5.5 6.5	5.26	معينى	Fe_2O_3	Hematite	هيماتيت
—	1.80	8-7.5	4.39	مكعب	FeAl_2O_4	Herzynite	هيرسينيت
—	1.62	5-4.5	3.5-3.4	معينى قلم	$\text{Zn}_4(\text{Si}_2\text{O}_7)(\text{OH})_2\cdot \text{H}_2\text{O}$	Hemimorphite	هيمورفييت
94	1.50	6-5.5	2.5-2.4	مكعب	$(\text{Na,Ca})_{4-8}(\text{SiAlO}_4)_6(\text{SO}_4)_{1-2}$	Hayne-Hauynite	هوين- هوينيت
184	1.54	2.5	2.16	مكعب	Na Cl	Halite	هاليت
94	—	5-4	2.2	احادى الميل	$\text{CaAl}_2\text{Si}_9\text{O}_{18}\cdot 6\text{H}_2\text{O}$	Heulandite	هيولانديت

(و)

—	—	—	—	—	خام المنجنيز (Mn)...	Wad	واد
—	1.54	4-3.5	2.36	معينى قلم	$\text{Al}_3(\text{PO}_4)_2(\text{OH})_3\cdot 5\text{H}_2\text{O}$	Wavellite	وافيلايت
46	1.63	5.5-5	2.9-2.8	ثلاثى الميل	CaSO_3	Wollastonite	ولاستونيت
183	—	4.5-4	7.5-7.0	احادى الميل	$(\text{Fe,Mn})\text{WO}_4$	Wolframite	ولفراميت
—	2.4	3	8-6	ثلاثى	PbMoO_4	Wulfenite	ولفينيت
—	1.69	5.5	4.2-3.9	معينى	Zn_2SiO_4	Willemite	وليميت
—	2.35	4	3.98	سداسى	Zn S	Wurtzite	ويرتزيت
177	1.68	3.5	4.3	معينى قلم	BaCO_3	Witherite	ويرتزيت

(ی)

143	حجر كريم احمر				Mg Al ₂ O ₄ نوع من الاسبنتيل	Ruby	بھوت
160	—	5.5	9.7-7.5	مكعب	U O ₂	Uraninite	يورانيلايت
37	1.89	7.5	3.9	مكعب	Ca ₃ Cr ₂ Si ₃ O ₁₂	Uvarovite (garnet)	يوفاروفايت

(ب)

104	—	—	—	—	—	—	—
105	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
106	—	—	—	—	—	—	—
107	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
108	—	—	—	—	—	—	—
109	—	—	—	—	—	—	—
110	—	—	—	—	—	—	—
111	—	—	—	—	—	—	—
112	—	—	—	—	—	—	—

(ج)

—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
113	—	—	—	—	—	—	—
114	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
115	—	—	—	—	—	—	—
116	—	—	—	—	—	—	—

تم إيداع هذا الكتاب في المجلس الاتحادي
للمصنفات الأدبية والفنية تحت الرقم 647 – 2004م
بتاريخ 26/12/2004م.

وتم تسجيله بنفس المجلس تحت رقم التسجيل
2139 – 2004م بتاريخ 27/12/2004م.